




# Sika® Primer MB S

## DIE NEUSTE GRUNDIERUNGSTECHNOLOGIE

- Lösemittelfrei
- Grundierung und Feuchtigkeitsbremse
- Aushärtungszeit 70 - 90 Minuten
- Keine Anwendungsbeschränkung gemäss REACH-Verordnung (ohne Schulungspflicht)
- Enthält kein Diisocyanat
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Auf sehr vielen Untergründen einsetzbar
- Sehr schnelle Trocknung und Überarbeitbarkeit

# Sika® Primer MB S

1-komp., emissionsarme, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Polymer.



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Als Grundierung vieler verschiedener Untergründe unter Reaktionsharzklebstoffen
- Zur Absperrung von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen
- Zur Verfestigung bei absandenden Untergründen
- Zum Isolieren von alten Klebstoffresten und auf festliegenden elastischen Altbelägen
- Als Grundierung unter Sikafloor® Spachtel- und Nivelliermassen

## VORTEILE

- Aushärtungszeit 70 – 90 Minuten
- Absperrung gegen erhöhte Restfeuchte bis 5 CM% möglich
- Auf Fussbodenheizung geeignet
- Keine Anwendungsbeschränkung gemäss REACH-Verordnung (ohne Schulungspflicht)
- Enthält kein Diisocyanat
- Kennzeichnungsfrei
- Kein Aufschäumen bei der Verarbeitung
- Kein Abstreuen mit Quarzsand bei direkter Parkettverklebung notwendig
- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>; Sehr emissionsarm

## WEITERE ANGABEN

- Farbton: Transparent
- Empfohlene Dosierung: Nicht saugfähige Untergründe, (elastische Altbeläge): ~ 100 g/m<sup>2</sup>  
Saugfähige Untergründe (Zementestriche): 100 – 150 g/m<sup>2</sup>  
Feuchtigkeitssperre: ~ 300 g/m<sup>2</sup>
- Lagertemperatur +5°C – +30°C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort verschliessen und zügig verbrauchen.
- Gebindegrössen: Kunststoffgebinde à 5 kg



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
+41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**BUILDING TRUST**

