

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sika® Separol®-33 Universal

Disarmante economico

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disarmante universale utilizzabile con qualsiasi tipologia di casseforme e protezione per attrezzi e macchinari per il getto e lo spruzzo di calcestruzzo.

### IMPIEGO

- Casseri assorbenti (legno)
- Tavole piattate o ruvide
- Casseri lisci non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Casseri riscaldati fino a +80 °C
- Casseri verticali
- Protezione minerale leggera per attrezzi e macchinari

### VANTAGGI

- Buona adesione del film di separazione, anche su casseri verticali
- Nessun tempo di appassimento
- Disarmo agevole e pulito della casseforma
- Ottima finitura superficiale dei manufatti
- Non influisce sulla qualità superficiale del calcestruzzo
- Protegge casseri, miscelatori e macchinari dalla corrosione e dall'invecchiamento precoce

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Olio minerale	
<b>Imballaggi</b>	Imballaggio a perdere (bidone):	20 l
	Imballaggio a perdere (fusto):	215 l
	Container a rendere di plastica:	1000 l (proprietà Sika Schweiz AG)
<b>Aspetto / Colore</b>	Liquido marrone, odore penetrante	
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzino tra -10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
<b>Densità</b>	~ 0.86 kg/l	(+20 °C)

### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Consumo</b>	1 litro di Sika® Separol®-33 Universal è sufficiente per:	
	Casseri d'acciaio e di materiale sintetico:	~ 70 m <sup>2</sup>
	Pannelli in materiale ligneo rivestiti:	~ 60 m <sup>2</sup>
	Casseri di legno non trattati:	~ 25 m <sup>2</sup>
<b>Temperatura dell'aria</b>	Temperatura di messa in opera:	Min. 0 °C, mass. +80 °C

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

La superficie dei casseri da trattare deve essere asciutta e pulita. Rimuovere i residui di ruggine e calcestruzzo.

Dopo aver spruzzato il prodotto è possibile procedere immediatamente al getto.

Polverizzare Sika® Separol®-33 Universal in strato molto sottile, ma coprente utilizzando uno spruzzatore appropriato (ad es. Birchmeier Spray Matic 5 o 10 S oppure Spray Matic 10 B) e un ugello piatto (ad es. TP 650025 SS o XR 8001 VS), con una pressione di 3 - 5 bar.

Evitare accumuli di materiale. Rimuovere il prodotto in eccesso con uno straccio o un tiretto di gomma.

### ALTRE OSSERVAZIONI

Prima dell'uso, i casseri di legno nuovi vanno trattati con boiaccia di cemento al fine di garantire l'evacuazione dello xilosio (zucchero del legno) dagli strati superiori.

In caso di utilizzo come protezione dei miscelatori, evitare un'aggiunta eccessiva nella miscela di malta o calcestruzzo (eventuale modifica del contenuto di pori d'aria).

Effettuare in tutti i casi delle prove preliminari.

### VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

Sika® Separol®-33 Universal  
Ottobre 2019, Versione 01.01  
021405021000000152

SikaSeparol-33Universal-it-CH-(10-2019)-1-1.pdf