



SikaScreed®-60 Binder

TERNÄRES BINDEMITTEL FÜR HOCHLEISTUNGSESTRICHE

- Schnell, sicher, planbar
- Estrichklasse CT-C50-F6 mit Mischverhältnis 1:5 möglich
- Für schwindarme Nutzestriche (Schwindklasse SW1)
- Temperaturunabhängige Verarbeitungs- und Erstarrungszeit im Bereich von 5–30 °C.
- Rasch überbeschichtbar mit Sikafloor® Harz ab 24 Stunden
- EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm
- Einsetzbar von Industriehalle bis Wohnungsbau

SikaScreed®-60 Binder

Schwindarmes, ternäres Bindemittel für Nutzestriche mit temperaturunabhängigen Verarbeitungs- und Abbindezeiten.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ternäres Bindemittel für die Herstellung von schwindarmen Nutzestrichen mit hoher Festigkeit. Die Formulierung ermöglicht eine temperaturunabhängige Verarbeitungs- und Erstarrungszeit des hergestellten Estrichs – im Bereich von 5–30 °C. Bereits mit einem Mischverhältnis Binder zu Sand von 1:5 kann eine Estrichgüte der Klasse CT-C50-F6 nach DIN EN 13813 erreicht werden.

ANWENDUNG

SikaScreed®-60 Binder ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Grossflächige Sanierungen von Industriebelägen mit hoher mechanischer Beanspruchung
- Hochwertige unbeheizte und beheizte Unterlagsestriche auf Dämmschicht oder Trennschicht im Gewerbe- und Industriebau
- Dauernassbelastete Bereiche
- Im Aussenbereich (nur mit entsprechender Sikafloor® Beschichtung bei Frost-Tausalzangriff)
- Einsetzbar auch im Wohnungsbau
- Schichtstärken zwischen 10–160 mm (je nach Sandfraktion und Anwendung)

VORTEILE

- Estrichklasse CT-C50-F6 bereits mit Mischverhältnis 1:5 möglich (DIN EN 13813)
- Ideal für steifplastische Estriche mit früher Begehbarkeit und langem Glättzeitfenster
- Temperaturunabhängige Verarbeitungs- und Erstarrungszeit
- Hohe Frühfestigkeit
- Vielseitig einsetzbar
- Frostbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich (Dauernassbereich)
- Lange Pumpendistanzen möglich
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Rasch überbeschichtbar mit Sikafloor® Harz ab 24 Stunden

VERBRAUCH BINDEMITTEL

~ 290 – 450 kg/m³

UMWELTINFORMATIONEN

EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm

PRÜFZEUGNISSE

- Brandklassifizierung A1_{fl} gemäss EN 13501-1
- Schwindklasse 1 (SW1) gemäss DIN 18560-1

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

