



SikaScreed®-25 Flow

SCHNELLABBINDENDER ZEMENT- FLIESSESTRICH FÜR DEN WOHN- UND GEWERBEBEREICH

- Selbstnivellierend
- Gebrauchsfertig
- Gleichmässige Oberfläche
- Ab 24 Stunden belegereif für keramische Beläge
- Geeignet für den Innenbereich
- Geeignet für Nassbereiche (unter Abdichtung)
- Hohe Frühfestigkeit
- Schichtdicke 5 - 70mm*

SikaScreed®-25 Flow

SCHNELLABBINDENDER ZEMENTFLIESSESTRICH FÜR DEN WOHN- UND GEWERBEBEREICH

ANWENDUNG

Geeignet im Innenbereich zur Erstellung von schwindarmen:

- Verbundestrichen
- Estrichen auf Trennlage
- Schwimmenden Estrichen
- Für beheizte Estriche gemäss EN 1264-4 oder speziell auch für dünn-schichtige Fussbodenheizsysteme (z.B. Fabrikate Permatop BF Fa. Blanke, Minitec Fa. Uponor, x-net C16/17 Fa. Kermi, Noppenplatten-system Fa. TECE, Climacomfort Fa. Roth)

Geeignet unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen, Parkett, Textilien und elastischen Belägen (Feinspachtelung empfohlen)

WEITERE INFORMATIONEN

- CT-C25 F5 nach EN 13813
- Verbrauch: ca. 1.9 kg/m²/mm
- *Schichtdicke: 5 - 70 mm
Schwimmender Estrich mind. 45 mm (SIA 251)
Estrich auf Trennschicht mind. 40 mm (SIA 251)
Verbundestrich mind. 5 mm
- Lieferform: 25 kg Sack
- Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde: 6 Monate ab Produktionsdatum
- Lagerbedingungen: Im ungeöffneten und intakten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C trocken lagern.
- Schüttdichte:
Frischmörteldichte: ca. 2.2 kg/dm³
Trockenroh-dichte: ca. 2.0 kg/dm³

VORTEILE

- Selbstverlaufend
- Gebrauchsfertig
- Hohe Härte und Festigkeit
- Gleichmässige Oberfläche
- Schnell begehbar nach ca. 90 Minuten
- Ab 24 Stunden belegreif für keramische Beläge
- Geeignet für den Innenbereich
- Geeignet für Nassbereiche
- Hohe Frühfestigkeit
- Faserarmiert
- Als Heizestrich geeignet, Funktionsheizten ab Tag 2 möglich
- Spannungsreduziert
- Pumpbar, auch mit Sika® PumpFix
- Trocknung durch Hydratation
- EMICODE EC1^{PLUS}: sehr emissionsarm



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

