

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Sikalastic® Rapid Fleece-110

Renforcement sous la forme d'un non-tissé de fibres synthétiques

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Non-tissé en fibres synthétiques pour le renforcement des membranes FLK.

## EMPLOI

- Renforcement de membranes (balcons, terrasses, toits, etc.)
- Idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations

## AVANTAGES

- Utilisation simple, même pour les petites structures difficiles et complexes
- Garantit une épaisseur correcte du revêtement FLK

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Non-tissé en fibres synthétiques traité thermiquement et renforcé mécaniquement	
<b>Conditionnement</b>	Largeur du rouleau:	0.20 m 0.26 m 1.05 m
	Longueur du rouleau:	50 m
<b>Conservation</b>	Conservation illimitée en cas de stockage correct.	
<b>Conditions de stockage</b>	Température de stockage entre +5 °C et +35 °C. Entreposer au sec.	
<b>Aspect/Couleurs</b>	Blanc	
<b>Densité de surface</b>	110 g/m <sup>2</sup>	

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### APPLICATION

1. Préparer les découpes de non-tissé en fonction des caractéristiques de la zone à étanchéfier et en prévoyant un chevauchement d'au moins 5 cm.
2. Mélanger les quantités nécessaires du produit Sikalastic®.
3. Pour la première couche, appliquer environ les 2/3 de la consommation totale de Sikalastic® par m<sup>2</sup>.
4. Insérer le non-tissé Sikalastic® Rapid Fleece-110 humide sur humide dans le produit Sikalastic® frais, en évitant la formation de bulles et de plis. Le non-tissé doit être complètement imprégné et adhérer au support sur toute sa surface. Chevauchement des non-tissés d'au moins 5 cm.
5. Pour la première couche, appliquer environ 1/3 de la consommation totale par m<sup>2</sup>. Pour la seconde couche, appliquer la résine d'étanchéité jusqu'à ce que la structure du non-tissé soit entièrement recouverte.

En règle générale, il convient d'utiliser des mélangeurs protégés contre les explosions.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Suisse SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Fiche technique du produit

Sikalastic® Rapid Fleece-110  
Novembre 2023, Version 01.02  
020915952000000015

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikalasticRapidFleece-110-fr-CH-(11-2023)-1-2.pdf