

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Primer-3 N

PRIMER MONOCOMPONENTE CONTENENTE SOLVENTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer monocomponente contenente solventi per substrati porosi e metallici.

IMPIEGO

Sviluppato per i prodotti delle linee SikaBond®, Sika-flex®, SikaHyflex® e Sikasil® per il trattamento di substrati porosi (come il calcestruzzo) e metalli.

VANTAGGI

- Applicazione semplice
- Idrofugo
- Tempo di essiccazione breve

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|
| Base chimica | Resina epossidica monocomponente contenente solventi | | | |
| Imballaggi | Barattolo: | 250 ml | 1 l | 5 l |
| | Cartone: | 6 barattoli | 4 barattoli | 1 barattolo |
| Colore | Trasparente | | | |
| Conservazione | Nell'imballaggio originale integro: 9 mesi dalla data di produzione | | | |
| Condizioni di stoccaggio | A temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +5 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. | | | |
| Densità | ~ 1.00 kg/l | | (ISO 2811-1) | |
| Contenuto solido | ~ 34 % | | | |
| Viscosità | ~ 10 mPas | | (ISO 3219) | |

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Consumo | | Superficie | Lunghezza giunto |
| | Substrati porosi: | ~ 5 m ² /l | ~ 250 m/l |
| | Substrati non porosi: | ~ 8 m ² /l | ~ 400 m/l |
| Temperatura dell'aria | Min. +5 °C, mass. +40 °C | | |
| Temperatura del sottofondo | Min. +5 °C, mass. +40 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada | | |
| Tempo di appassimento | Min. 30 minuti, mass. 8 ore | | |

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, portante, sgrassato, privo di polvere e di parti friabili o incoerenti. Rimuovere completamente le vernici, il lattime o altre impurità male aderenti.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Applicare Sika® Primer-3 N sul substrato utilizzando un pennello pulito o un rullo.

Applicare Sika® Primer-3 N in un'unica mano di lavoro.

Richiudere immediatamente l'imballaggio dopo l'uso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

Una volta aperto l'imballaggio, utilizzare il prodotto entro un mese.

Non utilizzare Sika® Primer-3 N se è gelificato, non omogeneo o sporco.

I primer sono solamente coadiuvanti dell'adesione. Essi non sostituiscono una corretta pulizia della superficie, né migliorano significativamente le resistenze del substrato.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sika® Primer-3 N
Novembre 2018, Versione 01.02
020516010000000007

SikaPrimer-3N-it-CH-(11-2018)-1-2.pdf