

COLLAGE ET JOINTOYAGE DANS LE BÂTIMENT

COLLES ET MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

TABLEAU DES PRÉPARATIONS DE SURFACES POUR LES COLLES DE MONTAGE ET DE CONSTRUCTION

Support	Sikaflex®-11 FC Purform	Sikaflex®-111 Stick & Seal Sikaflex®-112 Crystal Clear	SikaBond® AT-44 R	Sikaflex-116 High Grab Sikaflex®-118 Extreme Grab
Supports minéraux				
Béton (enlever la laitance de ciment)	4	4	4	4
Béton cellulaire	T	T	T	T
Crépi de ciment	4	4	4	4
Brique apparente	4	4	4	4
Clinker absorbant	4	4	4	4
Clinker émaillé	2	2	2	2
Carreaux céramiques	2	2	2	2
Grès émaillé	2	2	2	2
Granit	4	4	4	4
Gypse	X	X	X	X
Bois				
Bois brut	4	4	4	4
Bois peint	VL1	VL1	VL1	VL1
Métaux non-ferreux				
Laiton chromé	X	2	2	2
Aluminium brut	A3	2	2	2
Aluminium chromé	A3	2	2	2
Aluminium anodisé	A3	2	2	2
Métaux ferreux, cuivre	VA3	2	2	2
Tôle en zinc-titane	VA3	2	2	2
Métaux ferreux				
Acier de construction	T	T	T	T
Acier inoxydable WN 1.4301	3	2	2	2
Scier zingué au feu	A3	A2	A2	A2
Acier décapé et huilé(DD11)	X	X	2	X
Matériaux synthétiques				
Sikagard-720 EpoCem	4	4	4	4
Revêtements époxy	A2	2	A2	2
Mortier époxy	4	4	4	4
GRP, base UP, EP	5	2	A2	2
Revêtement polyuréthane	A2	2	2	2
PVC dur, non transparent	5	2	5	2
Verre acrylique (Plexiglas, PMMA)	V5	2	T	2
Polycarbonate	V5	T	T	T
ABS	A5	2	A5	2
Placages synthétiques	2	2	2	2
Peintures, Revêtements				
Peintures thermodurcissables et peintures liquides	V2	V2	V2	V2
Verre				
Verre (attention: tenir compte de l'influence	1	1	1	1

Légende	
1	Seulement nettoyage, sans traitement préliminaire supplémentaire, support selon la fiche technique du produit actuelle
2	Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205
3	Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205, après le temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-3 N
4	Dépoussiérer, appliquer Sika® Primer-3 N
5	Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205, après le temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-215
A	Poncer avec un voile à poncer (fin) no M006
V	Réaliser des essais préliminaires avec recommandation suivante
L	Renoncer à utiliser des agents de nettoyage contenant des solvants, p.ex. essuyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide
X	Ne convient pas ou pas testé
T	Pour de plus amples informations, veuillez contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG