

PRODUKTDATENBLATT

Sarnatape®-200

Butylkautschuk-Klebeband auf Aluminiumträger

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sarnatape®-200 besteht aus einem HDPE-folienbeschichtetem Aluminiumträgerband mit einseitig klebender Butylkautschuk-Beschichtung und einem Schutzliner.

ANWENDUNG

An- und Abschlüsse sowie Details bei:

- Sarnavap®-Dampfbremsen
- TPO-Unterdachbahnen

VORTEILE

- Leicht abziehbarer Liner
- Hohe Haltbarkeit
- Luftdichte Verklebung



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Trägerband:	Aluminium/HDPE-Verbundmaterial
	Klebmasse:	Butylkautschuk
Lieferform	Einzelrolle	
Aussehen/Farbton	Oberfläche:	glatt
	Farbe:	
	Oberseite:	aluminiumgrau
	Kleber:	grau
Haltbarkeit	2 Jahre ab Produktion	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe. Paletten dürfen während dem Transport und der Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.	

Länge 20,0 m (-0 m / +0,1m)

Breite 200 mm (± 2 mm)

Dicke 1,10 mm ($\pm 0,1$ mm)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit > 100 N / 25 mm (EN 14410)

Bruchdehnung > 50 % (EN 14410)

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Anwendung in Kombination mit:
▪ Sarnavap®-Dampfbremsen
▪ TPO-Unterdachbahnen

Verträglichkeit Nicht verträglich im direkten Kontakt mit PVC, Teer, Asphalt, Heissbitumen, Holzschutzmittel, ölhaltigen Substanzen und Lösungsmitteln. Diese Materialien können die Eigenschaften von Sarnatape®-200 negativ beeinflussen.

ANWENDUNGSGRUNDLAGEN

Lufttemperatur von +5 °C bis +40 °C

Untergrundtemperatur von +5 °C bis +40 °C

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss tragfähig, die Kontaktflächen trocken, sauber und frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Materialien sein, welche die Klebekraft negativ beeinflussen können. Geeignete Untergründe sind Holz, Sperrholz, OSB-Platten, Beton, Metall, PE, PP.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Staub und lose Teile müssen vor der Verklebung von Sarnatape®-200 entfernt werden. Poröse, saugfähige Untergründe müssen mit Primer-130 vorbereitet werden.

APPLIKATION

Der Einbau von Sarnatape®-200 darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

Die Verarbeitung erfolgt gemäss der aktuellen Fassung der Verarbeitungsleitfäden.

Die Verarbeitung von Klebstoffen oder Reiniger ist auf eine Mindesttemperatur von +5 °C begrenzt. Bei tiefen Lufttemperaturen sind Sondermassnahmen erforderlich. Bitte beachten Sie das jeweilige Produktdatenblatt und die nationalen Sicherheitsvorschriften.

WEITERE HINWEISE

Der Einsatz von Sarnatape®-200 ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -30 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

- Nicht geeignet für permanente UV-Bestrahlung.
- Nicht geeignet für Verklebungen mit dauerhafter, mechanischer Belastung.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sarnatape®-200

Mai 2020, Version 01.01
02094505120000006

Sarnatape-200-de-CH-(05-2020)-1-1.pdf