

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Sika® Kanal-820

Enduit de spatulage R4 résistant à l'abrasion



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit de spatulage PCC monocomposant, très résistant aux agents chimiques et à l'abrasion, conforme aux exigences de la norme EN 1504-3 (classe R4).

## EMPLOI

- Convient spécialement comme spatulage de protection dans les canalisations accessibles à pied ou pour les stations d'épuration soumises à une abrasion élevée
- Restauration du béton (principe 3, méthodes 3.1, 3.2 et 3.3 selon EN 1504-9), pour le reprofilage sur les supports en béton et en mortier
- Renforcement structural (principe 4, méthode 4.4 selon EN 1504-9), augmentation de la portance de la structure en béton par l'ajout de mortier
- Préservation ou restauration de la passivité (principe 7, méthodes 7.1 et 7.2 selon EN 1504-9)

## AVANTAGES

- Résistance à l'abrasion très élevée
- Protection élevée contre les infiltrations de substances
- Simple à appliquer
- Résiste aux sulfates
- Peut être appliqué manuellement ou à la machine
- Spécialement testé pour une utilisation dans les canalisations (directives ERZ "Préservation des canalisations accessibles à pied")
- Résistance élevée au gel et aux sels de déverglaçage

## CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 1504-3: Produit pour la réparation du béton pour les réparations importantes sur le plan statique (mortier PCC, R4)
- EN 1504-3: Hartl Ges.m.b.H., Seyring (AT) - Rapport d'essai no 1-26509/1m du 18.01.2016
- Certificat ERZ: LPM AG, Laboratoire d'analyses et d'essais sur matériaux, Beinwil am See (CH) - Rapport d'essai no A-37'380-1 du 08.08.2011

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Ciment résistant aux sulfates, granulats et additifs sélectionnés	
Conditionnement	Sac:	25 kg
	Palette:	42 x 25 kg (1 050 kg)
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Dans l'emballage d'origine non endommagé, stocker au frais et au sec. Protéger contre l'humidité!	
Aspect/Couleurs	Poudre grise	
Grain maximum	D <sub>max</sub> :	1.0 mm

Densité Densité du mortier durci: ~ 2.20 kg/l

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion	Abrasion sèche:	~ 2.5 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	(EN 13892-3)
	Abrasion humide:	~ 4.5 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	
Résistance à la compression	1 jour:	> 35 MPa	(EN 12190)
	7 jours:	> 50 MPa	
	28 jours:	> 65 MPa	
Module d'élasticité (compression)	~ 30 GPa		(EN 13412)
Résistance à la traction par flexion	7 jours:	~ 4 MPa	(EN 12190)
	28 jours:	~ 8 MPa	
Contrainte d'adhérence de traction	~ 3.0 MPa		(EN 1542)
Tolérance aux variations de températures	<b>Partie 1: Sollicitation au gel-dégel</b> ~ 2.5 MPa		(EN 13687-1)
Absorption d'eau par capillarité	~ 0.20 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> )		(EN 13057)
Résistance à la carbonatation	Profondeur de carbonatation dk ≤ Béton de référence (MC(0.45))(EN 13295)		

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	3.6 - 3.9 l d'eau par 25 kg de poudre		
Consommation	Par 1 cm d'épaisseur de couche et m <sup>2</sup> :	~ 19.0 kg de poudre	
	La consommation de matière dépend de la rugosité du support et de l'épaisseur de couche appliquée.		
Rendement	25 kg de poudre donnent:	~ 12.7 l de mortier	
Épaisseur de couche	Min. 2 mm, max. 5 mm		
Température de l'air ambiant	Min. +5 °C, max. +30 °C		
Température du support	Min. +5 °C, max. +30 °C		
Temps de mise en œuvre/mise en place	~ 40 minutes	(+20 °C)	

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## AUTRES REMARQUES

Éviter l'application en cas d'ensoleillement direct et/ou de fort vent.

Ne pas dépasser la quantité d'eau maximale.

Appliquer uniquement sur un support propre et préparé.

Durant le traitement de la surface, ne pas ajouter un supplément d'eau, ceci provoquerait une décoloration et la formation de fissures.

Protéger le matériau fraîchement appliqué contre le gel.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

# INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

## NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

### Béton

Le support en béton doit être porteur et présenter une résistance à la compression suffisante (> 25 N/mm<sup>2</sup>) ainsi qu'une résistance à la traction minimale de 1.5 N/mm<sup>2</sup>.

Le support doit être propre, exempt d'huiles et de graisses, sans particules friables ou adhérent mal. Enlever complètement la laitance de ciment, les anciennes couches de peinture et autres agents de traitement de surface.

Le support doit présenter une profondeur de rugosité suffisante et être préhumidifié jusqu'à saturation capillaire. Enlever l'eau stagnante.

### Surfaces des fers d'armature

Enlever la rouille, la calamine, le ciment, la poussière, l'huile, la graisse et autres particules friables ou nocives qui peuvent entraver l'adhérence ou favoriser la corrosion (Sa 2 selon ISO 8501-1). Les méthodes appropriées sont par exemple le sablage avec un agent de décapage solide ou au jet d'eau à haute pression.

Autres informations dans la norme EN 1504-10.

## MALAXAGE DES PRODUITS

Sika® Kanal-820 peut être mélangé au moyen d'un mélangeur électrique tournant à bas régime (max. 500 t/min.). Nous recommandons des malaxeurs à un ou deux agitateurs en forme de panier, des malaxeurs à action forcée ou des mélangeurs statiques.

Verser la quantité d'eau minimale recommandée dans un récipient approprié. Ajouter la poudre à l'eau sans cesser de remuer et mélanger ensuite durant au minimum 3 minutes. Le cas échéant, ajouter encore de l'eau jusqu'à obtention de la consistance souhaitée sans toutefois dépasser la quantité d'eau maximale fixée.

## APPLICATION

### Pont d'adhérence

En principe, il est toujours recommandé d'appliquer un pont d'adhérence (Sika MonoTop®-1010 ou Sika Top® Armatec®-110 EpoCem®).

Si le support est très bien préparé, il est possible d'utiliser le mortier de reprofilage comme coulis d'adhérence en mélangeant le matériau avec une plus grande quantité d'eau. Le coulis d'adhérence peut alors être massé dans le support comme un pont d'adhérence courant.

Lors d'une application par pulvérisation, un pont d'adhérence n'est pas non plus absolument nécessaire.

### Reprofilage

Sika® Kanal-820 peut aussi bien être appliqué à la main ou à la machine.

L'application manuelle se fait à l'aide d'une truelle/spatule dentée. Dans un premier temps, l'enduit de spatulage est appliqué comme enduit de ragréage/bouche-pores avec le côté lisse. Ensuite, Sika® Kanal-820 est appliqué avec le côté denté de la truelle/spatule dans l'épaisseur de couche souhaitée. Les rainures ainsi obtenues peuvent être remplies le jour même ou le lendemain.

L'application à la machine par le procédé de projection humide ne convient qu'à des spécialistes expérimentés. Le mortier peut être prémélangé au moyen d'un malaxeur de force. Après l'application, Sika® Kanal-820 est tiré au moyen d'une taloche ou à la règle puis, après la prise ribé à l'aide d'une taloche sans ajouter d'eau.

### Lissage

Après environ 1 heure, la surface peut être travaillée avec une éponge humide. Cela permet d'éliminer les pores d'air emprisonnés et de compacter la surface. Grâce à cette mesure, le grain arrive à la surface et crée une structure rugueuse. Une surface lisse peut être obtenue à nouveau par un lissage final à l'aide d'une truelle, d'une taloche ou d'un pinceau étaleur.

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

## TRAITEMENT DE CURE

Le mortier frais doit être protégé contre une dessiccation trop rapide en prenant des mesures adéquates. Il faut exécuter un traitement de cure courant pour les mortiers, p.ex. recouvrir avec un feutre humide ou une feuille PE ou application d'une protection contre l'évaporation.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Suisse SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Fiche technique du produit

Sika® Kanal-820  
Octobre 2023, Version 02.05  
020302040030000224