



SikaScreed®-60 Binder

LEGANTE TERNARIO PER MASSETTI AD ALTE PRESTAZIONI

- Veloce, sicuro e garantito
- Massetto di classe CT-C50-F6 possibile già con un rapporto di miscelazione 1:5
- Ideale per massetti rigidi plastici a basso ritiro (classe di ritiro SW1)
- Tempi di lavorazione e indurimento indipendenti dalla temperatura, compresa tra 5 – 30 °C
- Rapidamente rivestibile con resine Sikafloor® già dopo 24 ore
- EMICODE EC1^{PLUS}: emissioni ridottissime
- Utilizzabile sia negli edifici industriali che nell'edilizia residenziale

SikaScreed®-60 Binder

Legante ternario a basso ritiro per massetti industriali con tempi di lavorazione e presa indipendenti dalla temperatura.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Legante ternario per la realizzazione di massetti industriali a basso ritiro e ad alta resistenza. La formulazione consente tempi di lavorazione e indurimento del massetto indipendenti dalla temperatura. Già con un rapporto di miscelazione legante/sabbia di 1:5 è possibile ottenere una qualità del massetto di classe CTC50-F6 ai sensi della norma DIN EN 13813.

IMPIEGO

SikaScreed®-60 Binder è destinato esclusivamente all'uso da parte di applicatori professionali.

- Risanamento di rivestimenti industriali di grandi superfici soggetti a elevate sollecitazioni meccaniche
- Pregiati massetti non riscaldati e riscaldati nell'edilizia commerciale e industriale, su strato isolante o di separazione, sotto tutti i comuni rivestimenti per pavimenti
- Aree soggette a umidità permanente
- Per esterni (con adeguato rivestimento Sikafloor® in caso di esposizione al gelo e ai sali antigelo)
- Utilizzabile anche nell'edilizia residenziale
- Spessori di strato da 10 a 160 mm (in base alla frazione di sabbia e all'applicazione)

VANTAGGI

- Massetto di classe CT-C50-F6 possibile già con un rapporto di miscelazione di 1:5 (DIN EN 13813)
- Ideale per massetti rigidi plastici rapidamente calpestabili e con una lunga finestra temporale per la lisciatura
- Tempi di lavorazione e indurimento indipendenti dalla temperatura
- Elevata resistenza iniziale
- Versatile
- Resistente al gelo
- Insensibile all'umidità (aree soggette a umidità permanente)
- Pompabile su lunghe distanze
- Resistente a temperature tra -30 °C e +80 °C
- Rapidamente rivestibile con resine Sikafloor® dopo 24 ore

CONSUMO DI LEGANTE

~ 290 - 450 kg/m³

INFORMAZIONI AMBIENTALI

EMICODE EC1^{PLUS}; emissioni ridottissime

CERTIFICATI

- Classificazione al fuoco A1_{fl} secondo EN 13501-1
- Classe di ritiro 1 (SW1) secondo DIN 18560-1

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

