



Sika[®] Cosmetic

**Kosmetikmörtel für
Betonoberflächen**



Kosmetikmörtel

Sika® Cosmetic-L / -D / -R

Heller, dunkler und beschleunigter Kosmetikmörtel. Einkomponentige, zementöse und kunststoffvergütete R2-Mörtel, welche die Anforderungen an die aktuellen Normenwerke erfüllen.

Schäden an neuen oder existierenden Betonobjekten sind Alltag. Durch das Verücken der Schalung während dem Erhärtungsprozess, beim Transport oder bei der Nutzung sind Poren, Lunker oder abgeschlagene Kanten keine Seltenheit. Unsere neuen Kosmetikmörtel, die gegenüber handelsüblichen Produkten dicker appliziert werden können, sind die ideale und wirtschaftliche Lösung.

Anwendung

- Speziell geeignet als farblich passende Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren und Lunker)
- Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen (nur die Varianten -L und -D)
- Die Varianten -L und -D lassen sich zur perfekten Farbe mischen
- Mit der beschleunigten Variante -R können die Betonkosmetik-Arbeiten noch schneller abgeschlossen werden

Vorteile

- Lokale Reparaturen bis 20 mm
- Flächige Applikation (Varianten -L und -D) bis 2 mm rissfrei möglich
- Je nach Wasserzugabe gewünschte Konsistenz einstellbar
- Wird nur mit Wasser angemacht
- Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation
- Gute Haftung am Untergrund und schnelle Festigkeitsentwicklung
- Frost-/Tausalzbeständig

Weitere Angaben

	Sika® Cosmetic-L / -D	Sika® Cosmetic-R
Verarbeitungszeit (23 °C)	ca. 30 Min.	ca. 15 Min.
Verbrauch pro m² und mm	1,6 kg Pulver Der Verbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig	1,7 kg Pulver
Lieferform	12 kg Eimer (21×12) 12 kg Tragesack (99×12) 25 kg Sack (40×25)	12 kg Eimer (21×12) 12 kg Tragesack (99×12)
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C; 12 Monate ab Produktionsdatum. Vor Feuchtigkeit schützen.	
Untergrundbeschaffenheit	Oberflächenverunreinigungen aller Art müssen gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss frei von Zementhaut, losen und absandenden Teilen sein. Der Untergrund ist vor der Applikation bis zur Kapillarsättigung vorzunässen.	
Verarbeitung	Je nach gewünschter Konsistenz mit Spachtel, Kelle oder Traufel. Nachbearbeitung mit Talosche, Reibscheibe oder Schwamm.	

Farbtöne


- Hellgrau
- Dunkelgrau
- Abgemischt im Verhältnis 1:1



Mischungsverhältnis

Sika® Cosmetic-L / -D	Pro kg Pulver	Pro Eimer à 12 kg	Pro Sack à 25 kg
Als Kosmetikmörtel	0,18 l/kg	2,16 l/12 kg	4,5 l/25 kg
Als Flächenspachtel	0,20 l/kg	2,40 l/12 kg	5,0 l/25 kg

Sika® Cosmetic-R	Pro kg Pulver	Pro Eimer à 12 kg
Als Kosmetikmörtel	0,19 l/kg	2,25 l/12 kg





Know-how vom Projekt ins Regal

Ihr regionaler Sika-Fachhändler

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Innovation & Consistency | since 1910