

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikafloor®-2650

Sigillatura epossidica applicabile a rullo a indurimento rapido



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillatura a rullo bicomponente, a base di resina epossidica, a indurimento rapido, pigmentata e lucida, con bassa emissione di odori.

## IMPIEGO

Sikafloor®-2650 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Sigillatura a rullo liscia o leggermente strutturata, resistente all'usura, su supporti in calcestruzzo e massetti cementizi.
- Solo per uso in ambienti interni

## VANTAGGI

- Indurimento rapido
- Buona resistenza meccanica
- Ottime proprietà di disaerazione
- Emissioni COV ridottissime
- Bassa emissione di odori
- Bassa manutenzione

## CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-2: sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo - rivestimento
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti a base di resina sintetica per l'impiego negli edifici

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Resina epossidica	
Imballaggi	Comp. A:	25.5 kg
	Comp. B:	4.5 kg
	Comp. A + B:	30.0 kg di miscela pronta all'uso
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Teme il gelo!	

## Aspetto / Colore

Comp. A Resina:	liquido colorato
Comp. B Induritore:	liquido trasparente
Tinte standard:	RAL 7032, RAL 7035
Altre colorazioni:	su richiesta

Nel caso di impiego di tinte chiare (tonalità di giallo o arancio), la carica con sabbia di quarzo può modificare la colorazione. Inoltre, come rivestimento finale il potere coprente di queste gradazioni di colore è limitato. Realizzare un'area di prova!

Sotto l'azione diretta del sole possono verificarsi viraggi di colore, tuttavia ciò non influisce sulla funzionalità tecnica del prodotto.

Densità	Comp. A:	~ 1.53 kg/l
	Comp. B:	~ 1.00 kg/l
	Comp. A + B:	~ 1.41 kg/l

Contenuto solido in peso ~ 100 %

Contenuto solido in volume ~ 100 %

## INFORMAZIONI TECNICHE

**Resistenza coesiva a trazione** > 1.5 N/mm<sup>2</sup> (Cedimento del calcestruzzo) (EN 1542)

**Temperatura d'uso** **Sollecitazione meccanica e chimica simultanea**  
Se il prodotto è esposto a temperature fino a +60 °C, le sollecitazioni meccaniche o chimiche simultanee possono danneggiare il prodotto.

**Resistenza chimica** Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

**Rapporto di miscelazione** Comp. A : B: 85 : 15 (parti in peso)  
**Suggerimento:** per ridurre il tempo d'attesa, è possibile aggiungere a Sikafloor®-2650 il 2 - 4 % in peso di Sikafloor®-54 Booster.

Consumo	Rivestimento	Prodotto	Consumo
	Mano di fondo:	Sikafloor®-1590 <sup>1</sup> .	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
	Spatolatura raschiata (opzionale):	Sikafloor®-1590	Consultare la scheda dati di Sikafloor®-1590
	Sigillatura a rullo liscio:	Sikafloor®-2650	0.50 - 0.60 kg/m <sup>2</sup>
	Sigillatura a rullo strutturato:	Sikafloor®-2650 + 1 % di Sika® Tixotropizzante T	~ 1.00 kg/m <sup>2</sup> 2.

1. In alternativa è possibile utilizzare Sikafloor®-2650.
2. Applicato con grana di supporto 0.3-0.9 mm.

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del substrato, alle differenze di livello, ai residui di materiale nel recipiente ecc.

**Temperatura del prodotto** Min. +8 °C, mass. +23 °C

**Temperatura dell'aria** Min. +8 °C, mass. +30 °C  
La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.

**Umidità relativa dell'aria** Mass. 80 %

**Punto di rugiada** Evitare la formazione di condensa!  
Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

**Avvertenza:** temperature basse e un'umidità dell'aria elevata aumentano il rischio di formazione di carbammati.

<b>Temperatura del sottofondo</b>	Min. +8 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.			
<b>Umidità del sottofondo</b>	Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del primer scelto.			
<b>Tempo di impiego</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Senza Sikafloor®-54 Booster</b>	<b>2 % di Sikafloor®-54 Booster</b>	<b>4 % di Sikafloor®-54 Booster</b>
	+8 °C	~ 90 minuti	~ 70 minuti	~ 70 minuti
	+10 °C	~ 90 minuti	~ 70 minuti	~ 55 minuti
	+15 °C	~ 50 minuti	~ 40 minuti	~ 35 minuti
	+23 °C	~ 30 minuti	~ 15 minuti	-

#### Reazione esotermica

Una volta trascorso il tempo di lavorabilità, non lasciare i resti di Sikafloor®-2650 nel recipiente. La rapida reazione esotermica provoca la formazione di schiuma. Per evitare che il prodotto trabocchi è possibile:

1. svuotare completamente il contenitore, oppure
2. suddividere il prodotto su due contenitori, oppure
3. riempire il contenitore con sabbia di quarzo

<b>Tempo d'attesa prima dell'uso</b>	<b>Senza Sikafloor®-54 Booster</b>			
	<b>Temperatura</b>	<b>Praticabile</b>	<b>Sollecitazioni leggere</b>	<b>Pienamente sollecitabile</b>
	+8 °C	~ 11 ore	~ 16 ore	~ 36 ore
	+10 °C	~ 8 ore	~ 14 ore	~ 24 ore
	+15 °C	~ 6 ore	~ 7 ore	~ 18 ore
+23 °C	~ 4 ore	~ 6 ore	~ 8 ore	

<b>2 % di Sikafloor®-54 Booster</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Praticabile</b>	<b>Sollecitazioni leggere</b>	<b>Pienamente sollecitabile</b>
	+8 °C	~ 10 ore	~ 14 ore	~ 26 ore
	+10 °C	~ 7 ore	~ 10 ore	~ 18 ore
	+15 °C	~ 5 ore	~ 6 ore	~ 12 ore
	+23 °C	~ 3 ore	~ 3 ore	~ 6 ore

<b>4 % di Sikafloor®-54 Booster</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Praticabile</b>	<b>Sollecitazioni leggere</b>	<b>Pienamente sollecitabile</b>
	+8 °C	~ 9 ore	~ 12 ore	~ 24 ore
	+10 °C	~ 6 ore	~ 8 ore	~ 12 ore
	+15 °C	~ 4 ore	~ 5 ore	~ 8 ore

**Importante:** questi valori sono puramente indicativi e possono variare in base alle condizioni atmosferiche.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Una volta trascorso il tempo di lavorabilità, non lasciare i resti di Sikafloor®-2650 nel recipiente. La rapida reazione esotermica provoca la formazione di schiuma. Per evitare che il prodotto trabocchi è possibile:

1. svuotare completamente il contenitore, oppure
2. suddividere il prodotto su due contenitori, oppure
3. riempire il contenitore con sabbia di quarzo

Non utilizzare Sikafloor®-2650 su superfici esposte a umidità di risalita.

Proteggere Sikafloor®-2650 applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Mettere in opera con temperature discendenti per evitare la formazione di pori (fori «a punta di spillo»), che potranno comunque essere chiusi dopo una leggera smerigliatura applicando, ad esempio, una raschiatura composta da Sikafloor®-2650 e il 3 % ca. di Sika® Tixotropizzante T.

Una valutazione inappropriata e un trattamento insufficiente delle crepe possono ridurre la durata di vita.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, privo di oli e grassi, pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima a compressione di 25 N/mm<sup>2</sup>, resistenza coesiva a trazione di almeno 1.5 N/mm<sup>2</sup>.

Assicurarsi che i vecchi rivestimenti siano idonei ad essere rivestiti e provvedere a un'adeguata smerigliatura.

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

### Trattamento preliminare

Preparare il sottofondo mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento al fine di ottenere una superficie aperta texturizzata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sikafloor®, Sikadur® e Sikagard®.

Il sottofondo deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o male aderenti, utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

## MISCELAZIONE

Con temperature ambientali superiori ai +15 °C, se si aggiunge al prodotto più del 2 % di Sikafloor®-54 Booster, la reazione esotermica accelera e il prodotto inizia rapidamente a schiumare.

### Miscelazione

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B al componente A e miscelare per 3 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Secondo il sistema, aggiungere l'aggregato e/o Sikafloor®-54 Booster e rimescolare per altri 2 minuti. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

## APPLICAZIONE

Prima della messa in opera verificare il tenore di umidità del substrato, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

In caso di umidità eccessiva (vedi «Umidità del sottofondo»), applicare Sikafloor® EpoCem® quale barriera igroscopica temporanea.

### Mano di fondo

La mano di fondo serve a garantire una superficie uniforme priva di pori. Se necessario applicare una seconda mano.

Applicare il primer con rullo, racla o spazzola e, se necessario, ripassare con un rullo.

### Sigillatura a rullo liscio

Versare Sikafloor®-2650 sul substrato e ripartire uniformemente il prodotto con un rullo di nylon a pelo corto. Rifinire eseguendo movimenti incrociati. L'applicazione «fresco su fresco» consente di ottenere superfici senza segni di transizione.

### Sigillatura a rullo strutturato

Applicare uno strato regolare di Sikafloor®-2650 (tixotropizzato) e ripassare con un rullo strutturante, fino ad ottenere una struttura superficiale regolare. Sostituire il rullo dopo un certo tempo di utilizzo così da garantire una superficie dall'aspetto strutturato regolare.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-2650  
Settembre 2023, Versione 05.02  
020811020020000263

Sikafloor-2650-it-CH-(09-2023)-5-2.pdf