

# PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Primer MR Fast

2-komponentige Grundierung auf Epoxidharzbasis



### PRODUKTBESCHREIBUNG

2-komponentige, wässrige und lösemittelfreie, niedrigviskose Grundierung auf Epoxydharzbasis.

### ANWENDUNG

Mehrzweckbeschichtung zur Verwendung als:

- Feuchtigkeitsbremse auf zementgebundenen Untergründen mit erhöhter Restfeuchtigkeit
- Untergrundverfestigung auf Altuntergründen sowie kritischen zement- und calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Absperrgrundierung auf alten Klebstoffresten und Gussasphaltestrichen

### VORTEILE

- 2-komponentig
- Lösemittelfrei
- Niedrigviskos
- Einfaches Anmischen
- Schnelle Trocknung bei gleichzeitig langer Topfzeit
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Sehr gute Absperrwirkung
- Oberflächenverfestigende Wirkung
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Kompatibel mit allen SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen

### UMWELTINFORMATIONEN

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R, sehr emissionsarm reguliert
- LEED® EQc 4.2
- DER BLAUE ENGEL, RAL UZ 113

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Epoxidharzdispersion	
<b>Lieferform</b>	Komp. A:	2.8 kg
	Komp. B:	1.4 kg
	Komp. A + B:	4.2 kg
<b>Farbton</b>	Weiss, nach Trocknung transparent	
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 9 Monate ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	
<b>Dichte</b>	Komp. A:	~ 1.10 kg/l
	Komp. B:	~ 1.04 kg/l
	Komp. A + B:	~ 1.08 kg/l

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Mischverhältnis</b>	Komp. A : B:	2 : 1 (Gew.-Teile)
<b>Verbrauch</b>	Beton, Zement-Estrich, Calciumsulfat-Estrich und Calciumsulfat-Fliessestrich:	150 - 250 g/m <sup>2</sup>
	Gussasphaltestrich:	100 - 200 g/m <sup>2</sup>
	Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.	
<b>Lufttemperatur</b>	Min. +15 °C, max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.	
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	Max. 75 %	
<b>Untergrundtemperatur</b>	Während der Verlegung und bis zur vollständigen Aushärtung von Sika® Primer MR Fast darf die Untergrundtemperatur mindestens +15 °C und bei Heizestrichen höchstens +20 °C betragen.	
<b>Untergrundfeuchtigkeit</b>	<b>Zulässige Estrichfeuchten ohne Bodenheizung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 % CM für Zement-Estrich</li> <li>▪ 0.5 % CM für Calciumsulfat-Estrich</li> <li>▪ 3 - 12 % CM für Magnesia-Estrich (Abhängig vom Anteil der organischen Bestandteile)</li> </ul>	
	<b>Zulässige Estrichfeuchten mit Bodenheizung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.2 % CM für Zement-Estrich</li> <li>▪ 0.3 % CM für Calciumsulfat-Estrich</li> <li>▪ 3 - 12 % CM für Magnesia-Estrich (Abhängig vom Anteil der organischen Bestandteile)</li> </ul>	
	Keine aufsteigende Feuchtigkeit gemäss ASTM D4263 (PE-Folie).	
<b>Topfzeit</b>	<b>Temperatur</b>	<b>Zeit</b>
	+10 °C	~ 180 Minuten
	+20 °C	~ 120 Minuten
	+30 °C	~ 60 Minuten
	<b>Hinweis</b>	
	Das Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar. Angemischtes Material das die Topfzeit überschritten hat darf nicht mehr verwendet werden.	
<b>Aushärtezeit</b>	<b>Überarbeitung von Sika® Primer MR Fast</b>	
	<b>Untergrundtemperatur</b>	<b>Minimum</b> <b>Maximum</b>
	+10 °C	5 Stunden                      36 Stunden
	+20 °C	4 Stunden                      24 Stunden
+30 °C	3 Stunden                      12 Stunden	
	Falls die jeweilig maximale Wartezeit überschritten wird, muss die Oberfläche mit einem feuchten Tuch gereinigt und auf Schäden überprüft werden, bevor mit der Applikation einer weiteren Schicht Sika® Primer MR Fast oder mit der Verklebung des Parketts fortgefahren wird.	
	Keine maximale Wartezeit bei abgesandeter Oberfläche die frei von allen Verunreinigungen ist.	
	Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beeinflusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.	

# VERARBEITUNGSANWEISUNG

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. eben, fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Es gelten die Anforderungen gemäss SIA 253.

Maximale Restfeuchten siehe Abschnitt Untergrundfeuchtigkeit.

### Beton, Zement-Estrich

Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

### Calciumsulfat-Estrich, Calciumsulfat-Fliessestrich

Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

### Glasierte Keramik-Platten

Entfetten mit Sika® Aktivator-205 oder Oberfläche anschleifen und mit einem Industriestaubsauger reinigen.

### Trockenestriche, z. B. aus Holz- oder Gipsplatten (Spanplatten, Furnier)

Sind mittels Schrauben oder Kleben mit dem Untergrund zu verbinden, so dass sie fest und sicher sitzen.

### Gussasphalt

Muss im Überschuss abgestreut sein. Gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

### Andere Untergründe

Bitte Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

## MISCHEN

Komp. A kurz aufschütteln. Anschliessend Komp. B zu Komp. A geben, Gebinde sorgfältig verschliessen und für mindestens 2 Minuten kräftig schütteln bis ein homogenes Gemisch vorliegt.

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Vor dem Applizieren Feuchtigkeitsgehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt überprüfen.

Mit der Grundierung muss eine einheitlich spiegelnde, geschlossene und porenfreie Oberfläche sichergestellt werden. Falls erforderlich ist ein 2. Arbeitsgang beim Grundieren nötig. Die Grundierung ist mit einem geeigneten Nylonroller aufzutragen.

Beim Einsatz von Sika® Primer MR Fast als Feuchtigkeitsbremse wird generell ein zweimaliger Auftrag empfohlen. Wird Sika® Primer MR Fast nachträglich mit Spachtelmassen überarbeitet, ist der letzte Auftrag vollflächig mit Sikadur®-501 N abzusanden oder alternativ mit Sikafloor®-02 Primer zu überarbeiten.

Für weitere Informationen entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren oder Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

Bei der nachträglichen Verwendung von SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen muss Sika® Primer MR Fast nicht zwingend abgesandet werden, sofern die maximalen Überarbeitungszeiten eingehalten werden.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Für die Reinigung der Haut Sika® Cleaning Wipes-100 verwenden.

## WEITERE HINWEISE

Sika® Primer MR Fast nicht auf Flächen applizieren wo mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Produktdatenblatt

Sika® Primer MR Fast  
Januar 2019, Version 02.03  
020512081000000003

SikaPrimerMRFast-de-CH-(01-2019)-2-3.pdf