

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Imprégnation de protection pour supports poreux et pierres naturelles

DESCRIPTION DU PRODUIT

Imprégnation de protection pour supports poreux et pierres naturelles.

Protège les pierres naturelles et les pavés contre les taches causées par la plupart des liquides courants (notamment l'huile, l'essence et l'eau), tout en limitant les dommages dus à l'infiltration d'eau et à l'érosion de surface.

L'imprégnation reste perméable à la vapeur, de sorte que le comportement hydrothermique du support n'est pas altéré.

EMPLOI

Convient pour une application sur les matériaux suivants:

- Façades, toitures et revêtements de sol
- Pierres naturelles poreuses, par ex. le granit, le calcaire, le marbre, etc.
- Pierre artificielle ou pierre composite
- Terre cuite, y compris les briques et les carreaux de sol

- Tuiles en terre cuite ou en béton
- Pavés en béton, enduits et crépis à base de ciment ou de chaux
- Éléments en bois

AVANTAGES

- Spécialement développé pour la protection de la pierre naturelle
- Exempt de solvants
- Ininflammable et à faible odeur
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur
- Améliore considérablement la résistance aux taches d'eau et d'huile
- Offre un haut degré de déperlance
- Ne modifie pas l'aspect de la surface traitée pour la plupart des supports
- Résiste aux UV et ne jaunit pas
- Facilite l'élimination des graffitis lorsqu'un produit de nettoyage anti-graffiti approprié est ensuite utilisé (application conformément aux recommandations du fabricant)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polymère sans fluor comme principe actif en solution aqueuse	
Conditionnement	Estagnon en plastique:	5 l 20 l
Aspect/Couleurs	À l'état liquide:	Liquide incolore pouvant présenter une légère teinte jaunâtre et une légère opalescence
	Après séchage:	Totalement transparent
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger du gel.	
Densité	~ 1.00 g/cm ³	(+20 °C)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation

En fonction du type et de l'absorption du support

Supports très poreux:	50 - 150 g/m ² /couche
Supports à faible porosité:	25 - 100 g/m ² /couche

Appliquer 1 à 3 couches frais sur frais.

La 2e couche doit être appliquée avant que la 1ère couche ne soit complètement sèche au toucher (env. 30 minutes).

Température de l'air ambiant

Min. +5 °C, max. +30 °C

Point de rosée

Pas de condensation!
Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.

Température du support

Min. +5 °C, max. +30 °C

Temps d'attente avant utilisation

Protection optimale:

Atteinte après 14 jours

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Sikagard®-792 All-in-One Protect ne doit pas être dilué avant utilisation.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ne convient pas aux surfaces en pierre non absorbantes.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ne doit pas être appliqué en cas de pluie ou par temps très chaud.

Sikagard®-792 All-in-One Protect est totalement invisible après application sur les supports clairs et la plupart des supports poreux, tandis qu'il peut entraîner un léger assombrissement sur les matériaux foncés.

Les supports foncés à faible absorption nécessitent une application soignée afin d'éviter la formation de traces. Éviter d'appliquer une couche trop épaisse et s'assurer que tous les excédents sont éliminés avant que Sikagard®-792 All-in-One Protect ne commence à sécher. Essuyer la surface avec un chiffon humide non pelucheux après l'application afin d'obtenir un résultat uniforme. Si des traces devaient néanmoins sécher sur la surface, elles peuvent souvent être éliminées en les frottant délicatement avec un chiffon propre et sec.

Si la surface est nettoyée avec un produit acide avant l'application de Sikagard®-792 All-in-One Protect, cela peut provoquer des décolorations jaunâtres/brunes. Après le nettoyage avec un produit acide, rincer soigneusement la surface.

Il est recommandé de faire un essai sur une petite surface de l'objet concerné.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Le support doit être propre, exempt d'huiles et de graisses, sans particules friables ou adhérent mal. Enlever complètement les anciennes couches de peinture et autres agents de traitement de surface.

APPLICATION

Sikagard®-792 All-in-One Protect est livré prêt à l'emploi. Toujours bien agiter le récipient scellé avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Sikagard®-792 All-in-One Protect ne peut pas être dilué.

Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau (à partir d'un récipient adapté) ou d'un pulvérisateur basse pression adapté et répartir uniformément. Bien traiter la surface pour obtenir une pénétration maximale.

Ne pas laisser d'excédent de matière sur la surface. Si nécessaire, essuyer l'excédent de produit environ 30 minutes après l'application à l'aide d'un chiffon humide.

Veiller à obtenir un recouvrement uniforme et complet, en particulier sur la pierre structurée, en évitant la formation de «flaques» de produit.

Pour les façades et les toitures, appliquer de bas en haut afin d'éviter tout écoulement sur les surfaces non traitées.

Selon la porosité du support, appliquer 1 à 3 couches, en veillant à ce que chaque couche suivante soit appliquée avant que la précédente ne soit complètement sèche.

Laisser sécher 24 heures pour un séchage complet.

La surface peut être ouverte à la circulation automobile 48 à 72 heures après l'application.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikagard®-792 All-in-One Protect
Septembre 2026, Version 03.01
021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-fr-CH-(09-2026)-3-1.pdf