

# POWER2METAL

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE TRAITEMENT POUR LE COLLAGE DU MÉTAL

### PRÉPARATION



**1.**  
**Nettoyer**  
Nettoyez les pièces avec **Sika® Cleaner P** ou **Sika® Remover-208**.



**2.**  
**Polissage**  
Polissez les pièces avec les disques **non-tissé abrasif très fins**.



**3.**  
**Nettoyer**  
Après le polissage, nettoyez à nouveau les éléments avec **Sika® Cleaner P** ou **Sika® Remover-208**.



**4.**  
**Mélanger les matériaux**  
Extrudez le matériau sans mélangeur jusqu'à ce que les composants A et B s'écoulent de manière uniforme. Installez le mélangeur statique et extrudez une petite quantité de colle.

### COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

#### SikaPower®-880

Adhésif structural résistant aux chocs

- Pour les collages avec des supports métalliques tels que l'acier et l'aluminium ainsi que les stratifiés à base de PRFV et de PRFC
- Assemblages très robustes et résilients aux chocs avec une résistance au cisaillement sous traction de 23 MPa.
- Les billes de verre assurent une épaisseur minimale de colle



**Temps d'ouverture**  
45 minutes

### OUTILS AUXILIAIRES



#### Pince de fixation

Soutien lors du collage

- Pas de glissement des composants
- Manipulation plus facile

et / ou



#### Radiateur infrarouge

Accélération du processus de collage

- Traitement ultérieur plus rapide
- Accélération du durcissement de l'adhésif

PRODUITS	Variante	Unité d'emballage	Référence
SikaPower®-880 400 ml	Cartouche double, gris	12 pcs.	659652
	Mélangeur statique	12 pcs.	597368
	Appareil de traitement (air comprimé)	1 pc.	631505
SikaPower®-880 50 ml	Cartouche double, gris	12 pcs.	750659
	Mélangeur statique	12 pcs.	772670
	Appareil de traitement (pression manuelle)	1 pc.	512113
Sika® Cleaner P	Bouteille de 1 l pour le pré-nettoyage	1 pc.	505070
Sika® Remover-208	Bouteille de 1 l pour le pré-nettoyage et l'élimination des résidus de colle non durcis	4 pcs.	122263
Sika® Cleaner-350H	Seau de 70 lingettes	6 pcs.	523490



Vous trouverez des informations détaillées sur notre site web <https://che.sika.com/fr/power2metal>

Ces informations sont fournies à titre d'assistance au traitement et ne se substituent pas à un conseil technique. Les informations présentées s'appliquent indépendamment de la taille du conditionnement choisi. En cas de questions et/ou d'incertitudes concernant l'utilisation de nos produits, contactez-nous. Veuillez contacter un conseiller technique en vente de Sika Schweiz AG. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables. Veuillez consulter la fiche produit locale en vigueur avant utilisation.

BUILDING TRUST

