

COLLAGE ET JOINTOYAGE DANS LE BÂTIMENT

COLLES ET MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

PRIMERS POUR MASTICS DE JOINTOIEMENT SIKA

Support	Sikaflex®-11 FC+ Sikaflex® Construction+ Sikaflex® PRO-3 SikaHyflex®-250 Facade	SikaHyflex®-402 Connection	Sikasil® C Sikasil® C Premium Sikasil® WS-605 S Sikasil® WS-200	Sikacryl®-150 Sikacryl®-200 Sikacryl® S
Supports Minéraux				
Béton	4	4	4	6
Béton cellulaire	T	X	X	6
Crépis de ciment	4	4	4	6
Brique apparente	4	4	4	6
Clinker absorbant	4	4	4	6
Clinker émaillé	2	2	2	6
Carreaux céramiques	2	2	2	X
Grès émaillé	2	2	2	X
Granite	4	4	4	X
Gypse	T	X	X	6
Bois				
Bois brut	4	4	4	L1
Bois peint	VL1	VL1	VL1	VL1
Panneaux d'aggloméré	4	4	4	6
Bois pour les locaux intérieurs	L1	L1	L1	L1
Métaux non ferreux				
Laiton chromé	X	2	2	X
Aluminium brut	A3	A2	2	L1
Aluminium chromé	3	2	2	X
Alu Aluminium anodisé	3	2	2	L1
Métaux ferreux, cuivre	VA3	VA3	VA3	X
Tôle en zinc-titane	VA3	VA3	VA3	X
Fer, Métaux				
Acier de construction	T	T	T	X
Acier inoxydable WN 1.4301	3	2	2	X
Scier zingué au feu	A3	A2	A3	X
Matières synthétiques				
Sikagard-720 EpoCem	4	4	4	6
Revêtements époxy	A2	A2	A2	X
Mortier époxy	4	4	4	X
Polyester	V2	V2	A2	X
GRP, base UP, EP	A5	V2	A2	X
Revêtement polyuréthane	V2	V2	A2	X
PVC dur, non transparent	5	2	2	X
Verre acrylique (Plexiglas, PMMA)	V5	V2	V2	X
Polycarbonate	V5	V2	V2	X
ABS	A5	V2	V2	X
Placages synthétiques	2	2	2	X
Peintures, Revêtements				
Peintures thermodurcissables et peintures liquides	V2	V2	V2	X
Verre				
Verre flotté	T	T	1	X

Légende

- 1 Seulement nettoyage, sans traitement préliminaire supplémentaire, support selon la fiche technique du produit actuelle
- 2 Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205
- 3 Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205, après le temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-3 N
- 4 Dépoussiérer, appliquer Sika® Primer-3 N
- 5 Nettoyer et activer avec Sika® Aktivator-205, après le temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-215
- 6 Sikacryl® 1:3 dilué avec de l'eau comme primaire
- A Poncer avec un voile à poncer (fin) no M006
- V Réaliser des essais préliminaires avec recommandation suivante

SIKA SCHWEIZ AG Renoncer à utiliser des agents de nettoyage contenant des solvants, p.ex. essuyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide

Tüfingen 16 Ne convient pas à Sika® testé

8048 Zürich Pour de plus amples informations, veuillez contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG

BUILDING TRUST

