## BARRIÈRES D'HUMIDITÉ / COUCHES D'ÉGALISATION

| | Sikafloor-81 EpoCem | Sikafloor-82 EpoCem | Sikafloor-83 EpoCem |
|---|---|---|---|
| Base | ECC sans solvants | ECC sans solvants | ECC sans solvants |
| Emploi | Revêtement coulé/ Barrières d'humidité | Mortier autonivelant/ Barrières d'humidité | Chape de mortier/ Barrières d'humidité |
| Vie en pot à 20 °C | Env. 20 minutes | Env. 25 minutes | Env. 40 minutes |
| Temp. de mise en œuvre | +8 °C à +30 °C | +8 °C à +30 °C | +8 °C à +30 °C |
| Humidité de l'air | Max. 75% h.r. | Max. 75% h. r. | Max. 75% h. r. |
| Épaisseur de couche | 1,5–3,0 mm | 3–7 mm | 7–100 mm |
| Application | À la main | À la main | À la main |
| Performance par m² | ●●● | ●● | ● |

| | Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Modul | Sikafloor-155 W N |
|---|---|---|
| Base | Dispersion époxydique aqueuse exempte de solvants | EP en dispersion aqueuse, sans solvants |
| Emploi | Couche de fond / Composant du système | Couche de fond |
| Vie en pot à 20 °C | Env. 45 minutes | Env. 40 minutes |
| Temp. de mise en œuvre | +8 °C à +30 °C | +10 °C à +30 °C |
| Humidité de l'air | Max. 75% h.r. | Max. 75% h.r. |
| Épaisseur de couche | - | - |
| Application | À la main | À la main |
| Performance par m² | ●●● | ●●● |

## COUCHES DE FOND

| | Sikafloor-150 | Sikafloor-151 | Sikafloor-160 | Sikafloor-280 |
|---|---|---|---|---|
| Base | EP | EP | EP | EP |
| Emploi | Couche de fond | Prérempli Couche de fond | Couche de fond | Mortier pour gorges |
| Vie en pot à 20 °C | Env. 30 minutes | Env. 25 minutes | Env. 25 minutes | Env. 30 minutes |
| Temp. de mise en œuvre | +10 °C à +30 °C | +10 °C à +30 °C | +10 °C à +30 °C | +10 °C à +30 °C |
| Humidité de l'air | Max. 80% h. r. | Max. 80% h. r. | Max. 80% h. r. | Max. 85% r. F. |
| Épaisseur de couche | – | – | – | 2–10 mm |
| Application | À la main | À la main | À la main | À la main |
| Performance par m² | ●●● | ●●● | ●●● | ● |

| | Sikafloor-701 | Sikafloor-54 Booster |
|---|---|---|
| Base | EP sans solvant | Amines tertiaires |
| Emploi | Couche de fond, minergie eco | Accélérateur EP |
| Vie en pot à 20 °C | Env. 30 minutes | Diviser par deux |
| Temp. de mise en œuvre | +10 °C à +30 °C | +10 °C à +30 °C |
| Humidité de l'air | Max. 85% h.r. | Max. 80% r. F. |
| Épaisseur de couche | – | - |
| Application | À la main | À la main |
| Performance par m² | ●●● | ●●● |

Légende:

● moyenne ●● bonne ●●● très bonne

**SIKA SCHWEIZ AG**
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST