

CALCESTRUZZO PER BENNA GRU

- Di solito non è necessaria una formulazione speciale del calcestruzzo
- Tutti i tipi di calcestruzzo possono essere messi in opera con questo metodo.
- Classi di consistenza del calcestruzzo consigliate:
C2 / F2
C3 / F3
F4
- Questo metodo di messa in opera del calcestruzzo non ha alcuna influenza sulle proprietà del calcestruzzo fresco e indurito.
- A causa delle minori prestazioni di posa in opera, può essere consigliabile di ritardare il processo di presa del calcestruzzo.
- Evitare il più possibile grandi altezze di caduta durante la messa in opera del calcestruzzo.
- A seconda del componente e dell'altezza di caduta, può essere necessario utilizzare un tubo di riempimento.

