

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-340 Level

Livellina per pavimenti adatta a spessori maggiori



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Livellina cementizia per pavimenti, autodistendente, a debolissime emissioni, per l'impiego in ambienti interni in spessori da 4 a 40 mm.

IMPIEGO

- Per realizzare spatolature, lisciature, ugualizzazioni e livellamenti su qualsiasi substrato adatto ad essere rivestito
- Idoneo sotto rivestimenti ceramici, tessili ed elastici nonché sotto parquet

VANTAGGI

- Può essere pompato
- Autolivellante
- Eccellente lavorabilità e fluidità
- Rapidamente calpestabile e asciutto

- Tensione materiale ridotta
- Elevata resistenza alla compressione e alla flessione
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Idoneo sotto l'azione di sedie con rotelle come da EN 12529

INFORMAZIONI AMBIENTALI

EMICODE EC1^{PLUS} R: Emissioni debolissime, regolato

CERTIFICATI / STANDARD

- Dichiarazione di prestazione (DoP) n. 29724504: Certificazione CE conforme ai requisiti della norma EN 13813:2002 (C35-F7) da parte dell'organismo terzo di certificazione 1029
- Ente di controllo, sorveglianza e certificazione della Città di Vienna, Vienna (AT): Classe di reazione al fuoco come da EN 13501-1 - Rapporto d'esame n. MA39-VFA 2014-0702.01 del 04.06.2014

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Malta cementizia speciale polimero modificata	
Imballaggi	Sacco di carta:	25 kg
Aspetto / Colore	Grigio	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 9 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Richiudere immediatamente i sacchi iniziati e utilizzare il prodotto il più rapidamente possibile.	

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione	≥ 17 N/mm ²	(24 ore, +23 °C)	(EN 13892-2)
	≥ 29 N/mm ²	(7 giorni, +23 °C)	
	≥ 39 N/mm ²	(28 giorni, +23 °C)	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	5.00 - 5.25 l/25 kg	
Consumo	~ 1.8 kg/m ² /mm	
Tempo di impiego	~ 30 minuti	(+20 °C)
Tempo d'attesa tra i singoli strati	Praticabile ~ 3 ore	
	Rivestibile ~ 24 ore	Tutti i rivestimenti fino a 15 mm di spessore
	~ 48 ore	Tutti i rivestimenti fino a 30 mm di spessore
	~ 72 ore	Tutti i rivestimenti fino a 40 mm di spessore
	~ 4 ore	Rivestimenti aperti alla diffusione del vapore e materiali per pannelli fino a 40 mm di spessore

I valori sono stati rilevati a condizioni climatiche di +20 °C e 65 % um. rel. e a una temperatura del supporto di +15 °C.

Questi dati sono indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

AG.

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il supporto deve essere sufficientemente solido, portante, indeformabile e permanentemente asciutto.

Si applicano i requisiti SIA.

Privo di sostanze che potrebbero pregiudicare l'adesione, come polvere, sporcizia, oli, grassi, e parti incoerenti.

Rimuovere gli strati di separazione, i rivestimenti rigidi e simili mediante provvedimenti appropriati, come levigatura, fresatura, sabbiatura o spazzolatura.

Rimuovere meccanicamente i vecchi strati di adesivo solubili in acqua e primerizzare i residui tenaci con Sika® Primer MR Fast o Sika® Primer MB.

Rimuovere il più possibile i vecchi strati di adesivo impermeabili all'acqua e primerizzare i residui tenaci con Sikafloor®-01 Primer (diluito 1:1 con acqua).

Primerizzare i sottofondi assorbenti, come massetti cementizi o calcestruzzo, con Sikafloor®-01 Primer (diluito 1:3 con acqua) o SikaGrund® P Plus (diluito 1:1 con acqua).

Primerizzare i sottofondi critici e i substrati con requisiti elevati con SikaScreed®-20 EBB. Per maggiori informazioni contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz

Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-340 Level

Settembre 2018, Versione 02.02

020815030010000196

I massetti legati con solfato di calcio vanno protetti dall'umidità con Sikafloor®-01 Primer (diluito 1:1 con acqua) o SikaGrund® P Plus (non diluito). In caso di spessori superiori a 5 mm, primerizzare con Sika® Primer MB e cospargere con Sikadur®-501 N.

Primerizzare i sottofondi non assorbenti, come rivestimenti a lastre, con Sikafloor®-02 Primer.

Primerizzare i massetti in asfalto colato con Sikafloor®-02 Primer. Spessore massimo dello strato: 5 mm.

Primerizzare i massetti di magnesio o xilolite con Sika® Primer MR Fast o Sika® Primer MB e cospargere con Sikadur®-501 N.

Proteggere dall'umidità i substrati in legno, come truciolato od OSB, applicando Sikafloor®-01 Primer.

Consultare le schede dati più recenti sulle caratteristiche dei rispettivi primer Sika®.

MISCELAZIONE

In un contenitore pulito miscelare Sikafloor®-340 Level e la relativa quantità di acqua fredda pulita fino ad ottenere una massa omogenea. Dopo un tempo d'attesa di ca. 3 minuti, rimescolare brevemente il composto.

Si consiglia l'utilizzo di un agitatore a pale o a gabbia.

APPLICAZIONE

Dopo la miscelazione colare il prodotto sul pavimento e stenderlo uniformemente con un frattazzo.

In caso di applicazione su superfici estese si consiglia l'utilizzo di una racla.

Sikafloor®-340 Level può essere pompato con una comune pompa a vite a miscelazione continua dotata di remixatore. Per maggiori informazioni contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

In caso di spessori elevati, in corrispondenza di elementi verticali applicare lungo l'intero perimetro un profilo adesivo isolante, ad es. Sika® LevelTape-8.

Realizzare eventuali interventi preliminari, come la lisciatura di raccordi o l'ugualizzazione di asperità, con la massa livellante tenace Sika® Patch-300.

Proteggere l'indurimento di Sikafloor®-340 Level dalle alte temperature, dall'azione diretta del sole e dalle correnti d'aria.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli apparecchi e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sikafloor®-340 Level contiene cemento. Reagendo con l'umidità il prodotto diviene alcalino: proteggere gli occhi e le vie respiratorie. Non inalare le polveri del prodotto. In caso di contatto con la pelle, sciacquare accuratamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Consultare le schede dati più recenti sulle caratteristiche di tutti i prodotti accessori Sika®. In caso di dubbio contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

Evitare il contatto con oggetti metallici, come le condotte dell'acqua, poiché soprattutto i tubi in acciaio zincato non offrono una protezione sufficiente dalla corrosione.

I residui di materiale indurito o secco possono essere smaltiti con i rifiuti industriali o di demolizione.

Gli imballaggi vanno completamente svuotati e debitamente smaltiti.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-340 Level
Settembre 2018, Versione 02.02
020815030010000196

Sikafloor-340Level-it-CH-(09-2018)-2-2.pdf