

Fiche technique produit-CH

Edition: mai 07

Version: CH-01

Sarnaplast 2235

Sarnaplast 2235

Le Sarnaplast 2235 est une masse d'étanchéité silicone élastique pour le scellement des joints de raccords, des joints de dilatation et fermeture de bord.

Propriétés	Description
Base	Silicone avec durcisseur neutre (oxime)
Solvant	Pas de solvant organique
Densité	1,02 g/cm ³
Temps de formation d'une pellicule par 23°C/50%hra	Après 15 min.
Polymérisation à cœur par 23°C/50%hra •après 24h •après 48h	2.5 mm 4.0 mm
Couleur	Transparent
Consommation	6-7 ml par cartouche
Conditionnement	Carton à 12 cartouches de 310 ml
Entreposage	6 mois Date de péremption sur l'emballage
Résistance à la température Température de stockage Température de mise en œuvre	-40° à 100°C 5° à 30°C 5° à 40°C protéger de l'humidité
Température de stockage	5° à 30°C
Mise en œuvre	Les supports doivent être propres, secs et exempts de graisse et de poussière. Ils doivent être préalablement traités avec du Primer 110 ou alors, en cas de contact direct avec du Sarnafil T, avec du Primer 501. Les outils doivent être nettoyés avec un chiffon sec immédiatement après leur utilisation.
Désignation de risques et conditions de transport voir fiches de sécurités UE	



Sika Sarnafil SA
En Budron D3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

Téléphone +41 21 654 05 00
Téléfax +41 21 654 05 01
www.sarnafil.ch



Sarnafil®

Indications juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Sarnafil SA
En Budron D3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

Téléphone +41 21 654 05 00
Téléfax +41 21 654 05 01
www.sarnafil.ch



Sarnafil®