



SikaScreed® HardTop-60

RIVESTIMENTO INDUSTRIALE AD ALTA RESISTENZA E RAPIDAMENTE SOLLECITABILE

MALTA DA LIVELLAMENTO ORIZZONTALE, MODIFICATA CON POLIMERI, A INDURIMENTO RAPIDO, RAPIDAMENTE SOLLECITABILE E RIVESTIBILE, DALL'INDURIMENTO QUASI PRIVO DI RITIRO E RESISTENZE MOLTO ELEVATE ALL'ABRASIONE E ALLA COMPRESSIONE.

CARATTERISTICHE

- Ottime caratteristiche e tempo lungo di lisciatura per superfici perfette
- Spessori dello strato da 5 a 80 mm
- Resistenze iniziali elevate 1 d ≥ 35 N/mm²
- Resistenze finali elevate 28 d ≥ 60 N/mm²
- Elevate resistenze alla trazione flettente 1d ≥ 4 N/mm², 28 d ≥ 7 N/mm²
- Idratazione cristallina completa
- Rivestibile, sollecitabile in tempi brevi
- Indurimento praticamente senza ritiro
- Elevati valori di resistenza all'abrasione A6 secondo Bohme
- Consistenza da umido-opaca a morbido-plastica

SikaScreed® HardTop-60



INDICAZIONI SUL PRODOTTO

	Singolo	Per pallet	Big Bag
Imballaggi	25 kg/sacco	42 sacchi/pallet	1 000 kg/pezzo
Preis/kg	CHF 1.80/kg	CHF 1.70/kg	CHF 1.60/kg
Materiale n.	497282	497282	513832

CONSUMO

- Ca. 20.5 kg / m² per 1 cm di spessore dello strato

Campo d'applicazione	Vantaggi
Risanamento di pavimenti industriali su piccole e grandi superfici	Sviluppo molto rapido delle resistenze, rivestibile nello stesso giorno
Strati cementizi di livellamento da 8 a 80 mm in una sola fase di lavoro, "risanamenti di notte"	Praticabile con veicoli pesanti dopo 24 ore
Cantieri a termine, superfici molto sollecitate	Eccellenti caratteristiche di lisciatura



ATTENZIONE

La presente descrizione di prodotto ha un carattere informativo e non vincolante e viene comunicata esclusivamente da Sika Schweiz AG. È rigorosamente vietato copiare questa informazione e/o trasmetterla a terze persone o a ditte.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera

Contatto
Telefon +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
www.sika.ch

BUILDING TRUST

