

BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG

MAUERWERKSSANIERUNG

	SikaMur® BB-11	SikaMur® Seco-21	SikaMur® Seal-201	SikaMur® Injection-1
Typ	PCC	CC	CC	Silikon-Mikro-Emulsion
Körnung	0 bis 4 mm	0 bis 1,25 mm	0 bis 1,25 mm	
Art	Haftspritzputz WTA	Sanierputz WTA	Sperrputz	horizontale Feuchtigkeitsperre
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C
Konsistenz	flüssig bis pastös	plastisch	plastisch	flüssig
Verarbeitung	Nassspritztechnik/Kelle	Nassspritztechnik/Traufel	Nassspritztechnik/Traufel	1-K-Injektionspumpe
Verbrauch	halbdeckend: 4 kg/m ² vollflächig: 8 kg/m ²	ca. 10 kg/m ² und cm	ca. 18 kg/m ² und cm	abhängig von Mauerdicke
Mischverhältnis	ca. 5,0 Liter Wasser/Sack	ca. 7,5 Liter Wasser/Sack	ca. 4,5 Liter Wasser/Sack	SikaMur Injection-1 zu Wasser 1 : 14