RÉPARATION DE BÉTON

MORTIERS DE RÉPARATION

	SikaRep® Gunit-4	SikaCem® Gunit-4
Type	CC (Gunit)	PCC (Gunit)
Granulats mm	0–4	0–4
Genre	Mortier de réparation	Mortier de réparation
Nombre de composants	1	1
Temp. d'application air et support	+5 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C
Épaisseur de couche	12–40 mm	12–40 mm
Application	Proj. sécher	Proj. sécher
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,3	2,3

ENDUITS DE RAGRÉAGE/BOUCHE-PORES

	Sika MonoTop®-3020	Sika® Icoment®-520	Sika® Icoment®-540
Type	PCC	PCC	PCC
Granulats mm	0–0,4		
Genre	Enduit de ragréage	Enduit de ragréage	Enduit de ragréage pour réservoirs d'eau potable
Nombre de composants	1	2	2
Temp. d'application air et support	+5 °C à +35 °C	+5 °C à +35 °C	min. +5 °C
Consistance	Plastique	Plastique	Plastique
Épaisseur de couche	1–5 mm	1–3 mm	3-5 mm
Application	Proj. humide/truelle	Proj. humide/taloche	Proj. humide/taloche
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,0	1,9	2,10
Délai d'utilisation à 20 °C	Jusqu'à 50 minutes	Jusqu'à 60 minutes	Jusqu'à 45 Min.
Classe de résistance	R3	-	-
Casse de feu	A1	-	-

	Sika® Kanal-820	Sikagard®-720 EpoCem®
Type	PCC	ECC
Granulats mm	0–1,0	
Particularités	-	-
Genre	Enduit de ragréage très résistant à l'abrasion	Enduit de ragréage
Nombre de composants	1	3
Temp. d'application air et support	+5 °C à +30 °C	+8 °C à +30 °C
Consistance	Plastique	Plastique
Épaisseur de couche	2–5 mm	0.5-3.0 mm
Application	Proj. humide/Éponge/ truelle	Proj. humide
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,3	2.00
Délai d'utilisation à 20 °C	ca. 40 Min.	Ca. 40 Min.
Classe de résistance	R4	-
Casse de feu	-	-

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch