

# PAVIMENTI E PARETI

## SISTEMI CEMENTIZI DI PAVIMENTAZIONE

### PONTI ADESIVI

	SikaScreed®-10 BB	SikaScreed®-20 EBB	SikaScreed®-30 CBB	Sika® Emulsion-93
<b>Base</b>	Cemento speciale	Resina epossidica	Cementizia	Dispersione polimerica
<b>Utilizzabile in combinazione con</b>	SikaScreed® HardTop-70 SikaScreed® SE-04 SikaScreed® P-24	Assortimento completo SikaScreed®	SikaScreed® LA-7 Forte SikaScreed® LA-21 Forte SikaScreed® FastTop-3 SikaScreed® FastTop-5	Massetto Calcestruzzo duro
<b>Adatto per elevate sollecitazioni</b>	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
<b>Caratteristiche del substrato</b>	Assorbente	Assorbente, non assorbente, liscio	Assorbente	Assorbente
<b>Pretrattamento del substrato</b>	Prebagnare	Da asciutto a umido opaco	Prebagnare	Prebagnare
<b>Applicazione</b>	Massaggiare con uno scopettone	Rulli, airless, massaggiare con uno scopettone	Massaggiare con uno scopettone	Massaggiare con uno scopettone
<b>Tempo di lavorabilità a 20 °C</b>	~ 30 min	~ 55 min	~ 30 min	~ 30 min
<b>Applicazione</b>	Umido-umido	Umido-umido	Umido-umido	Umido-umido
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Da +10 °C a +30 °C	Da +10 °C a +30 °C	Da +8 °C a +30 °C	Da +5 °C a +30 °C
<b>Consumo</b>	1.6 - 2.0 kg/m <sup>2</sup>	0.6 - 1 kg/m <sup>2</sup>	~ 1.7 kg/m <sup>2</sup>	~ 125 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vantaggi</b>	Viene miscelato solo con acqua A seconda delle sollecitazioni evtl. con ulteriori prodotti Sika Screed®*	Tempo aperto: ~ 120 min (a 20 °C) Resistente all'umidità, anche su substrati umido opachi	Viene miscelato solo con acqua Colore rosso, per ridurre al minimo il rischio di cavità.	Viene miscelato con acqua e cemento Pompabile

\* Per ulteriori informazioni contattare il consulente per le vendite tecniche della Sika Schweiz AG

### ADDITIVO PER CALCESTRUZZO DURO

	SikaScreed® FastTop-3
<b>Base</b>	Dispersione
<b>Applicazione</b>	Additivo per una migliore lavorabilità di calcestruzzo duro di qualità
<b>Riduzione in acqua</b>	■ ■ ■
<b>Vantaggi</b>	Formazione ridotta di crepe dovuto alla riduzione del ritiro Maggiore resistenza a compressione, flessione e resistenza coesiva a trazione

### MASSETTO CEMENTIZIO CON ACCELERANTE D'INDURIMENTO / CEMENTO RAPIDO

	SikaScreed® LA-7 Forte	SikaScreed® LA-21 Forte	SikaScreed® P-24
<b>Matura alla posa</b>	da 7 giorni	da 21 giorni	da 24 ore
<b>Adatto al riscaldamento a pavimento</b>	■ ■ ■	■ ■ ■	■
<b>Riscaldamento pronto per la messa in esercizio</b>	raccomandato	raccomandato	non necessario
<b>Elaborazione con pompa per massetto</b>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Elaborazione, levigabilità</b>	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Tempo di lavorazione a 20 °C</b>	come CT normale	come CT normale	~ 100 min
<b>Temperatura di lavoro</b>	+5 °C a +30 °C	+5 °C a +30 °C	+0 °C a +30 °C
<b>Informazioni ambientali</b>			

Leggenda:

■ medio ■ ■ buono ■ ■ ■ molto buono

Tutti i dati tecnici si riferiscono a +20 °C e 50% di U.R.