

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikadur®-130 Normal

Adesivo epossidico tixotropico, bicomponente



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo tixotropico, bicomponente, resistente all'umidità, a base di resina epossidica con sostanze speciali riempitive, sviluppato per temperature di lavorazione comprese tra +8 °C e +30 °C.

## IMPIEGO

## Adesivo da costruzione, malta adesiva

- Elementi in calcestruzzo
- Pietra naturale dura
- Ceramica, fibrocemento
- Malta, mattone, opere murarie
- Acciaio, ferro, alluminio
- Legno
- Poliestere, eposside
- Vetro

## Malta di riparazione

- Spigoli e bordi
- Riempimento di buchi e cavità
- Superfici verticali e applicazioni sopra testa

## Malta di riempimento

- Giunti e crepe
- Fori e scaglette

## VANTAGGI

- Buona lavorabilità e facile da miscelare
- Eccellente adesione su un'ampia gamma di sottofondi
- Tixotropo: Nessun cedimento su superfici verticali o in caso di applicazioni sopra testa
- Indurisce senza ritiro
- Componenti di diverso colore (controllo di miscelatura)
- Non necessita primer
- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Elevate resistenze all'abrasione e agli urti
- Impermeabile all'acqua e al vapore acqueo
- Buona resistenza chimica

## CERTIFICATI / STANDARD

Marchatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-4: prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - incollaggio strutturale

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica

Resina epossidica

Imballaggi

## Contenitore a perdere predosato

Comp. A + B:

9 kg

Pallet:

30 x 9 kg (270 kg)

## Confezioni industrial

Comp. A:

20 kg

Comp. B:

10 kg

Sfalsato:

Comp. A: 21 x 20 kg; Comp. B: 21 x 10 kg

Scheda dati del prodotto

Sikadur®-130 Normal

Settembre 2024, Versione 01.02

020204030010000212

<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
<b>Colore</b>	Comp. A:	Bianco
	Comp. B:	Grigio scuro
	Comp. A + B:	Grigio calcestruzzo
<b>Densità</b>	Comp. A + B:	~ 1.70 kg/l (+23 °C)

## INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Resistenza alla compressione</b>	<b>Tempo di indurimento</b>	<b>Temperatura di indurimento</b>			(EN 196)
		<b>+10 °C</b>	<b>+23 °C</b>	<b>+30 °C</b>	
	1 giorno	~ 25 N/mm <sup>2</sup>	~ 45 N/mm <sup>2</sup>	~ 55 N/mm <sup>2</sup>	
	3 giorni	~ 45 N/mm <sup>2</sup>	~ 55 N/mm <sup>2</sup>	~ 60 N/mm <sup>2</sup>	
	7 giorni	~ 55 N/mm <sup>2</sup>	~ 60 N/mm <sup>2</sup>	~ 60 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Modulo di elasticità (a compressione)</b>	~ 4 600 N/mm <sup>2</sup>	(+23 °C)			(ASTM D695)
<b>Resistenza alla flessione</b>	<b>Tempo di indurimento</b>	<b>Temperatura di indurimento</b>			(EN 196)
		<b>+10 °C</b>	<b>+23 °C</b>	<b>+30 °C</b>	
	7 giorni	> 20 N/mm <sup>2</sup>	> 20 N/mm <sup>2</sup>	> 20 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Resistenza a trazione</b>	<b>Tempo di indurimento</b>	<b>Temperatura di indurimento</b>			(ISO 527)
		<b>+10 °C</b>	<b>+23 °C</b>	<b>+30 °C</b>	
	1 giorno	~ 4 N/mm <sup>2</sup>	~ 8 N/mm <sup>2</sup>	~ 12 N/mm <sup>2</sup>	
	3 giorni	~ 12 N/mm <sup>2</sup>	~ 20 N/mm <sup>2</sup>	~ 20 N/mm <sup>2</sup>	
	7 giorni	~ 17 N/mm <sup>2</sup>	~ 21 N/mm <sup>2</sup>	~ 22 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Modulo di elasticità (a trazione)</b>	~ 5 000 N/mm <sup>2</sup>	(+23 °C)			(ISO 527)
<b>Allungamento a rottura</b>	~ 0.4 %	(+23 °C)			(ISO 527)
<b>Resistenza coesiva a trazione</b>	> 4.0 MPa				(Cedimento del calcestruzzo)
<b>Ritiro</b>	Indurisce senza ritiro				
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	~ 5.9 * 10 <sup>-5</sup> /K		(Campo di temperatura: Min. +23 °C, mass. +60 °C)		(EN 1770)
<b>Resistenza alla deformazione termica</b>	<b>Tempo di indurimento</b>	<b>Temperatura di indurimento</b>	<b>HDT (Heat deflection temperature)</b>	(ISO 75)	
	(Spessore provini: 10 mm)				

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Rapporto di miscelazione</b>	Comp. A : B:	2 : 1 % di peso
	Se non si mescolano contenitori interi, si deve garantire l'esatto rapporto di miscelazione mediante un'esatta pesatura e il dosaggio dei singoli componenti.	
<b>Consumo</b>	~ 1.70 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore	
<b>Spessore dello strato</b>	Mass. 30 mm	
	Per spessori dello strato maggiori, applicare in più mani.	
	Per evitare riduzioni del tempo di lavorabilità, utilizzare completamente le singole unità di miscelazione e non unire mai i resti a materiale miscelato di fresco.	

<b>Insaccamento</b>	<b>Superfici verticali</b> Nessun cedimento fino a uno spessore dello strato di 15 mm. (EN 1799)		
<b>Temperatura del prodotto</b>	Min. +8 °C, mass. +30 °C		
<b>Temperatura dell'aria</b>	Min. +8 °C, mass. +30 °C		
<b>Punto di rugiada</b>	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.		
<b>Temperatura del sottofondo</b>	Min. +8 °C, mass. +30 °C		
<b>Umidità del sottofondo</b>	≤ 4 %	(Umidità CM)	
	Il sottofondo deve essere asciutto o umido opaco (non deve esserci ristagno di acqua). Applicare bene la malta adesiva con una spatola al sottofondo.		
<b>Tempo di impiego</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Tempo di impiego (200 g)</b>	<b>Tempo aperto</b> (EN ISO 9514)
	+10 °C	~ 145 minuti	-
	+23 °C	~ 55 minuti	-
	+30 °C	~ 35 minuti	~ 50 minuti
	Il tempo di impiego inizia con la miscelatura. È tanto più breve quanto più elevate sono le temperature e quanto maggiore è la quantità miscelata.		
	Per raggiungere tempi aperti più lunghi a elevate temperature, suddividere i componenti in porzioni. Un altro metodo è quello di raffreddare i singoli componenti A e B prima di mescolarli (non al di sotto di +5 °C).		

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Le resine epossidiche Sikadur® sottoposte a carico continuo presentano un valore di scorrimento minimo. Ciò nonostante, il dimensionamento deve tenere conto dello scorrimento. Per il dimensionamento con carico prolungato e carico permanente le resistenze indicate a livello di cedimento vanno ridotte al 20 - 25 %.

Il dimensionamento deve essere eseguito da un ingegnere esperto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Malta e calcestruzzo devono avere più di 28 giorni (indipendentemente dal clima e dai requisiti minimi di resistenza).

Verificare la resistenza della superficie (calcestruzzo, muratura, pietra naturale).

Il sottofondo (di tutti i tipi) deve essere pulito, asciutto o umido-opaco (non deve esserci ristagno d'acqua) e libero da impurità come sporco olio, grasso, trattamenti superficiali esistenti o rivestimenti ecc.

Le superfici in acciaio devono essere disossidate ad un grado di purezza Sa 2½.

Il sottofondo deve essere solido e devono essere rimosse tutte le particelle incoerenti.

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

#### Calcestruzzo, malta, pietra, mattone

Il sottofondo deve essere solido, asciutto o umido-opaco, pulito e libero da latte di cemento, ghiaccio, ristagno di acqua, grasso, olio, vecchi trattamenti superficiali o vernici.

Le parti incoerenti o non ben aderenti devono essere rimosse per ottenere una struttura superficiale aperta.

## Acciaio

Pretrattamento con sabbiatura o levigatura e quindi pulizia con un aspirapolvere industriale.

Verificare il punto di rugiada.

## MISCELAZIONE

### Imballaggio a perdere predosato

Mescolare il comp. A e il comp. B per almeno 3 minuti con un miscelatore elettrico a basso regime (mass. 300 giri/min), fino ad ottenere una massa liscia e omogenea uniformemente grigia. Evitare di includere aria.

Versare il materiale miscelato in un contenitore pulito e rimescolare ancora per 1 minuto a basso regime, evitando di incorporare aria.

Mescolare solamente il materiale utilizzabile entro il tempo di impiego.

### Imballaggio industriale

Mescolare bene il materiale nei singoli contenitori.

Dosare i componenti nel giusto rapporto, versarli in un recipiente idoneo e miscelare analogamente all'imballaggio predosato.

## ATTREZZI / APPLICAZIONE

Per l'applicazione di un fine strato adesivo, applicare la miscela sul sottofondo pretrattato mediante spatola, cazzuola, talocchia ecc. o direttamente a mano (indossare obbligatoriamente guanti di gomma).

In caso di applicazione quale malta di riparazione, si consiglia l'utilizzo di una casseratura.

Per incollare profili di metallo su superfici verticali, fissare i profili per almeno 12 ore (a +20 °C) con provvedimenti appropriati.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con Sika® Colma Pulitore immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikadur®-130 Normal  
Settembre 2024, Versione 01.02  
020204030010000212

Sikadur-130Normal-it-CH-(09-2024)-1-2.pdf