

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SikaRoof® Primer-600

Couche de fond pour pare-vapeur autocollants et membranes d'étanchéité synthétiques

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de fond à base de solvant, prête à l'emploi, à base de caoutchouc synthétique et de résine synthétique, destinée à améliorer les propriétés d'adhérence des membranes d'étanchéité de toiture autocollantes Sika®.

## EMPLOI

Pour le collage des membranes autocollantes Sarnavap®, Sarnafil® et SikaRoof® sur différents supports. Supports compatibles:

- Béton, béton léger
- Maçonnerie

- Chape
- Enduit
- Panneaux à base de bois
- Tôle trapézoïdale en acier
- Couches de bitume
- Panneaux isolants avec revêtement en non-tissé minéral

## AVANTAGES

- Performance éprouvée pendant des décennies
- Évaporation rapide
- Simple d'utilisation
- Forte adhérence sur différents supports
- Monocomposant, prêt à l'emploi
- Appliquer au pinceau ou au rouleau

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                        |                                                                                                                                     |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Base chimique          | Caoutchouc synthétique et résines synthétiques, à base de solvant                                                                   |                 |
| Conditionnement        | Seau:                                                                                                                               | 5 kg<br>12.5 kg |
| Aspect/Couleurs        | Liquide noir                                                                                                                        |                 |
| Conservation           | En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production                                                        |                 |
| Conditions de stockage | Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil. |                 |
| Densité                | ~ 0.84 kg/l                                                                                                                         | (+20 °C)        |

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Support</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Consommation</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tôle trapézoïdale:                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 100 g/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Béton, maçonnerie:                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 400 g/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Couches de bitume:                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 400 g/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panneaux OSB:                                                                                                                                                                                                                                           | ~ 200 g/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panneaux isolants avec revêtement en non-tissé minéral:                                                                                                                                                                                                 | ~ 300 g/m <sup>2</sup> |
| <p>La consommation de matériau dépend de la rugosité et de l'absorption du support.</p> <p>Ces valeurs théoriques ne comprennent pas le surplus de consommation dû à la porosité du support, au profil de la surface, aux différences de niveau et restes de matériau dans les seaux etc.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Température de l'air ambiant                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min. +5 °C                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Température du support                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min. +5 °C                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Compatibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne peut <b>pas</b> être utilisé sur les supports suivants: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membranes d'étanchéité synthétiques, par ex. PVC, FPO</li><li>▪ Panneaux d'isolation thermique EPS/XPS</li><li>▪ Surfaces peintes/revêtues</li></ul> |                        |
| Temps de séchage                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ 30 minutes<br>En fonction des conditions ambiantes, du support et de la quantité de primaire appliquée.                                                                                                                                               |                        |

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### NATURE DU SUPPORT

Le support doit présenter une résistance portante suffisante pour reprendre la membrane de toiture ainsi que toutes les couches de la composition de toiture, y compris les forces de soulèvement dues au vent.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être résistant aux solvants, suffisamment porteur, sec, propre et exempt de poussière, d'huiles et de substances réduisant l'adhérence.

Les résidus non adhérents doivent être éliminés au préalable.

En cas d'encrassement important ou de surfaces grasses, un nettoyage est nécessaire avant l'application.

### APPLICATION

Appliquer uniquement par temps sec et à partir de +5 °C minimum.

Avant l'application, s'assurer que le support est propre, sec et exempt de graisse.

SikaRoof® Primer-600 est prêt à l'emploi et ne peut pas être mélangé ou dilué avec d'autres produits.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer SikaRoof® Primer-600 en couche fine au pinceau ou au rouleau. Appliquer uniquement la quantité pouvant être recouverte par la membrane d'étanchéité en une journée.

Si nécessaire, appliquer 2 couches sur les supports absorbants.

Laisser sécher à l'air libre suffisamment longtemps.

Outils: Pinceau ou rouleau

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec Sarnafil® T Clean ou SikaRoof® Cleaner L-100.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

### RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)



**Fiche technique du produit**  
SikaRoof® Primer-600  
Octobre 2026, Version 01.01  
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-fr-CH-(10-2026)-1-1.pdf