

SikaGard®-6440 S

Protezione per sottoscocca e antipietrisco spruzzabile,
in bomboletta spray

Caratteristiche tecniche

Base chimica	A base di caucciù	
Colore (CQP ¹ 001-1)	Nero, grigio	
Indurimento	Essiccamento in aria	
Densità (allo stato liquido) (ISO 12185)	Ca. 0.78 kg/l	
Contenuto di corpi solidi (ISO 3251)	Ca. 33%	
Temperatura d'uso	15 °C – 25 °C	
Spessore dello strato	bagnato	600 µm
	asciutto	200 µm
Secco dopo ²	Ca. 16 ore	
Sicuro al tatto dopo	Ca. 30 min.	
Temperatura di servizio	-25 °C – 80 °C	
Conservazione (stoccaggio a temperature tra 5 °C e 25 °C)	24 mesi	

¹⁾ Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50% um. rel.

Descrizione del prodotto

SikaGard®-6440 S è un rivestimento di protezione a base di caucciù, in bomboletta spray, per riparazioni veloci. Il prodotto presenta eccellenti caratteristiche di protezione antiruggine e di isolamento fonico dalle vibrazioni, esplica un'efficace protezione della sottoscocca e della carrozzeria dal pietrisco e convince per l'eccellente risultato finale.

SikaGard®-6440 S può essere facilmente sovraverniciato con i più comuni sistemi di verniciatura.

SikaGard®-6440 S è prodotto in osservanza del sistema di garanzia della qualità ISO 9001 / 14001 e del programma Responsible Care.

Vantaggi

- Nessuna attrezzatura particolare necessaria poiché in bomboletta spray
- Buona resistenza all'abrasione e al pietrisco
- Riverniciabile
- Buona aderenza
- Flessibile anche una volta essiccato
- Adatto anche alle basse temperature
- Privo di metalli pesanti

Impiego

SikaGard®-6440 S è una protezione anticorrosione a spruzzo per la riparazione rapida delle parti verniciate del veicolo più vulnerabili, come battentacchi, passaruote, parafrangente anteriore e posteriore, e le parti della sottoscocca.

SikaGard®-6440 S ha un'ottima aderenza su molteplici vernici, primer metallici, metalli e PVC.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di personale con la necessaria esperienza. Per garantire l'aderenza e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali alle condizioni d'uso.



Resistenza chimica

SikaGard®-6440 S è resistente ad acqua dolce, acqua salmastra, nebbia salina, olio, acidi e basi. Queste informazioni sono soltanto indicative. Su richiesta saremo lieti di offrirvi una consulenza specifica all'oggetto.

Indicazioni di messa in opera

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine, polvere e grassi. Il metallo lucido va dapprima trattato al fine di migliorare la protezione anticorrosione (ad es. acciaio lucido ecc.).

Impiego

Agitare energicamente la bomboletta per ca. 40 volte. Proteggere le superfici adiacenti dagli spruzzi. Spruzzare SikaGard®-6440 S a temperatura ambiente da una distanza di circa 25 cm, eseguendo movimenti incrociati, al fine di ottenere uno strato regolare di prodotto.

SikaGard®-6440 S è applicabile senza gocciolamenti. Spruzzare il prodotto fino ad ottenere lo spessore di strato desiderato. Se occorre applicare uno strato di spessore maggiore, attendere l'essiccamento del prodotto tra uno strato e l'altro. Mantenere la bomboletta spray in posizione eretta e non spruzzare il prodotto su parti del motore, del sistema frenante o di scarico.

Dopo l'applicazione capovolgere la bomboletta e lanciare brevi, rapidi spruzzi per svuotare l'ugello.

Pulizia degli attrezzi

Sikaflex®-6440 S ancora fresco può essere rimosso dagli attrezzi mediante Sika® Remover-208. Il materiale essiccato può essere asportato solo meccanicamente. Pulire immediatamente le mani e la pelle con Sika® Handclean o con una pasta per mani appropriata e acqua. Non utilizzare solventi!

Riverniciatura

Una volta essiccato (dopo ca. 16 ore) SikaGard®-6440 S può essere sovraverniciato con i più comuni sistemi di verniciatura. Il tempo d'attesa può essere abbreviato accelerando l'essiccamento (mass. 40 °C). Data l'ampia gamma di vernici, si raccomanda di eseguire prove preliminari di adesione e di compatibilità dei materiali.

Altre informazioni

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza

Imballaggi

Bomboletta spray	500 ml
------------------	--------

Indicazioni sui valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Indicazioni di protezione del lavoro

Per informazioni sul trasporto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento dei nostri prodotti si rimanda alle indicazioni essenziali sulle caratteristiche fisiche, tossicologiche, ecologiche e di sicurezza riportate nella scheda dati più recente sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Con riserva di modifica delle specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.

Maggiori informazioni su:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40

