

RÉFECTION ET PROTECTION D'OUVRAGES

RÉPARATION DE BÉTON

MORTIERS DE RÉPARATION/DE RETOUCHE

	Sika® Cosmetic L	Sika® Cosmetic D	Sikadur® 41+
Type	PCC	PCC	PC
Granulats mm	0-0,4	0-0,4	
Genre	claire	foncé	Thixotroper Reparaturmörtel
Nombre de composants	1	1	3
Temp. d'application air et support	+8 °C à +30 °C	+8 °C à +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Consistance	Plastique	Plastique	Plastique
Épaisseur de couche	2 mm sur toute la surface, 20 mm localement	2 mm sur toute la surface, 20 mm localement	Max. 60 mm
Application	Truelle, éponge, taloche	Truelle, éponge, taloche	Spatule, truelle, taloche
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,05	2,05	2,0
Délai d'utilisation à 20 °C	Jusqu'à 30 minutes	Jusqu'à 30 minutes	Jusqu'à 60 minutes
Classe de résistance	R3	R3	R4
Casse de feu	-	-	C-s2, Bfl-s1