

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-150 Plus

Couche de fond, mortiers d'égalisation et chapes de mortier bicomposante à base de résine époxy



DESCRIPTION DU PRODUIT

Liant bicomposant, faiblement visqueux, à faible odeur, à base de résine époxy, pour les couches de fond, mortiers d'égalisation et chapes de mortier.

EMPLOI

Sikafloor®-150 Plus ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Couche de fond pour les supports en béton, les chapes de ciment et les mortiers à base de résine époxy
- Couche de fond pour les supports normalement à fortement absorbants
- Couche de fond pour les systèmes de revêtement de sol Sika® à base de résine époxy et de résine polyuréthane

AVANTAGES

- Faible odeur
- Basse viscosité
- Bonne pénétration
- Bonne adhérence
- Utilisation polyvalente

CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 1504-2: Produit de protection de surface - Revêtement
- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 13813: Mortier de chape en résine synthétique pour une utilisation dans les bâtiments

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Résine époxy exempt de solvants			
Conditionnement	Mélanges prêts à l'emploi			
	Comp. A:	1.85 kg	7.40 kg	18.50 kg
	Comp. B:	0.65 kg	2.60 kg	6.50 kg
	Comp. A + B:	2.50 kg	10.00 kg	25.00 kg
	Fût			
	Comp. A:	180 kg		
	Comp. B:	190 kg		
	Conteneur			
	Comp. A:	1 000 kg		
	Comp. B:	950 kg		
Aspect/Couleurs	Comp. A Résine:	Transparent, liquide		
	Comp. B Durcisseur:	Brunâtre, liquide		

Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production		
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec.		
Densité	Comp. A:	~ 1.13 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)
	Comp. B:	~ 0.99 kg/l (+23 °C)	
	Comp. A + B:	~ 1.08 kg/l (+23 °C)	
Teneur en corps solides en poids	~ 100 %		
Teneur en corps solides en volume	~ 100 %		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	~ 83	(14 jours, +23 °C, 50 % h.r.)	(EN ISO 868)
Résistance à la compression	Chape (chargé 1:10 avec du sable de quartz) ~ 100 N/mm² (7 jours, +23 °C, 50 % h.r.) (EN 196-1)		
Résistance à la traction par flexion	Chape (chargé 1:10 avec du sable de quartz) ~ 30 N/mm² (7 jours, +23 °C, 50 % h.r.) (EN 196-1)		
Contrainte d'adhérence de traction	> 1.5 N/mm²	(Cassure dans le béton)	(EN 4624)
Température de service	Sollicitation¹	Chaleur sèche	
	Temporairement, max. 7 jours:	+60 °C	
	Chaleur ¹ : de courte durée humide/mouillée jusqu'à +60 °C pour sollicitation occasionnelle (p.ex. lors d'un nettoyage à la vapeur).		

1. Pas de sollicitations chimiques et mécaniques simultanées.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Comp. A : B: 74 : 26 (parts en poids)		
Consommation	Revêtement	Produit	Consommation
	Couche de fond:	Sikafloor®-150 Plus	1 – 2 × 0.3 – 0.5 kg/m ²
	Ragréage (< 1 mm):	1 part en poids de Sikafloor®-150 Plus + 0.5 part en poids de Sika® Sable de quartz 0.06-0.3 mm + 0.015 part en poids Sika® Agent de thixotropie T (en option)	~ 1.4 kg/m ² /mm
	Ragréage (1 – 2 mm):	1 part en poids de Sikafloor®-150 Plus + 1 part en poids de Sika® Sable de quartz 0.06-0.3 mm + 0.015 part en poids Sika® Agent de thixotropie T (en option)	~ 1.6 kg/m ² /mm
	Chape (15 – 20 mm):	1 part en poids de Sikafloor®-150 Plus + 10 parts en poids de mélange de sable	~ 2.2 kg/m ² /mm
Ces valeurs théoriques ne comprennent pas le surplus de consommation dû à la porosité du support, au profil de la surface, aux différences de niveau et restes de matériau dans les seaux etc.			
Température du matériau	Min. +10 °C, max. +30 °C		

Température de l'air ambiant	Min. +10 °C, max. +30 °C La température minimale ne doit pas être dépassée aussi durant le durcissement.		
Humidité relative de l'air	Max. 80 %		
Point de rosée	Attention à la condensation! Durant l'application et le durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.		
Température du support	Min. +10 °C, max. +30 °C La température minimale ne doit pas être dépassée aussi durant le durcissement.		
Humidité du support	Teneur en humidité ≤ 6 % (Tramex) Ceci correspond à une teneur en humidité d'env. ≤ 4 % (CM). Pas d'humidité remontante (selon test à la feuille PE ASTM).		
Durée de vie en pot	Température	Durée	
	+10 °C	60 minutes	
	+20 °C	30 minutes	
	+30 °C	15 minutes	
	Ces valeurs sont influencées par les variations des conditions atmosphériques tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.		
Temps de durcissement	Surcouchage de Sikafloor®-150 Plus		
	Températures du support	Minimum	Maximum
	+10 °C	24 heures	4 jours
	+20 °C	12 heures	2 jours
	+30 °C	8 heures	1 jour
	Surcouchage de Sikafloor®-150 Plus avec des produits fortement solvantés comme le Sikafloor®-400 N Elastic etc.		
	Températures du support	Minimum	Maximum
	+10 °C	36 heures	6 jours
	+20 °C	24 heures	4 jours
	+30 °C	12 heures	2 jours
	Pas de temps d'attente maximal pour les surfaces saupoudrées qui sont exemptes de toutes salissures.		
	Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.		
Temps d'attente entre les couches	Températures du support	Minimum	Maximum
	+10 °C	17 heures	4 jours
	+20 °C	9 heures	2 jours
	+30 °C	7 heures	1 jour
	Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.		

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Système	Couche de fond	
	Pour une porosité faible à moyenne:	1 × Sikafloor®-150 Plus
	Pour une porosité élevée:	2 × Sikafloor®-150 Plus
	Ragréage	
	Couche de fond:	1 – 2 × Sikafloor®-150 Plus
	Couche d'égélation:	1 × Sikafloor®-150 Plus + Sika® Sable de quartz 0.06-0.3 mm + Sika® Agent de thixotropie T (en option)

Mortier de réparation, chape (épaisseur de couche 15 – 20 mm)

Couche de fond:	1 – 2 × Sikafloor®-150 Plus
Pont d'adhérence:	1 × Sikafloor®-150 Plus
Chape:	1 × Sikafloor®-150 Plus
	+ Mélange de sable approprié

Pour des épaisseurs de couche de 15 – 20 mm, les mélanges de sable suivants ont fait leur preuve en pratique:

25 parts en poids de sable de quartz:	Sika® Sable de quartz 0.1-0.6 mm
25 parts en poids de sable de quartz:	Sika® Sable de quartz 0.3-0.9 mm
25 parts en poids de sable de quartz:	Sika® Sable de quartz 0.7-1.2 mm
25 parts en poids de sable de quartz:	2.0 - 3.2 mm

Important: La grandeur maximale des grains ne devrait pas dépasser le 1/3 de l'épaisseur de couche finale. Le mélange approprié doit être choisi suivant la grandeur des grains et la température d'application.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Ne pas appliquer Sikafloor®-150 Plus sur des surfaces pour lesquelles on peut s'attendre à de l'humidité remontante.

Protéger Sikafloor®-150 Plus fraîchement appliqué durant au moins 24 heures de l'humidité, de la condensation et de l'eau.

Sans scellement, une chape Sikafloor®-150 Plus ne convient pas pour un contact permanent avec de l'eau.

Pour les chapes, exécuter d'abord une surface-échantillon pour déterminer le mélange approprié et la bonne granulométrie des agrégats.

Appliquer par température descendante pour éviter la formation de pores. Les pores (nommés "piqûres") peuvent être refermés après un ponçage léger, p.ex. avec un ragréage se composant de Sikafloor®-150 Plus et environ 3 % de Sika® Agent de thixotropie T.

Si les fissures ne sont pas détectées et traitées correctement, ceci peut avoir une influence négative sur la durée de vie.

Des sollicitations simultanées par des températures et des charges ponctuelles élevées peuvent provoquer des marques d'empreintes sur la chape.

Si une tente de protection doit être chauffée, il est recommandé d'utiliser des appareils de chauffage électriques. Les appareils de chauffage à combustion produisent de la vapeur d'eau et du gaz carbonique qui peuvent avoir une influence négative sur le revêtement.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Sec, propre, exempt de graisse, d'huile, de pellicule de ciment et de particules friables.

Résistance à la compression au minimum 25 N/mm², résistance à l'arrachement au minimum 1.5 N/mm².

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

Traitement préparatoire

Le support doit être préparé mécaniquement p.ex. par grenaillage. La laitance doit être complètement enlevée. Il est nécessaire d'obtenir une surface ouverte et texturée.

Les couches insuffisamment portantes et les salissures doivent être enlevées. Les pores et autres dommages de la surface doivent être dégagés.

Les réparations du support comme le remplissage de pores ou le reprofilage peuvent être exécutés avec les produits correspondants Sikafloor®, Sikadur® et Sikagard®.

Le support doit être lisse et plan. Les irrégularités influencent l'épaisseur de couche. Les bosses doivent être enlevées par ponçage.

Enlever complètement la poussière et les particules friables et adhérent mal, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

MALAXAGE DES PRODUITS

Remuer brièvement le composant A. Ensuite, ajouter le composant B au composant A et mélanger durant 2 minutes jusqu'à obtention d'une masse homogène. Suivant le système, ajouter la charge et mélanger une nouvelle fois durant 2 minutes. Transvaser et mélanger une nouvelle fois brièvement. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

On recommande l'utilisation d'un malaxeur à un ou deux agitateurs en forme de panier (300 - 400 t/min.).

APPLICATION

Avant l'application, contrôler la teneur en humidité, l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

En cas d'une teneur en humidité trop élevée (voir Humidité du support), appliquer Sikafloor® EpoCem® comme barrière temporaire à l'humidité.

Couche de fond

La couche de fond sert à assurer une surface uniforme et exempte de pores. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche de fond. Appliquer au rouleau, au racloir ou à la brosse, le cas échéant, passer au rouleau après un certain laps de temps.

Ragréage

Les surfaces rugueuses doivent être égalisées auparavant. Appliquer la couche d'égalisation au racloir ou à la truelle jusqu'à obtention de l'épaisseur souhaitée.

Confection de chapes

Ajouter lentement le liant prémélangé dans le mélangeur contenant les agrégats tout en continuant de mélanger. Le procédé est terminé lorsque le mélange de mortier présente une masse coulante régulièrement mouillée.

Pose d'une chape

Appliquer Sikafloor®-150 Plus comme pont d'adhérence au rouleau, au racloir ou à la brosse. Appliquer là-dessus le mélange pour chapes "frais sur frais", répartir puis compacter et lisser à l'aide d'un disque à lisser.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le Sika® Diluant C.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikafloor®-150 Plus
Octobre 2025, Version 01.01
020811020010000158

Sikafloor-150Plus-fr-CH-(10-2025)-1-1.pdf

