



PROPRIETÀ  
CONOSCIUTE  
MIGLIORI  
PRESTAZIONI

# SikaScreed® SE-04

## PROVATO E TESTATO, PRESTAZIONI MIGLIORATE

MASSETTO CEMENTIZIO A PRESA RAPIDA PER L'APPLICAZIONE  
IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

- A presa rapida idraulica
- Ritiro estremamente ridotto
- Rapidamente utilizzabile
- EMI CODE® EC1<sup>PLUS</sup>
- Sostituisce SikaScreed® SE-01

BUILDING TRUST



# SikaScreed® SE-04

MASSETTO CEMENTIZIO A PRESA RAPIDA A CONSISTENZA TERRA UMIDA, PER L'APPLICAZIONE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI IN SPESSORI TRA 25 E 80 MM, CLASSE EN 13813 CT-C50-F7.



## IMPIEGO:

Adatto a massetti riscaldati e non riscaldati in ambienti interni ed esterni e alla riparazione di massetti cementizi sotto rivestimenti ceramici, in pietra naturale, tessili e parquet.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

- Resistenza alla compressione  $\geq 58 \text{ N/mm}^2$  (28 giorni) (EN 13892-2)
- Resistenza alla trazione flettente  $\geq 8 \text{ N/mm}^2$  (28 giorni) (EN 13892-2)
- Base chimica: malta cementizia pronta all'uso
- Tempo di passivazione: ~ 50 minuti
- Consumo:  $2.0 \text{ kg/m}^2$  e mm di spessore dello strato
- Sacco da 25 kg / pallet da  $42 \times 25 \text{ kg}$  (1050 kg)
- Conservabilità: 9 mesi negli imballaggi originali dalla data di produzione

## VANTAGGI:

- Resistente al gelo
- A presa rapida idraulica
- Ritiro estremamente basso
- Rapidamente utilizzabile
- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>: Emissioni ridottissime

## ATTESTATI DI PROVA:

Dichiarazione di prestazione (DoP) n. 70786196: marcatura CE secondo i requisiti della norma EN 13813:2002

Prodotto	Classe EN 13813	Agibile	Maturazione del rivestimento	Spessore dello strato		Interno	Esterno
				Composito	Flottante		
SikaScreed® SE-04	CT-C50-F7	ca. 3 - 4 h	4 h se $\leq 2.5 \text{ CM-}\%$ / 24 h $\sim 1.8 \text{ CM-}\%$	25 - 80 mm	45 mm	x	x



Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
+41 58 436 40 40  
www.sika.ch

BUILDING TRUST

