

RÉFECTION ET PROTECTION D'OUVRAGES

ASSAINISSEMENT DE MAÇONNERIES

	SikaMur® BB-11	SikaMur® Seco-21	SikaMur® Seal-201	SikaMur® Injection-1
Type	PCC	CC	CC	Micro-émulsion de silicone
Granulométrie	0-4 mm	0-1,25 mm	0-1,25 mm	-
Genre	Enduit adhérent de projection WTA	Enduit de réfection WTA	Enduit de barrage	Barrière horizontale d'humidité
Température d'application	+5 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C
Consistance	Liquide pâteux	Plastique	Plastique	Liquide
Application	Proj. humide/truelle	Proj. humide/taloche	Proj. humide/taloche	Pompe d'injection 1C
Consommation	Semi-opaque: 4 kg/m ² Surface complète: 8 kg/m ²	Env. 10 kg/m ² et par cm	Env. 18 kg/m ² et par cm	En fonction de l'épaisseur de paroi
Rapport du mélange	Env. 5,0 litres d'eau/sac	Env. 7,5 litres d'eau/sac	Env. 4,5 litres d'eau/sac	SikaMur Injection-1 à l'eau 1:14