

# KLEBEN UND DICHTEN AM BAU

## MONTAGEKLEB- UND DICHTSTOFFE

### PRIMER FÜR SIKA-FUGENDICHTUNGSMASSEN

Untergrund	Sikaflex®-11 FC+ Sikaflex® Construction+ Sikaflex® PRO-3 SikaHyflex®-250 Facade	SikaHyflex®-402 Connection	Sikasil® C Sikasil® C Premium Sikasil® WS-605 S Sikasil® WS-200	Sikacryl®-150 Sikacryl®-200 Sikacryl® S
<b>Mineralische Untergründe</b>				
Beton	4	4	4	6
Gasbeton	T	X	X	6
Zementverputz	4	4	4	6
Sichtbackstein	4	4	4	6
Klinker saugend	4	4	4	6
Klinker glasiert	2	2	2	6
Keramik-Fliesen	2	2	2	X
Steinzeug glasiert	2	2	2	X
Granitstein	4	4	4	X
Gips	T	X	X	6
<b>Holz</b>				
Holz roh	4	4	4	L1
Holz lackiert	VL1	VL1	VL1	VL1
Spannplatten	4	4	4	6
Holz Innenräume	L1	L1	L1	L1
<b>Nicht Eisen Metalle</b>				
Messing verchromt	X	2	2	X
Alu blank	A3	A2	2	L1
Alu chromatiert	3	2	2	X
Alu eloxiert	3	2	2	L1
Buntmetalle, Kupfer	VA3	VA3	VA3	X
Titanzinkblech	VA3	VA3	VA3	X
<b>Eisen-Metalle</b>				
Baustahl	T	T	T	X
Edelstahl WN 1.4301	3	2	2	X
Stahl feuerverzinkt	A3	A2	A3	X
<b>Kunststoffe</b>				
Sikagard-720 EpoCem	4	4	4	6
Epoxid-Beschichtungen	A2	A2	A2	X
Epoxid-Mörtel	4	4	4	X
Polyester	V2	V2	A2	X
GFK, Basis UP, EP	A5	V2	A2	X
Polyurethan-Beschichtung	V2	V2	A2	X
Hart-PVC, nicht transparent	5	2	2	X
Acrylglas (Plexiglas, PMMA)	V5	V2	V2	X
Polycarbonat	V5	V2	V2	X
ABS	A5	V2	V2	X
Kunstharzfurnier	2	2	2	X
<b>Lacke, Beschichtungen</b>				
Einbrenn- und Nasslacke	V2	V2	V2	X
<b>Glas</b>				
Floatglas	T	T	1	X
<b>Legende</b>				
1	Nur Reinigung, ohne zusätzliche Vorbehandlung, Untergrund gemäss aktuellem Produktdatenblatt			
2	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205			
3	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Abluftzeit Sika® Primer-3 N auftragen			
4	Entstauben, Sika® Primer-3 N auftragen			
5	Reinigen und Aktivieren mit Sika® Aktivator-205, nach benötigter Abluftzeit Sika® Primer-215 auftragen			
6	Sikacryl® 1:3 mit Wasser verdünnt als Voranstrich			
A	Anschleifen mit Schleifvlies (fein) Nr. M006			
V	Vorversuche durchführen mit folgender Empfehlung			
L	Auf lösemittelhaltige Reinigungsmittel verzichten, z.B. mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen			
X	Nicht geeignet oder nicht geprüft			

SIKA SCHWEIZ AG Für weitere Informationen oder die Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG kontaktieren

Tüffenwies 16  
8048 Zürich

sika@sika.ch  
www.sika.ch

**BUILDING TRUST**

