

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® Garage

Rivestimento bicomponente a base di dispersione epossidica



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispersione epossidica bicomponente a base acqua, pigmentata, a basse emissioni.

IMPIEGO

- Rivestimento epossidico colorato per calcestruzzo, massetti cementizi, sistemi cosparsi e rivestimenti a base di resine epossidiche in ambienti interni
- Per sollecitazioni meccaniche e chimiche da leggere a medie, come pavimenti di cantine, locali hobby e tecnici, parcheggi privati ecc.

VANTAGGI

- Emissioni di COV debolissime
- Inodore
- Buona resistenza chimica e meccanica
- Lavorazione facile
- Aperto alla diffusione del vapore acqueo
- Diluibile con acqua

INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations»
- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials»
- Informazione MINERGIE-ECO sul prodotto: tenore di COV < 1 % (prodotto pronto all'uso)
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) certificata IBU

CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-2: sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo - rivestimento
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti cementizi per l'impiego negli edifici
- Eurofins, Galten (DK): test AgBB secondo ISO 16000, verbale n. G20255B02; classificazione ai sensi dello schema AFSSET, verbale n. G20255C02; classificazione Emicode EC1^{plus}, verbale n. G20255E02; classificazione ai sensi del protocollo M1, verbale n. G20255D02; classificazione ai sensi dell'ordinanza COV francese, verbale n. G20255A02

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Resina epossidica in dispersione acquosa	
Imballaggi	Comp. A:	4.38 kg
	Comp. B:	1.62 kg
	Comp. A + B:	6.00 kg miscela pronta all'uso
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	

Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.	
Aspetto / Colore	Comp. A Resina:	Liquido grigio silice (ca. RAL 7032)
	Comp. B Induritore:	Liquido bianco
	Sotto l'azione diretta del sole possono verificarsi variazioni di colore, ma ciò non influisce sulla funzionalità tecnica del prodotto.	
Densità	Comp. A:	~ 1.33 kg/l (+23 °C) (DIN EN ISO 2811-1)
	Comp. B:	~ 1.07 kg/l (+23 °C)
	Comp. A + B:	~ 1.30 kg/l (+23 °C)
Contenuto solido in peso	~ 56 %	
Contenuto solido in volume	~ 45 %	

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'abrasione	~ 56 mg	(14 giorni, +23 °C)	(DIN 53109)
		(CS 10/1000 g/1000 cicli)	
Resistenza termica	Sollecitazione¹	Calore secco	
	Permanente:	+60 °C	
	Breve, mass. 7 giorni:	+80 °C	
	Breve, mass. 12 ore:	+100 °C	
	Sopporta brevi esposizioni occasionali al calore umido/bagnato ¹ fino a +80 °C (lavaggi al vapore ecc.).		
	1. Nessuna contemporanea sollecitazione chimica e meccanica		
Resistenza chimica	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.		

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Sistema	Prodotto	Consumo
	Mano di fondo:	Sikafloor® Garage + 5 % di acqua per substrati normalmente assorbenti	1 * 0.2 - 0.3 kg/m ²
	Sigillatura liscia:	Sikafloor® Garage	1 - 2 * 0.2 - 0.3 kg/m ² per mano di lavoro
	Sigillatura strutturata:	Sikafloor® Garage + 2 % Sika® Tixotropizzante T	1 - 2 * 0.2 - 0.3 kg/m ² per mano di lavoro
	Sigillatura di rivestimenti epossidici cosparsi:	Sikafloor® Garage	2 * 0.3 - 0.4 kg/m ² per mano di lavoro
	Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del substrato, alle differenze di livello, ai residui di materiale nel recipiente ecc.		

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Comp. A : B:	73 : 27 (parti in peso)
Consumo	0.2 - 0.3 kg/m ² , in base al substrato e all'impiego	
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Umidità relativa dell'aria	Mass. 80 %	
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.	

Temperatura del sottofondo	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.			
Umidità del sottofondo	Tenore di umidità ≤ 6 % (Tramex) Ciò corrisponde a un tenore di umidità di ca. ≤ 4 % (CM). Nessuna umidità ascendente (secondo test ASTM con pellicola PE).			
Tempo di impiego	Temperatura	Durata		
	+10 °C	~ 120 minuti		
	+20 °C	~ 60 minuti		
	+30 °C	~ 30 minuti		
Tempo di indurimento	Sovralavorazione di Sikafloor® Garage			
	Temperatura substrato	Minimo	Massimo	
	+10 °C	48 ore	7 giorni	
	+20 °C	20 ore	6 giorni	
	+30 °C	10 ore	3 giorni	
Questi valori sono puramente indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.				
Tempo d'attesa prima dell'uso	Temperatura	Praticabile	Leggermente sollevabile	Indurimento completo
	+10 °C	~ 48 ore	~ 5 giorni	~ 10 giorni
	+20 °C	~ 20 ore	~ 3 giorni	~ 7 giorni
	+30 °C	~ 10 ore	~ 2 giorni	~ 5 giorni
	Importante: questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche.			

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Proteggere Sikafloor® Garage applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Un trattamento preliminare insufficiente delle crepe può ridurre la durata di vita e provocare nuove screpolature.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

Durante la messa in opera di Sikafloor® Garage assicurare un buon apporto e deflusso d'aria per evitare difetti di indurimento.

Il grado di brillantezza della sigillatura può variare in base alla temperatura, all'umidità e all'assorbimento del substrato.

Per le tinte chiare (tonalità di giallo o arancio) può essere necessario applicare più strati per ottenere un potere coprente sufficiente.

Per evitare differenze di colorazione, utilizzare solamente componenti A e B dello stesso lotto.

In determinate circostanze, ad es. riscaldamento a pavimento in combinazione con un elevato carico puntuale, possono formarsi impronte nel rivestimento.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, privo di oli e grassi, pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima alla compressione di 25 N/mm², resistenza coesiva a trazione di almeno 1.5 N/mm².

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

Trattamento preliminare

Preparare il substrato mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento per ottenere una superficie aperta strutturata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sikafloor®, Sikadur® e Sikagard®.

Il substrato deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti male aderenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B e miscelare per 2 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare ancora per 1 minuto. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il tenore di umidità, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

Se l'umidità del substrato eccede il 6 %, adottare le misure del caso per rientrare nei valori limite, applicando ad esempio Sikafloor® EpoCem® come barriera igroscopica temporanea.

Mano di fondo

Per ottenere una bagnatura uniforme della superficie, si raccomanda di massaggiare o rullare bene il materiale nel substrato.

Applicare un'eventuale 2a mano con un pennello piatto o un rullo.

Sigillatura

Stendere uno strato regolare di Sikafloor® Garage servendosi di un rullo a pelo corto.

Per evitare giunti applicare il prodotto fresco su fresco.

Una messa in opera irregolare causa spessori di strato variabili, con conseguente aspetto e lucentezza differenti della superficie.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

MANUTENZIONE

PULIZIA

Per preservare l'aspetto delle superfici rivestite con Sikafloor® Garage, asciugare immediatamente i liquidi versati e pulire regolarmente il suolo secondo il concetto di manutenzione.

Sollecitazioni da trascinamento possono graffiare la superficie del rivestimento.

Il concetto di manutenzione va definito dall'impresa di pulizia in base alle condizioni locali.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

Scheda dati del prodotto

Sikafloor® Garage

Maggio 2023, Versione 05.02

020811010020000012

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor® Garage
Maggio 2023, Versione 05.02
020811010020000012

SikafloorGarage-it-CH-(05-2023)-5-2.pdf