

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Presyn pur

Superplastifiant (FM)



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Superplastifiant selon EN 934-2 à base de PCE pour la fabrication de béton recyclé et de béton avec des ciments à teneur réduite en clinker.

### EMPLOI

- Béton avec ciments à teneur réduite en clinker
- Béton recyclé RC-C, RC-M
- Béton avec des granulats absorbants
- Béton en cas de longues distances de transport
- Béton à températures ambiantes basses ou élevées
- Béton pompable
- Béton apparent
- Béton avec réduction d'eau extrême
- Béton étanche à l'eau (cuve blanche)

### AVANTAGES

- Produit annuel avec résistances initiales améliorées
- Réduction d'eau très élevée
- Consistance nettement améliorée, en particulier pour les ciments à teneur réduite en clinker
- Bonne fluidité
- Etanchéités et résistances élevées
- Comportement au retrait et au fluage amélioré
- Durabilité améliorée
- Ne contient ni chlorures ni autres substances susceptibles de provoquer ou de favoriser la corrosion de l'acier
- Inoffensif pour les constructions en béton armé et précontraint

### CERTIFICATS

Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2: Superplastifiant pour béton (FM)

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Polycarboxylate modifié en phase aqueuse	
<b>Conditionnement</b>	Emballage perdu (fût):	220 kg
	Conteneur plastique échangeable:	1000 kg (propriété Sika Schweiz AG)
	Livraison en camion-citerne:	Sur demande
<b>Aspect/Couleurs</b>	Ambre Homogène	
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 18 mois à partir de la date de production	
<b>Conditions de stockage</b>	Température de stockage entre +5 °C et +40 °C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel. Pour l'entreposage, utiliser des réservoirs propres. Ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par année. Si le produit Presyn pur est gelé, celui-ci peut être réutilisé après avoir été lentement dégelé à température ambiante et après un malaxage intensif.	

Densité	~ 1.07 kg/l	(Densité relative à +20 °C)
Valeur pH	~ 5.2	
Teneur usuelle en corps solides	~ 32.4 M.-%	
Viscosité	≤ 200 mPa s	(+20 °C)
Teneur totale en ions de chlorure	≤ 0.1 M.-%	
Equivalent Na2O	≤ 1.0 M.-%	

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Directive pour le bétonnage	Pour assurer une mise en œuvre et un traitement de cure optimal du béton, il faut prendre les mesures nécessaires selon SIA 262.
-----------------------------	--

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0.2 - 2.0 % Le dosage se rapporte au poids du ciment.
Compatibilité	Presyn pur <b>ne doit jamais</b> être combiné avec les produits à base de mélamine et/ou naphthaline.  Des essais préliminaires sont indispensables.  En combinaison avec des agents retardateurs, il faut prendre en considération une augmentation supplémentaire du délai de retardement.
Mélange	Presyn pur peut être ajouté dans l'eau de gâchage ou dans le malaxeur en même temps que l'eau.  Idéalement, le dosage se fait après 50 - 80 % de la plus grande partie de l'eau de gâchage.  Ne jamais ajouter Presyn pur dans le mélange sec.  Pour profiter de façon optimale de la forte capacité de réduction d'eau, il est recommandé un malaxage mouillé soigneux pendant 60 secondes au minimum.  Pour éviter un excès d'eau dans le béton, il faut veiller en plus à ne pas procéder au dosage fin de l'eau avant 40 secondes.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)



### Fiche technique du produit

Presyn pur  
Juillet 2026, Version 01.01  
021301011002264112