

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-359 N

Scellement polyuréthane bicomposant, résilient, coloré



DESCRIPTION DU PRODUIT

Scellement polyuréthane bicomposant, pigmenté, ne jaunissant pas, ayant des propriétés résilientes.

EMPLOI

Sikafloor®-359 N ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Scellement résistant à l'abrasion pour les systèmes saupoudrés, avec propriétés de pontage des fissures
- Pour les revêtements industriels soumis à de fortes sollicitations
- Pour une utilisation en extérieur
- Convient particulièrement pour les aires de parkings, rampes, entrepôts etc.

AVANTAGES

- Résilient et résistant à l'abrasion
- Résistance mécaniques et chimiques élevées
- Bon pouvoir couvrant

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Base chimique | Polyuréthane | |
| Conditionnement | Comp. A: | 25.35 kg |
| | Comp. B: | 7.15 kg |
| | Comp. A + B: | 32.50 kg mélange prêt à l'emploi |
| Conservation | En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production | |
| Conditions de stockage | Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger du gel. | |

- Surface mate
- Surfaces antidérapantes possibles
- Ne jaunit pas et résiste aux UV

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Contribue à la conformité au crédit «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations» sous LEED® v4
- Déclaration environnementale de produit (EPD) de l'IBU

CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 1504-2: Produit de protection de surface - Revêtement
- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 13813: Mortier de chape en ciment pour l'utilisation dans les bâtiments

Aspect/Couleurs

| | |
|---------------------|----------------------|
| Comp. A Résine: | Coloré, liquide |
| Comp. B Durcisseur: | Transparent, liquide |
| Couleur standard: | RAL 7032, RAL 7035 |
| Autres couleurs: | Sur demande |

Pour les teintes claires (jaune ou orange) le pouvoir couvrant de ces coloris utilisés comme couche de couverture est limité. Effectuer des essais préliminaires!

L'exposition directe aux rayons du soleil peut provoquer des décolorations. Ceci n'a toutefois pas d'influence négative sur la fonction technique.

| | | | |
|---------|--------------|----------------------|-----------------|
| Densité | Comp. A: | ~ 1.67 kg/l (+23 °C) | (EN ISO 2811-1) |
| | Comp. B: | ~ 1.05 kg/l (+23 °C) | |
| | Comp. A + B: | ~ 1.45 kg/l (+23 °C) | |

Teneur en corps solides en poids ~ 85 %

Teneur en corps solides en volume ~ 85 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D ~ 52 (7 jours, +23 °C) (DIN 53505)

Résistance à l'abrasion 160 mg (7 jours, +23 °C) (DIN 53109)
(CS 10/1000/1000) Taber Abraser Test

Contrainte d'adhérence de traction > 1.5 N/mm² (Cassure dans le béton) (ISO 4624)

Résistance thermique

Sollicitation¹

En permanence:

Chaleur sèche

+50 °C

Temporairement max. 7 jours:

+80 °C

Temporairement max. 12 heures:

+100 °C

1. Pas de sollicitations chimiques et mécaniques simultanées.

Chaleur sèche/humide pour un court laps de temps jusqu'à max. +80 °C (nettoyage à la vapeur etc.).

Uniquement pour les système de 3 mm d'épaisseur de couche au minimum.

Résistance chimique

Résiste à de nombreux agents chimiques. Veuillez contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Système

Sikafloor® Multiflex PB-57 UV (OS 13)

Consulter la fiche technique du produit Sikafloor®-377.

Sikafloor® Multiflex PB-56 UV (OS 11b)

Consulter la fiche technique du produit Sikafloor®-376.

Sikafloor® Multiflex PB-55 UV (OS 11a)

Consulter la fiche technique du produit Sikafloor®-376 resp. Sikafloor®-377.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange Comp. A : B: 78 : 22 (parts en poids)

Consommation 0.7 - 0.9 kg/m² par passe de travail

Température de l'air ambiant

Min. +10 °C, max. +30 °C

La température minimale ne doit pas être inférieure aussi pendant le durcissement.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Humidité relative de l'air | Max. 80 % | | | |
| Point de rosée | Attention à la condensation! Durant l'application et le durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée. | | | |
| Température du support | Min. +10 °C, max. +30 °C La température minimale ne doit pas être inférieure aussi pendant le durcissement. | | | |
| Durée de vie en pot | Température | Durée | | |
| | +10 °C | ~ 40 minutes | | |
| | +20 °C | ~ 25 minutes | | |
| | +30 °C | ~ 15 minutes | | |
| Temps de durcissement | Surcouchage de Sikafloor®-359 N | | | |
| | Température | Minimum | Maximum | |
| | +10 °C | 24 heures | 3 jours | |
| | +20 °C | 12 heures | 2 jours | |
| | +30 °C | 6 heures | 1 jour | |
| Ces valeurs sont influencées par les variations des conditions atmosphériques tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air. | | | | |
| Temps d'attente avant utilisation | Température | Praticable | Légères sollicitations | Complètement durci |
| | +10 °C | ~ 48 heures | ~ 5 jours | ~ 10 jours |
| | +20 °C | ~ 24 heures | ~ 3 jours | ~ 7 jours |
| | +30 °C | ~ 16 heures | ~ 2 jours | ~ 3 jours |
| | Important: Ces valeurs indicatives varient selon les conditions climatiques. | | | |

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Ne pas appliquer Sikafloor®-359 N sur des surfaces pour lesquelles on peut s'attendre à de l'humidité remontante.

Protéger Sikafloor®-359 N fraîchement appliqué durant au moins 24 heures de la vapeur, de la condensation et de l'eau.

Sikafloor®-359 N ne peut être appliqué que sur un support hors poisse.

Un traitement préparatoire insuffisant des fissures peut conduire à une réduction de la durée de vie ainsi qu'à une nouvelle formation de fissures.

Pour éviter des divergences de teintes, toujours utiliser des composants A + B d'un même numéro de lot.

Des sollicitations simultanées par des températures et des charges ponctuelles élevées peuvent provoquer des marques d'empreintes sur la chape.

Si une tente de protection doit être chauffée, il est recommandé d'utiliser des appareils de chauffage électriques. Les appareils de chauffage à combustion produisent de la vapeur d'eau et du gaz carbonique qui peuvent avoir une influence négative sur le revêtement.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Sec, propre, exempt de graisse, d'huile, de pellicule de ciment et de particules friables.

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

Enlever complètement la poussière et les particules friables et adhérent mal, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

MALAXAGE DES PRODUITS

Remuer brièvement le composant A. Ajouter ensuite le composant B au composant A et remuer durant 3 minutes jusqu'à obtention d'une masse homogène. Transvaser et mélanger une nouvelle fois brièvement le mélange. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

On recommande l'utilisation d'un malaxeur électrique (300 - 400 t/min.).

APPLICATION

Avant l'application, contrôler la teneur en humidité, l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

Scellement

Répartir Sikafloor®-359 N régulièrement par passes croisées à l'aide d'un rouleau en nylon à poils courts.

Une application "frais sur frais" permet la réalisation de raccords invisibles.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le Sika® Diluant C. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Pour conserver l'aspect des surfaces revêtues avec Sikafloor®-359 N, il faut immédiatement essuyer les liquides qui se sont répandus sur la surface. Le sol doit également être nettoyé régulièrement selon le concept de nettoyage. Les concepts de nettoyage pour Sikafloor®-359 N sont mis à disposition par Sika Schweiz AG.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikafloor®-359 N
Avril 2023, Version 02.01
020812050030000012

Sikafloor-359N-fr-CH-(04-2023)-2-1.pdf