

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Unitherm® Concrete W

LÖSEMITTELFREIE, WÄSSRIGE BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG FÜR BETONBAUTEILE IM INNENBEREICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige, lösemittelfreie, wässrige Brandschutzbeschichtung für Betonbauteile und Mauerwerk im Innenbereich von Gebäuden. Bildet unter Hitzeeinwirkung eine wärmeisolierende Dämmschicht und erhöht so die Feuerwiderstandsdauer von Betonbauteilen.

ANWENDUNG

Sika® Unitherm® Concrete W soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Erhöhen der Feuerwiderstandsdauer von Betonbauteilen und Mauerwerk.
- Schützt den Beton vor dem Abplatzen und verzögert so das Erhitzen der Stahlbewehrung.
- Bei kritischen Belastungen, z. B. häufige Kondensatbildung oder Erwärmen von Oberflächen > +45 °C, sind gegebenenfalls besondere Massnahmen zu treffen.
- In ständig trockenen Räumen kann auf den Überzugslack verzichtet werden.

VORTEILE

- Schützt den Beton, die Bewehrung und das Mauerwerk vor Feuer und Hitze
- Verzögert die Wärmeübertragung durch Wände im Brandfall
- Kann direkt auf Beton appliziert werden, keine Grundierung notwendig
- Frei von Halogenen und Lösungsmitteln
- Reparaturmörtel Sika MonoTop®
- Einfache Applikation
- Flexible farbliche Gestaltung durch Überzugslack möglich (Farbtöne in RAL)

UMWELTINFORMATIONEN

MINERGIE-ECO Produktinformation

- VOC-Gehalt < 1 % (gebrauchsfertiges Produkt)
- Entspricht als Beschichtungssystem der deutschen AgBB und French No. 2011-321 (A+)

PRÜFZEUGNISSE

- Brandprüfungen nach europäischen und nationalen Standards EN 13381-3:2015, inkl. Anhang A
- Schwellbrandkurve EN 1062-1, Teil 7

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	25 kg
Aussehen/Farbton	Weiss
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 18 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Unbedingt vor Frost schützen!
Dichte	~ 1.40 kg/l
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 76 %

SYSTEMINFORMATIONEN

System	Beschädigte Betonflächen Geeigneter Reparaturmörtel: Sika MonoTop® Produkte
	Grundierung Nicht nötig
	Brandschutzbeschichtung für Beton Sika® Unitherm® Concrete W
	Deckbeschichtungen (optional) Sika® Unitherm® Top W, erhältlich in allen RAL Farbtönen
	Aus dekorativen Gründen oder bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit wird Sika® Unitherm® Top W (siehe entsprechendes Produktdatenblatt) empfohlen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Je nach Anforderung
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %
Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.
Oberflächentemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C Bei höheren Temperaturen bitte Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	Sika® Unitherm® Concrete W darf frühestens nach 12 Stunden mit sich selbst überarbeitet werden. Überarbeitung mit dem Überzugslack Sika® Unitherm® Top W Min. 24 Stunden nach Auftrag der letzten Schicht Sika® Unitherm® Concrete W, max. nach vollkommener Durchtrocknung Die Trocknung kann auch mit dem "Fingernageltest" geprüft werden.
Trockenzeit	Trocknung ~ 24 Stunden, je Brandschutzschicht (~ +20 °C, 60 % r.F.) Aushärtung (+20 °C, 60 % r.F., 500 µm Nassschichtdicke) Trockengrad 1 ("staub-trocken"): ~ 10 Minuten (ISO 9117-5) Trockengrad 6 ("griffest"): ~ 20 Minuten Niedrigere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Zu beschichtende Oberflächen müssen abgebürstet, mit einem Schleifvlies geschliffen und mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Lose Betonteile müssen entfernt werden.

Alle Oberflächen müssen anschliessend frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs, wasserabweisenden Mitteln und anderen Verunreinigungen sein. Die Feuchtigkeit im Beton muss unter 4 % liegen (gemessen mit CM Messgerät).

Bei bestehenden Altbeschichtungen ist diese auf die Kompatibilität zur Überbeschichtung mit dem Sika® Unitherm® Concrete W durch den Technischen Berater der Sika Schweiz zu prüfen.

Betonbeschädigungen (Aufprall, Korrosion etc.) und Lunker sind vor der Beschichtung mit dem Sika Mono-Top® Mörtel fachgerecht auszubessern.

MISCHEN

Mit langsam laufendem, mechanischem Rührwerk homogen und knotenfrei aufrühren.

APPLIKATION

Die angegebene Trockenschichtdicke wird mit dem Airless-Spritzverfahren erreicht. Das Erlangen einer einheitlichen Schichtdicke sowie gleichmässiger Optik ist vom Applikationsverfahren abhängig. Im Allgemeinen führt das Spritzverfahren zum besten Ergebnis. Im Streich- oder Rollverfahren sind für die geforderte Schichtdicke je nach Konstruktion, örtlichen Gegebenheiten und Farbton gegebenenfalls weitere Arbeitsvorgänge vorzusehen. Zweckmässigerweise ist vor dem Beginn der Beschichtungsarbeiten mittels einer Probe-fläche vor Ort zu prüfen, ob das gewählte Applikationsverfahren mit dem vereinbarten Produkt im Ergebnis den Erfordernissen entspricht.

Eine Messung der Nassschichtdicke ist nur für den 1. Arbeitsgang exakt möglich.

Streichen oder Rollen

- Material unverdünnt verarbeiten
- Lammfellwalzen mittelflorig

Airless-Spritzen

Pumpe:	Leistungsfähiges Airless-Spritzgerät
Druckübersetzung:	≥ 45 : 1
Schlauchdurchmesser:	≥ NW 10
Peitsche:	1.5 - 2 m, NW 6
Düse:	0.46 - 0.61 mm
Siebe und Filter:	Müssen entfernt werden
Equipment:	Nur für wässrige Materialien verwenden

Sika® Unitherm® Concrete W darf **nicht** verdünnt werden!

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

WEITERE HINWEISE

Beschichtung bis zur Fertigstellung und Durchhärtung des Gesamtanstriches vor Witterungseinflüssen schützen.

Auf ausreichende Belüftung der Räume ist zu achten.

Für das Aufschäumen der Brandschutzbeschichtung ist ein Freiraum vom 50-fachen der erforderlichen Trockenschichtdicke, max. 80 mm, erforderlich. Mechanische Schutzvorkehrungen sowie Anschlussbauteile und spätere Befestigungen müssen diesen Mindestabstand zur Stahlkonstruktion einhalten, um das Aufschäumen nicht zu behindern.

Brandschutzbeschichtungen nach R30 und R60 dürfen seit dem 01.01.2004 nur durch vom Stahlbauzentrum Schweiz (SZS) ausgebildete Fachfirmen ausgeführt werden. Zudem muss eine objektbezogene Bewilligung der Kantonalen Feuerpolizei bzw. des Gebäudeversicherers vorliegen (Anmeldeblatt unter www.szs.ch).

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika® Unitherm® Concrete W
November 2018, Version 01.01
020604000030000082

SikaUnithermConcreteW-de-CH-(11-2018)-1-1.pdf