

PRODUKTDATENBLATT

SYNTEKO® HARDWAX OIL

Lösemittelfreies Hartwachsöl

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreie, festkörperreiche Öl/Wachskombination auf Basis natürlicher Rohstoffe für Holzfussböden.

ANWENDUNG

SYNTEKO® HARDWAX OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Schnelltrocknendes, abriebfestes Hartwachsöl mit rutschhemmenden Eigenschaften für den Wohn- und Objektbereich.

VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei
- Abriebfest
- Erfüllt Anforderungen an die Gleitsicherheit der Klasse R10 gemäss DIN 51130
- Kann mit SYNTEKO® TINTING PASTE eingefärbt werden

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Metalldose:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 36 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.	
Dichte	~ 0.97 kg/l	
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 99.5 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Pro Auftrag:	~ 20 - 70 g/m ²	
		~ 15 - 60 m ² /l	
	Abhängig von der Auftragsweise und der Saugfähigkeit des Holzes.		
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C		
Aushärtezeit	Pro Auftrag:	~ 12 - 24 Stunden	(+23 °C, 50 % r.F.)
	Endfestigkeit:	~ 10 Tage	(+23 °C, 50 % r.F.)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Nach erfolgtem Feinschliff Parkettoberfläche gründlich absaugen.

Bei der Verwendung von eingefärbtem SYNTEKO® HARDWAX OIL wird vor dem Auftrag ein Wässern der Fläche empfohlen, um eine gleichmässige Pigmentaufnahme zu gewährleisten.

Hierzu eine Pumpspritze oder feuchtes, fusselfreies Tuch verwenden. Auf eine gleichmässige Arbeitsweise achten um "hell-dunkel-Effekte" zu vermeiden.

APPLIKATION

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

SYNTEKO® HARDWAX OIL mit rostfreiem Stahlspachtel gleichmässig satt aufspachteln. Bei stark saugfähigen Holzarten mehrfach nass in nass auftragen. Auf eine gleichmässige Sättigung des Holzes ist zu achten.

Anschliessend mit einer geeigneten Einscheibenmaschine und einem weissen Pad oder fusselfreien Tuch auspolieren bis eine seidenmatte Oberfläche entsteht. Auf eine gleichmässige Arbeitsweise ist zu achten um "mager-satt-Effekte" zu vermeiden.

Nach einer Wartezeit von ca. 60 Minuten sollte die Fläche erneut auspoliert werden um allfällige Überschüsse oder "ausgeschwitztes" Öl aufzunehmen. Überschüssiges Material nicht eintrocknen lassen!

Nach der Trocknung ist ein erneuter Auftrag von SYNTEKO® HARDWAX OIL möglich.

Verwendung als eingefärbtes Hartwachsöl

SYNTEKO® TINTING PASTE in SYNTEKO® HARDWAX OIL geben und anschliessend Gebinde gut schütteln.

Es wird empfohlen stets ganze Gebinde zu verwenden die jeweils benötigte Menge einzufärben, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Bei der Verwendung mit eingefärbtem SYNTEKO® HARDWAX OIL wird der Einsatz eines braunen oder roten Pads, empfohlen um das Pigment in die geöffneten Poren einzuarbeiten und durch das wässern aufgestandene Fasern abzutragen. Anschliessend mit einem weissen Pad oder fusselfreien Tuch auspolieren bis eine seidenmatte Oberfläche entsteht. Bei stark saugfähigen Holzarten mehrfach nass in nass auftragen. Auf eine gleichmässige Sättigung des Holzes ist zu achten.

Eingefärbtes SYNTEKO® HARDWAX OIL hat die gleichen Eigenschaften wie farbloses Material.

SYNTEKO® TINTING PASTE ist in 7 Farbtönen erhältlich (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten):

- Ebenholz
- Olive
- Steel blue
- White wood
- Mahogany
- Rose wood
- Teak

Nach der Trocknung ist ein erneuter Auftrag von SYNTEKO® HARDWAX OIL möglich.

Hinweis: Bodenheizung vor der Applikation abstellen und direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Warme Oberflächen beschleunigen die Trocknung was zu Flecken- bzw. Streifenbildung führen kann.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universalreiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Oberflächen welche mit SYNTEKO® Ölen behandelt wurden sind sehr einfach zu pflegen. In der Regel reicht das Aufsaugen von losem Staub. Nach erfolgter Trocknung die Fläche mit SYNTEKO® RE-COVER erstpfelegen. Zur Unterhaltsreinigung und -pflege eine SYNTEKO® SOAP Reinigungslösung verwenden.

Abrieb von Schuhen, Lippenstift, Tinte etc. sind sofort mit einer SYNTEKO® REMOVER Reinigungslösung zu entfernen.

Der Einsatz von Bürsten, Schabern oder anderen Reinigungsmitteln kann die Oberfläche schädigen.

Für alle SYNTEKO® Pflegeprodukte bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten.

WEITERE HINWEISE

SYNTEKO® HARDWAX OIL in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen o.ä. kann sich selbst entzünden!

Die zur Verarbeitung verwendeten Pads, Lappen, Tücher etc. nach Gebrauch in kaltem Wasser tränken und in einem verschliessbaren Gefäss lagern oder brandsicher entsorgen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxischologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SYNTEKO® HARDWAX OIL
September 2017, Version 01.01
020812030110000016

SYNTEKOHARDWAXOIL-de-CHSYNTEKO-(09-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY