

PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish

Waschhilfe für Epoxidharzfugenmörtel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pulverförmiges Konzentrat das bei der Epoxidharzverfugung dem Waschwasser für den finalen Waschgang zur leichteren Entfernung des Restschleiers zugegeben wird.

ANWENDUNG

- Für Glas- und Keramikfliesen sowie Mosaik
- Nicht für Natursteine geeignet

- An Boden und Wand einsetzbar
- Innen- und Aussenbereich
- Darf nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden (enthält organische Säuren)

VORTEILE

- Entfernt Epoxidharzrestschleier
- Einfach in der Handhabung und Anwendung
- Einfach Pulver in das Waschwasser einrühren

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kunststoffdose:	750 g
Aussehen/Farbton	Weisses Pulver	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen 0 °C und +30 °C. Trocken lagern.	
Dichte	~ 1.6 kg/l	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Thermische Beständigkeit	Min. -20 °C, max. +80 °C
--------------------------	--------------------------

ANWENDUNGSGEOMETRIEN

Mischverhältnis	1 : 100
Ergiebigkeit	75 – 150 m ² /Gebinde

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenrauhigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.

Zur Ermittlung des genauen Verbrauchs ist eine Musterfläche unter den spezifischen Untergrundbedingungen und der vorgesehenen Anwendungsausrüstung anzulegen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

AUSRÜSTUNG

- Schwammbrett
- Eimer mit Rollen
- Fugenbearbeitungswerkzeug
- Microfasertuch

MISCHEN

Das Mischverhältnis von 1 : 100 genau einhalten, z. B. 50 g SikaCeram®-960 Epoxy Finish auf 5 l Wasser.

SikaCeram®-960 Epoxy Finish abmessen und in einen Eimer mit sauberem Wasser geben.

Das angemischte Wasser mit einem sauberen Werkzeug manuell umrühren.

APPLIKATION

Gefahr von Fleckenbildung auf Naturstein

Die Verwendung von SikaCeram®-960 Epoxy Finish auf Naturstein kann zu Flecken auf der Oberfläche führen. Daher wird die Verwendung in dieser Kombination nicht empfohlen.

SikaCeram®-960 Epoxy Finish vor Feuchtigkeit schützen.

Die Dose sofort nach jedem Gebrauch verschliessen.

Die Angaben wie Wartezeiten sind dem Produktdatenblatt des entsprechenden Fugenmörtels zu entnehmen.

Die Oberfläche der Fliesen mit einem Schwammbrett abwaschen. Den Schwamm häufig auswaschen und das Waschwasser regelmässig wechseln. Alle Schlieren oder Restschleier sind zu entfernen.

Die Oberfläche trocknen lassen.

Den Reinigungsvorgang wiederholen, falls noch Epoxidharz-Fugenschleier vorhanden sein sollten.

Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung.

SikaCeram®-960 Epoxy Finish enthält organische Säuren und kann schwere Augenreizungen verursachen und die Atemwege reizen. Das Einatmen von Staub vermeiden.

Generell sind beim Reinigen des Fliesenbelages nach einer Epoxiverfugung im Waschwasser Spuren von sensibilisierenden Epoxidharzverbindungen enthalten. Daher sollten auch während des Reinigungsprozesses Schutzhandschuhe und Schutzbrille getragen werden.

Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter ausspülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Dabei Spritzgefahr vermeiden und Schutzhandschuhe tragen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Oktober 2025, Version 01.01
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-de-CH-(10-2025)-1-1.pdf