

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikalastic® Rapid TPO/FPO Primer

Fondo per membrane sintetiche impermeabilizzanti in FPO sotto l'impermeabilizzante liquido sintetico Sikalastic® Rapid-722 Detail

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer poliuretano monocomponente contenente solventi.

IMPIEGO

Sikalastic® Rapid TPO/FPO Primer dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Applicazione superficiale e di dettaglio per primerizzare i manti sintetici impermeabili Sarnafil® FPO sotto l'impermeabilizzante liquido sintetico Sikalastic® Rapid-722 Detail. I supporti vanno adeguatamente preparati.

VANTAGGI

- Indurimento rapido
- Applicazione semplice e rapida
- Consumo minimo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Primer monocomponente contenente solventi, a base di poliuretano (PU)
Imballaggi	Contenitore metallico: 0.8 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 6 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.
Densità	0.91 g/m ³

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.03 - 0.05 kg/m ² per mano di lavoro
Temperatura dell'aria	Min. +3 °C, mass. +35 °C
Umidità relativa dell'aria	≤ 90 %
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.
Temperatura del sottofondo	Min. +3 °C, mass. +50 °C

Umidità del sottofondo

Oberfläche muss trocken sein.

Tempo di essiccazione

Prima di applicare l'impermeabilizzante sintetico liquido Sikalastic®-722 Detail su Sikalastic® Rapid TPO/FPO Primer, osservare i seguenti tempi d'attesa:

Temperatura del substrato	Tempo di essiccazione
+3 °C	~ 60 minuti
+10 °C	~ 60 minuti
+20 °C	~ 30 minuti
+30 °C	~ 30 minuti

Una volta applicato l'impermeabilizzante sintetico liquido Sikalastic®-722 Detail, attendere almeno 24 ore prima di effettuare test di resistenza coesiva a trazione.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

La superficie dei manti sintetici impermeabili Sarnafil® FPO deve essere pulita, asciutta, priva di oli, grassi, sali, silicioni e altre sostanze che riducono l'adesione.

APPLICAZIONE

Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso, mescolandolo o agitandolo.

Applicare uno strato sottile di prodotto sulla superficie pulita in un'unica mano. Assicurarsi che il primer copra completamente il substrato e che lo spessore dello strato sia uniforme. Evitare accumuli di materiale. Utilizzare rulli o pennelli resistenti ai solventi.

Applicare l'impermeabilizzante sintetico liquido Sikalastic®-722 Detail quando la superficie del primer risulta sicura al tatto (senza residuo di adesività).

Richiudere bene, a tenuta d'aria, il barattolo subito dopo l'applicazione.

I barattoli aperti si conservano solo limitatamente e il prodotto potrebbe gelificare anzitempo. Non utilizzare più il primer se è gelificato.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikalastic® Rapid TPO/FPO Primer
Novembre 2022, Versione 01.01
02091540200000013

SikalasticRapidTPOFPOPrimer-it-CH-(11-2022)-1-1.pdf