

PRODUKTDATENBLATT

Sikadur®-30 LP

2-KOMPONENTIGER, THIXOTROPER ARMIERUNGSKLEBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber aus einer Kombination von Epoxidharzen, speziell entwickelt für den Gebrauch bei höheren Temperaturen von +25 °C bis +55 °C.

ANWENDUNG

Sikadur®-30 LP soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Klebstoff für strukturelle Verklebungen, vor allem bei kraftschlüssigem Verkleben für folgende Anwendungen:

- Sika® CarboDur® CFK Lamellen auf Beton, Mauerwerk, Holz und Stahl
- Stahllamellen auf Beton

VORTEILE

- Lange Topfzeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bei erhöhten Aushärtungstemperaturen

- Sehr gute Misch- und Verarbeitbarkeit
- Kein Primer notwendig
- Sehr gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Holz und Sika® CarboDur® Platten
- Aushärtung wird durch Feuchtigkeit nicht beeinträchtigt
- Schwundfreies Aushärten
- Thixotrop: Kein Absacken bei vertikalen Flächen oder über Kopf Anwendungen
- Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle)
- Hohe Kriechbeständigkeit unter Dauerlast
- Hohe mechanische Früh- und Endfestigkeiten
- Hohe Abrasions- und Stossfestigkeit
- Wasser- und wasserdampfdicht

PRÜFZEUGNISSE

Leistungserklärung (DoP) Nr.
0204010400100000031001: CE-Kennzeichnung gemäss den Anforderungen der Norm EN 1504-4:2004 durch den zertifizierten Fremdüberwacher 0921

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Epoxyharz	
Lieferform	Vordosierte Einweggebinde	
	Komp. A + B:	6 kg
	Palette:	90 x 6 kg (540 kg)
Farbton	Komp. A:	Weiss
	Komp. B:	Schwarz
	Komp. A + B:	Hellgrau
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur		(EN 196)		
		+25 °C	+55 °C			
	12 Stunden	-	~ 90 N/mm ²			
	1 Tag	~ 75 N/mm ²	~ 100 N/mm ²			
	3 Tage	~ 85 N/mm ²	~ 110 N/mm ²			
E-Modul (Druck)	~ 10 000 N/mm ²	(+25 °C)		(ASTM D695)		
Biegezugfestigkeit	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur		(EN 196)		
		+25 °C	+55 °C			
	1 Tag	> 12 N/mm ²	~ 38 N/mm ²			
	3 Tage	> 20 N/mm ²	~ 40 N/mm ²			
	7 Tage	> 25 N/mm ²	~ 42 N/mm ²			
Zugfestigkeit	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur		(ISO 527)		
		+25 °C	+55 °C			
	1 Tag	-	~ 26 N/mm ²			
	3 Tage	~ 14 N/mm ²	~ 28 N/mm ²			
	7 Tage	~ 17 N/mm ²	~ 28 N/mm ²			
E-Modul (Zug)	~ 10 000 N/mm ²	(+25 °C)		(ASTM D695)		
Haftzugfestigkeit	Aushärtezeit	Untergrund	Aushärtetemperatur		(EN 1542, EN 12188)	
			+25 °C	+55 °C		
	1 Tag	Beton	> 4 N/mm ² *	> 4 N/mm ² *		
	1 Tag	Stahl	~ 15 N/mm ²	~ 25 N/mm ²		
	3 Tage	Stahl	~ 22 N/mm ²	~ 28 N/mm ²		
* 100 % Betonbruch						
Scherfestigkeit	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur		(FIP 5.15) (*EN 1465)		
		+25 °C	Min. +44 °C, max. +55 °C		+80 °C	
	> 1 Stunde	-	-		~ 17 N/mm ² *	
	7 Tage	~ 7 N/mm ² *	~ 19 N/mm ²		-	
Schwinden	~ 0.04 %			(FIP)		
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	~ 2.5 * 10 ⁻⁵ /K	(Temperaturbereich: Min. -20 °C, max. +40 °C)		(EN 1770)		
Glasübergangstemperatur	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur	T_g (Glass transition temperature)	(EN 12614)		
			3 Tage/1 Tag		+23 °C/+80 °C	~ +90 °C
			3 Tage/1 Tag		+23 °C/+50 °C	~ +80 °C
			30 Tage		+30 °C	~ +70 °C
Formbeständigkeitstemperatur	Aushärtezeit	Aushärtetemperatur	HDT (Heat deflection temperature)	(ASTM D648)		
			2 Stunden		+80 °C	~ +84 °C
			7 Tage		+55 °C	~ +82 °C
			7 Tage		+23 °C	~ +55 °C

Gebrauchstemperatur	Min. -40 °C, max. +45 °C	Wenn Abbinde­temperatur > +23 °C.
	Min. -40 °C, max. +72 °C	Wenn Abbinde­temperatur min. 2 Stunden lang > +80 °C innerhalb der ersten 7 Tage nach Applikation.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Komp. A : B:	3 : 1 Gew.-%	
	Wenn nicht ganze Gebinde angemischt werden, muss das genaue Mischverhältnis durch exaktes Abwiegen und Dosieren der einzelnen Komponenten sichergestellt werden.		
Schichtdicke	Max. 30 mm Bei grösseren Schichtdicken sind mehrere Applikationen nötig.		
	Um eine Verkürzung der Verarbeitungszeit zu verhindern, sollten einzelne Gebindeeinheiten aufgebraucht und nie mit frisch angemachtem Material vermischt werden.		
Standvermögen	Vertikale Oberflächen Standfest bis zu 3 - 5 mm Dicke (+55 °C).		(EN 1799)
Verpressbarkeit	~ 5 500 mm ²	(+25 °C, 15 kg)	(FIP)
Materialtemperatur	Min. +25 °C, max. +55 °C		
Lufttemperatur	Min. +25 °C, max. +55 °C		
Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.		
Untergrundtemperatur	Min. +25 °C, max. +55 °C		
Untergrundfeuchtigkeit	≤ 4 %	(CM-Feuchte)	
	Untergrund muss trocken oder mattfeucht sein (kein stehendes Wasser). Kleb­mörtel gut mit Spachtel in den Untergrund einarbeiten.		
Topfzeit	Temperatur	Topfzeit (200 g)	Offenzeit (EN ISO 9514)
	+25 °C	~ 60 Minuten	~ 90 Minuten
	+55 °C	~ 30 Minuten	~ 60 Minuten
	Die Topfzeit beginnt beim Mischen. Sie ist kürzer je höher die Temperaturen sind und je grösser die gemischte Menge ist.		
	Um längere Offenzeiten bei hohen Temperaturen zu erreichen, die Komponenten in Portionen aufteilen. Eine andere Methode ist die einzelnen Komp. A und Komp. B vor dem Mischen zu kühlen (nicht unter +5 °C).		

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Siehe Produktdatenblatt von Sika® CarboDur® Lamellen und Sika® CarboDur® BC Rods.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Siehe Produktdatenblatt von Sika® CarboDur® Lamellen und Sika® CarboDur® BC Rods.

MISCHEN

Vordosierte Einweggewinde

Komp. A und Komp. B mindestens für 3 Minuten mit elektrischem Handrührgerät niedertourig mischen (max. 300 U/Min.) bis die Masse eine glatte Beschaffenheit und eine gleichmässig graue Farbe aufweist.

Luftzufuhr vermeiden. Anschliessend das gemischte Material in einen sauberen Behälter leeren (umtopfen) und nochmals für ca. 1 Minute rühren. Niedertourig mischen, um Luftzufuhr zu vermeiden. Nur so viel mischen wie innerhalb der Topfzeit verbraucht wird.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Siehe Produktdatenblatt Sika® CarboDur® Lamellen für detaillierte Informationen.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Colma Reiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

WEITERE HINWEISE

Sikadur® Epoxidharze weisen unter Dauerlast nur ein geringes Kriechmass auf. Trotzdem ist dem Kriechverhalten bei der Bemessung Rechnung zu tragen. Für die Bemessung mit Langzeit- und Dauerbelastung sind die Festigkeiten auf Bruchniveau auf 20 - 25 % zu reduzieren.

Die Bemessung hat durch einen Fachingenieur zu erfolgen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sikadur®-30 LP
November 2018, Version 03.02
020206040010000003

Sikadur-30LP-de-CH-(11-2018)-3-2.pdf