

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Impregnante protettivo per substrati porosi e pietre naturali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante protettivo per substrati porosi e pietre naturali.

Protegge le pietre naturali e i pavé dalle macchie provocate dalla maggior parte dei liquidi di uso corrente (tra cui olio, benzina e acqua) e riduce nel contempo i danni dovuti alla penetrazione di acqua e all'erosione superficiale.

L'impregnazione rimane permeabile al vapore acqueo, cosicché il comportamento igrotermico del substrato non viene compromesso.

IMPIEGO

Adatto per l'applicazione sui seguenti materiali:

- facciate, tetti e pavimentazioni
- pietre naturali porose, ad es. granito, calcare, marmo ecc.
- pietra artificiale o pietra composita
- terracotta, compresi mattoni e piastrelle da pavimento

- tegole in laterizio o in calcestruzzo
- pavé in calcestruzzo, intonaci e rivestimenti a base cementizia o di calce
- elementi in legno

VANTAGGI

- Sviluppato specificatamente per la protezione della pietra naturale
- Esente da solventi
- Non infiammabile e a bassa emissione di odori
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Migliora notevolmente la resistenza alle macchie di acqua e di olio
- Offre un elevato grado di idrorepellenza
- Sulla maggior parte dei substrati non altera l'aspetto della superficie trattata
- Resistente ai raggi UV, non ingiallisce
- Facilita la rimozione dei graffiti se successivamente viene impiegato un detergente antigraffiti idoneo (applicazione secondo le raccomandazioni del produttore)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Polimero esente da fluoro come sostanza attiva in soluzione acquosa	
Imballaggi	Tanica di plastica:	5 l 20 l
Aspetto / Colore	Allo stato liquido:	Liquido incolore, che può presentare una leggera colorazione giallastra e una lieve torbidità
	Dopo l'essiccazione:	Completamente trasparente
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Teme il gelo.	
Densità	~ 1.00 g/cm ³	(+20 °C)
Valore pH	10.5	(+20 °C)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo

	In base al tipo e all'assorbimento del substrato
Substrati molto porosi:	50 - 150 g/m ² /mano
Substrati poco porosi:	25 - 100 g/m ² /mano

Applicare 1 - 3 mani fresco su fresco.

La 2a mano va applicata prima che la 1a mano sia completamente asciutta al tatto (ca. 30 minuti).

Temperatura dell'aria

Min. +5 °C, mass. +30 °C

Punto di rugiada

Evitare la formazione di condensa!
Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

Temperatura del sottofondo

Min. +5 °C, mass. +30 °C

Tempo d'attesa prima dell'uso

Protezione ottimale: Dopo 14 giorni

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non diluire Sikagard®-792 All-in-One Protect prima dell'uso.

Non mescolare Sikagard®-792 All-in-One Protect con altri prodotti.

Sikagard®-792 All-in-One Protect non è adatto per superfici in pietra non assorbenti.

Non applicare Sikagard®-792 All-in-One Protect in caso di pioggia o con temperature molto elevate.

Dopo l'applicazione Sikagard®-792 All-in-One Protect è del tutto invisibile sui substrati chiari e sulla maggior parte dei substrati porosi, mentre sui materiali scuri può provocare un leggero scurimento.

I substrati scuri poco assorbenti richiedono un'applicazione accurata, per evitare la formazione di striature. Evitare un'applicazione troppo abbondante e assicurarsi che tutto il materiale in eccesso venga rimosso prima che Sikagard®-792 All-in-One Protect inizi ad asciugare. Dopo l'applicazione, passare sulla superficie un panno umido privo di pelucchi per ottenere un risultato uniforme. Qualora si formassero comunque striature essiccate sulla superficie, spesso è possibile eliminarle strofinando delicatamente con un panno pulito e asciutto.

La superficie potrebbe ingiallirsi o brunirsi se viene pulita con un detergente acido prima di applicare Sikagard®-792 All-in-One Protect. Dopo la pulizia con un detergente acido, sciacquare accuratamente la superficie.

Si raccomanda di realizzare una superficie di prova sull'oggetto specifico.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il substrato deve essere pulito, privo di oli, grassi, parti friabili o incoerenti. Rimuovere completamente vecchi strati di vernice o altri prodotti per il trattamento superficiale.

APPLICAZIONE

Sikagard®-792 All-in-One Protect è fornito pronto all'uso. Si raccomanda di agitare sempre accuratamente il contenitore sigillato prima di aprirlo.

Non diluire Sikagard®-792 All-in-One Protect.

Applicare con pennello o rullo (da un contenitore adatto) o con un idoneo dispositivo di spruzzatura a bassa pressione e distribuire uniformemente. Incorporare bene nella superficie per ottenere la massima penetrazione.

Non lasciare materiale in eccesso sulla superficie. Se necessario, rimuovere il materiale in eccesso con un panno umido circa 30 minuti dopo l'applicazione.

Assicurarsi di ottenere una copertura uniforme e completa, in particolare sulla pietra strutturata, evitando ristagni di prodotto.

Sulle facciate e sui tetti, applicare dal basso verso l'alto per evitare che il prodotto coli su superfici non trattate.

Applicare da 1 a 3 mani a seconda della porosità del substrato, avendo cura di applicare ogni mano successiva prima che la precedente sia completamente asciutta.

Per l'essiccazione completa, lasciare asciugare 24 ore.

La superficie può essere aperta al traffico veicolare 48 - 72 ore dopo l'applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con abbondante acqua immediatamente dopo l'uso.

Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikagard®-792 All-in-One Protect
Settembre 2026, Versione 03.01
021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-it-CH-(09-2026)-3-1.pdf