

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

SikaProof® A-08

Membrana in FPO per sistemi impermeabilizzanti pre-getto sotto suolo



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Membrana in poliolefine flessibili (FPO) con rinforzo tessile, posata prima dei lavori di armatura e di getto, per l'impermeabilizzazione a contatto resistente alle infiltrazioni di strutture sotto suolo in calcestruzzo. Spessore del materiale: 0.80 mm

IMPIEGO

SikaProof® A-08 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Come complemento di costruzioni impermeabili in calcestruzzo (vasca bianca)
- Impermeabilizzazione superficiale resistente all'acqua in pressione per strutture in calcestruzzo sotto suolo, campo d'applicazione B1.1 come da SIA 270
- Impermeabilizzazione di pareti con cassatura semplice o a doppia faccia

Si addice per:

- Ampliamenti, ristrutturazioni e risanamenti
- Elementi in calcestruzzo prefabbricati
- Tenuta degli edifici all'umidità e al radon
- In generale per locali ad uso particolare con requisiti elevati di tenuta (classe di impermeabilità 1)

VANTAGGI

- Posato sotto l'armatura e il getto di calcestruzzo
- Coesione meccanica durevole a tutta superficie tra la membrana impermeabilizzante e il calcestruzzo
- Nessuna infiltrazione posteriore in caso di danneggiamento tra lo strato impermeabilizzante e il calcestruzzo
- Elevata impermeabilità all'acqua, collaudato ai sensi di diverse norme

- Facilità di installazione con giunzioni totalmente incollate (nessuna saldatura necessaria)
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie alla protezione temporanea ai raggi UV durante i lavori di messa in opera
- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Altamente flessibile ed elevata capacità di crack bridging, anche a basse temperature
- Resistente agli agenti naturali aggressivi presenti nell'acqua di falda e nel suolo
- Può essere utilizzato in combinazione con altri sistemi Sika comprovati
- Applicazione a freddo (nessun calore o fiamma aperta necessari)

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Dichiarazione ambientale EPD n. 000109 secondo la norma EN 15804:2013

CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13967: Membrane di materiale plastico ed elastomerico per l'impermeabilizzazione di costruzioni contro l'umidità di risalita dal suolo e l'acqua
- Ente di controllo dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia MPA NRW, Dortmund (DE): Omologazione generale per l'utilizzo in edilizia (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis ABP) - Verbale di prova n. P-22-MPANRW-8945-1
- WISSBAU, Essen (DE): Test di funzionalità per dettagli standard come le penetrazioni e le teste dei pali - Verbale di prova n. 2010-212-6/-7 del 25.11.2011
- Slovak Medical University, Bratislava (SK): Tenuta al radon - Verbale di prova n. E-215/2011 del 15.11.2011

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Membrana:	Poliiolefina flessibile (FPO)	
	Impermeabilizzante:	Poliiolefina (PO)	
	Nonwoven:	Polipropilene (PP)	
Imballaggi	Dimensione dei rotoli		
	Larghezza:	~ 1 m	~ 2 m
	Lunghezza:	~ 25 m	~ 25 m
Aspetto / Colore	Superficie:	Bianca con rinforzo tessile	
	Tergo:	Strutturato	
	Colore:	Giallo	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 18 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio, dall'umidità ecc. Conservare in posizione orizzontale. Durante il trasporto e lo stoccaggio non impilare i pallet carichi di rotoli, né collocarvi sopra pallet di altri prodotti.		
Imperfezioni visibili	Privo di bolle, fessure, inclusioni e difetti esterni, strato di segnalazione incluso.		(SN EN 1850-2)
Spessore effettivo	Spessore complessivo (d_{eff}):	1.35 mm (-5/+10 %)	(EN 1849-2)
	Spessore della membrana:	~ 0.80 mm	
Rettilinearità	≤ 50 mm/10 m		(EN 1848-2)
Massa per unità di superficie	~ 1.15 kg/m ²	(-5/+10 %)	(EN 1849-2)
INFORMAZIONI TECNICHE			
Resistenza agli urti	≥ 250 mm		(EN 12691)
Resistenza ai carichi statici	≥ 20 kg		(EN 12730)
Resistenza all'azione perforante delle radici	Conforme		(DIN CEN/TS 14416)
Resistenza a trazione	Longitudinale:	≥ 450 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Trasversale:	≥ 450 N/50 mm	
Modulo di elasticità (a trazione)	≤ 65 N/mm ² (±10 %)		(EN ISO 527-3)
Allungamento	Longitudinale:	≥ 700 %	(EN 12311-1)
	Trasversale:	≥ 1 000 %	
Resistenza alla propagazione della rottura al chiodo	Longitudinale:	≥ 400 N	(EN 12310-1)
	Trasversale:	≥ 450 N	
Resistenza al taglio (giunzione)	≥ 200 N/50 mm		(EN 12317-2)
Comportamento al fuoco	Classe E		(EN 13501-1)
Resistenza a trazione dopo invecchiamento in ambiente alcalino	Conforme	(28 giorni, +23 °C)	(EN 1847)
	Conforme	(24 ore, 60 kPa)	(EN 1928, metodo B)

Trasmissione del vapore acqueo	0.51 g/m ² * 24 ore	(+23 °C, 75 % um. rel.)	(EN 1931)
	$\mu = 58\ 000$	(±20 %)	
	$s_d = 78\ m$		
Tenuta all'acqua	Conforme	(24 ore, 60 kPa)	(EN 1928, metodo B)
Resistenza alle infiltrazioni d'acqua	Conforme	(Fino a 7 bar)	(ASTM D5385, modificato)
Tenuta all'acqua dopo invecchiamento artificiale	Conforme	(12 settimane)	(EN 1296)
	Conforme	(24 ore, 60 kPa)	(EN 1928, metodo B)
Tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	Conforme	(28 giorni, +23 °C)	(EN 1847)
	Conforme	(24 ore, 60 kPa)	(EN 1928, metodo B)
Permeabilità al radon	~ 2.0 * 10 ⁻¹² m ² /s		(Certificato E-214/2011)
Permeabilità al metano	~ 140 ml/m ² * d		(ISO 7229)
Temperatura d'uso	Min -10 °C, mass. +35 °C		

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Componenti del sistema

- SikaProof® A-08: membrana per impermeabilizzazioni composite pre-getto
- SikaProof® A-12: membrana per impermeabilizzazioni composite pre-getto
- SikaProof® Tape-150 A: nastro adesivo per la realizzazione di raccordi e dettagli lato calcestruzzo
- SikaProof® ExTape-150: nastro adesivo per la realizzazione di raccordi e dettagli lato cassetta o strato di pulizia (magrone)

Accessori

- SikaProof® P-1201: sistema per impermeabilizzazioni composite successive
- Sono disponibili ulteriori prodotti e accessori. Per maggiori informazioni consultare la direttiva di progettazione.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria Min. +5 °C, mass. +35 °C

Temperatura del sottofondo Min. +5 °C
Con temperature inferiori vanno adottate misure adeguate.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere sufficientemente solido e stabile per assorbire tutte le forze durante l'esecuzione.

Una superficie pulita e piana priva di pietrisco e parti friabili o in distacco riduce il rischio di danneggiamento. Cavità e sporgenze di una certa entità (> 10 mm sotto staggia di 2 m) vanno colmate risp. eliminate prima della posa.

Il sottofondo può essere umido, ma occorre evitare stagnazioni d'acqua.

Supporti appropriati

- Strato di pulizia (magrone)
- Calcestruzzo portante
- Casseri di legno
- Materiali isolanti resistenti alla pressione
- Casseforme a telaio
- Geotessili

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Regole di base

Assicurarsi che il sottofondo sia stato realizzato e preparato correttamente.

Posare SikaProof® A a L, seguendo la cassetatura. La membrana impermeabilizzante può essere modellata nel punto desiderato utilizzando un fon ad aria calda. La striscia autoadesiva lungo la membrana dovrà trovarsi orizzontalmente sotto il plinto di fondazione. La cassetatura o la costruzione ausiliaria deve essere installata almeno fino all'altezza dell'impermeabilizzazione del raccordo pavimento-parete.

Tagliare le canaline di protezione dei casseri.

Piegare gli angoli, esecuzione con SikaProof® Tape-150 A e SikaProof® ExTape-150.

Posare le membrane SikaProof® A di 1 m o 2 m. Incollare la striscia autoadesiva nel senso longitudinale della membrana (i raccordi della membrana impermeabilizzante SikaProof® non vengono saldati). Eseguire i raccordi trasversali e simili con SikaProof® Tape-150 A e SikaProof® ExTape-150.

Realizzare i dettagli come passaggi di tubazioni, giunti di dilatazione e di lavoro, teste di pali e raccordi utilizzando i relativi accessori come da direttiva di messa in opera.

Per impermeabilizzare i giunti strutturali e di dilatazione utilizzare le ulteriori soluzioni Sika® per giunti.

Verificare che tutti i raccordi, i giunti e i dettagli siano stati eseguiti correttamente.

Il calcestruzzo va gettato entro 30 giorni dalla posa direttamente su SikaProof® A.

Un'ispezione finale è imperativa al fine di garantire che l'impermeabilizzazione a contatto sia finita e pulita. Per le misure corrette riferirsi alla direttiva di messa in opera.

Dopo il disarmo impermeabilizzare tutte le penetrazioni, i punti di giunzione dei casseri, eventuali danni alla membrana e tutti i giunti strutturali con gli accessori SikaProof® A appropriati o mediante altri sistemi impermeabilizzanti Sika®.

Dopo il disarmo e prima di procedere all'iniezione a tergo, proteggere SikaProof® A il più rapidamente possibile con una pellicola protettiva appropriata. Il tempo d'attesa massimo senza protezione è di 90 giorni.

Per maggiori informazioni consultare le direttive di progettazione e di messa in opera.

ALTRE OSSERVAZIONI

SikaProof® A-08 va messo in opera solamente da personale adeguatamente istruito da Sika.

La direzione lavori è tenuta a richiedere e verificare le attestazioni di formazione.

È imperativo osservare la direttiva di messa in opera SikaProof® A-08, la quale riporta le regole e le informazioni tecniche.

Non posare SikaProof® A-08 in caso di pioggia persistente o neve.

Le superfici da incollare (giunti e collegamenti) devono essere puliti, asciutti e almeno sopra +5 °C (in caso contrario adottare misure appropriate).

La costruzione in calcestruzzo va pianificata e realizzata ai sensi della norma SIA 272 3.1 «Wasserdichte Betonkonstruktion (WDB)» («costruzione in calcestruzzo impermeabile»).

In deroga a suddetta norma, utilizzare delle barre distanziatrici invece di blocchetti di calcestruzzo.

La resistenza delle membrane impermeabilizzanti a sostanze, ad es. agenti chimici, va verificata e autorizzata prima della posa.

La membrana impermeabilizzante non è durevolmente stabile agli UV. Se il getto di calcestruzzo è eseguito oltre 30 giorni dalla posa di SikaProof® A-08, proteggere provvisoriamente il lato tessuto, ad es. con una pellicola protettiva.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaProof® A-08

Luglio 2020, Versione 01.02
02072030100000002

SikaProofA-08-it-CH-(07-2020)-1-2.pdf