

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Primer-600

Primer für selbstklebende Dampfsperren und Kunststoffabdichtungsbahnen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelhaltiger, gebrauchsfertiger Primer auf Synthesekautschuk- und Kunstharzbasis zur Verbesserung der Haftungseigenschaften von selbstklebenden Sika® Dachabdichtungsbahnen.

- Estrich
- Putz
- Holzwerkstoffplatten
- Stahltrapezblech
- Bitumenbahnen
- Dämmplatten mit Mineralvlieskaschierung

ANWENDUNG

Zur Verklebung der Selbstklebebahnen von Sarnavap®, Sarnafil® und SikaRoof® auf verschiedenen Untergründen.

Geeignete Untergründe:

- Beton, Leichtbeton
- Mauerwerk

VORTEILE

- Bewährte Leistung über Jahrzehnte
- Schnell abluftend
- Einfach in der Anwendung
- Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen
- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Auftragen mit Pinsel oder Rolle

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Synthesekautschuk und synthetische Harze, enthält Lösemittel	
Lieferform	Eimer:	5 kg
		12.5 kg
Aussehen/Farbtone	Schwarze Flüssigkeit	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Dichte	~ 0.84 kg/l	(+20 °C)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Untergrund	Verbrauch
	Trapezblech:	~ 100 g/m ²
	Beton, Mauerwerk:	~ 400 g/m ²
	Bitumenbahnen:	~ 400 g/m ²
	OSB-Platten:	~ 200 g/m ²
	Dämmplatten mit Mineralvlieskaschierung:	~ 300 g/m ²

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.

Lufttemperatur	Min. +5 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C
Verträglichkeit	Darf nicht auf folgenden Untergründen verwendet werden: ▪ Kunststoffabdichtungsbahnen, z. B. PVC, FPO ▪ EPS/XPS Wärmedämmplatten ▪ Lackierte/beschichtete Oberflächen
Abluftzeit	~ 30 Minuten Abhängig von den Umgebungsbedingungen, dem Untergrund und der aufgetragenen Menge des Primers.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfestigkeit aufweisen, um die Dachbahn sowie alle Schichten des Dachaufbaus, inkl. der Windsogkräfte, aufzunehmen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss lösemittelbeständig, ausreichend tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Ölen und haftungsmindernden Medien sein.

Lose Rückstände sind vorab zu entfernen.

Bei starken Verschmutzungen oder öligen Oberflächen ist vor dem Auftrag eine Reinigung erforderlich.

APPLIKATION

Nur bei trockenen Bedingungen und min. +5 °C applizieren.

Vor dem Auftragen sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist.

SikaRoof® Primer-600 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt oder verdünnt werden.

Vor Gebrauch gründlich Aufrühren.

SikaRoof® Primer-600 mit einem Pinsel oder Rolle dünn auftragen. Nur so viel auftragen, wie an einem Tag mit der Abdichtungsbahn überklebt werden kann.

Saugende Untergründe bei Bedarf 2-mal primern.

Ausreichend ablüften lassen.

Werkzeuge: Pinsel oder Rolle

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sarnafil® T Clean oder SikaRoof® Cleaner L-100 reinigen.

Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaRoof® Primer-600
Oktober 2026, Version 01.01
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-de-CH-(10-2026)-1-1.pdf