

# SikaGard®-6440

## Protection antigravillons et protection du bas de caisse, pulvérisable

### Propriétés physiques

Base chimique	A base de caoutchouc	
Couleur (CQP <sup>1</sup> 001-1)	Noir / gris	
Mode de durcissement	Séchage à l'air	
Densité (liquide) (ISO 12185)	1.05 kg/l environ	
Extrait sec (ISO 3251)	49% environ	
Température d'application	15°C – 25°C	
Epaisseur de couche	humide sec	600 µm 300 µm
Sec hors poussière après <sup>2</sup>	24 heures environ	
Hors poisse après	60 minutes environ	
Température de service	-30°C – 90°C	
Durée de conservation (entreposage entre 5°C et 25°C)	24 mois	

<sup>1)</sup> Corporate Quality Procedure

<sup>2)</sup> 23°C / 50% h.r.

### Description

SikaGard®-6440 est un revêtement de protection résistant, thixotrope, à base de caoutchouc, qui possède de très bonnes propriétés de protection contre la rouille et anti résonance. Le produit convient pour une protection efficace antigravillons et du bas de caisse de la carrosserie et convainc par ses excellentes performances finales. SikaGard®-6440 peut aisément être peint et protège les surfaces métalliques contre la corrosion et les gravillons.

SikaGard®-6440 est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 / 14001 et le programme Responsible Care.

### Avantages du produit

- bonnes propriétés de résistance contre l'abrasion ainsi que résistance aux gravillons et aux sels de déverglaçage
- bonnes propriétés d'adhérence
- ne goutte pas, ne coule pas
- recouvrable
- différentes structures de la surface possibles
- exempt de métaux lourds
- reste flexible également après le durcissement
- convient également bien en cas de basses températures

### Domaines d'application

SikaGard®-6440 est une protection anticorrosion par pulvérisation pour la réparation et la protection d'éléments de véhicules laqués, non protégés, comme p.ex. seuils de portes, passages de roues, tablier avant/arrière, ainsi que pour les éléments de bas de caisse de véhicules.

SikaGard®-6440 présente une très bonne adhérence sur les différentes laques, couches de fond, métaux et PVC.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.



## Résistance chimique

SikaGard®-6440 est résistant à l'eau, à l'eau salée, aux sprays de sel, à l'huile, aux lessives alcalines et aux acides. Ces informations sont données à titre indicatif. Nous contacter pour toute application spécifique.

## Méthode d'application

### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille, de poussière et de graisse. Le métal nu doit être traité au préalable afin de renforcer la protection anticorrosion (p.ex. métal nu, etc.).

### Application

SikaGard®-6440 peut être appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé d'environ 3 - 6 bars. Utiliser Sika® SCP Gun (pistolet à godet sous pression) ou Sika® UBC Gun (pistolet à vide).

Secouer énergiquement la boîte, environ 40 fois. Recouvrir les surfaces avoisinantes avant la pulvérisation. Gicler SikaGard®-6440 à température ambiante, en croix et à une distance de 25 cm environ de la surface afin d'obtenir une couche régulière.

SikaGard®-6440 peut être appliqué sans goutter. Pulvériser le produit jusqu'à obtention de l'épaisseur de couche souhaitée. Lors d'épaisseurs de couche élevées, laisser sécher chaque fois les différentes couches.

Différentes structures de surface peuvent être réalisées à l'aide de diverses techniques de giclage.

Ne pas sprayer sur les parties des freins, du moteur ou sur le système d'échappement.

## Nettoyage

Les résidus de SikaGard®-6440 non polymérisés sur les outils et installations peuvent être nettoyés avec Sika® Remover-208. Une fois durci, le matériau ne peut être enlevé que mécaniquement.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Handclean ou d'une pâte pour les mains appropriée et de l'eau. Ne pas utiliser de solvants!

## Mise en peinture

Une fois sec, SikaGard®-6440 est recouvrable (après 24 h.) avec la plupart des systèmes de peinture courants. Le temps de séchage peut être raccourci par un séchage accéléré (max. 60°C). En raison du grand nombre de laques sur le marché, il est recommandé d'exécuter un test d'adhérence et de compatibilité.

## Autres informations

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande:

- Fiche de Données et de Sécurité

## Conditionnement

Boîte	1 l
-------	-----

## Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## Directives relatives à la sécurité

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Autres informations voir:

[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

[www.sika.com](http://www.sika.com)

Conseils techniques

0800 81 40 40

Passation des commandes

0800 82 40 40

