

BODEN UND WAND

PLATTENWERKSTOFFE

KLEBEMÖRTELÜBERSICHT

	SikaCeram®-295 Star S2	SikaCeram®-290 StarLight	SikaCeram®-275 Marble & Stone	SikaCeram®-260 StarFlex / White	SikaCeram®-250 StarFix Rapid	SikaCeram®-250 StarFix / White	SikaCeram®-204 Medium / White	SikaCeram®-500 Ceralastic	Schönox® Q20 Hybrid	Schönox® Q30	Schönox® 2K PU Solid
Basis	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Hybrid	Zement	Polyurethan
DIN EN 12004	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 E S2	-	C2 FE S1	R2
EMICODE EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	
Dust reduced Technologie (staubreduziert)											
Maximale Dicke [mm]	10	15	30	25	10	5	10	5	10	20	5
Nach ca. 3 Stunden verfügbare									ca. 4 h	ca. 2 h	ca. 4 h
Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel			(3)	(3)							
Abdichtung gemäss EN 14891							CM 01 (7)				
Besonders nachhaltig gemäss Sika Sustainability Factsheet				(9)		(9)	(9)				
ANWENDUNGSBEREICH											
Innen und Aussen									nur innen		
Boden und Wand											
Auf beheizten Untergründen geeignet											
Dauernassbereiche z.B. Schwimmbäder											
Fassade (4)											
Balkone / Terrassen (4)											
In der Regel ohne Grundierung (2)											
BELAGSMATERIAL											
Grossformatige Platten											
Glasmosaik				(8)		(8)					
Feinsteinzeug											
Verfärbungsempfindliche Natursteine (1)											
Verformungsempfindliche Natur- und Kunststeine (1)											
UNTERGRÜNDE											
Beton (mind. 28 Tage alt) (4)	(5)										
Beton (mind. 3 Monate alt)				01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3				01 PR 1:3	
Beton (mind. 6 Monate alt)				01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3			01 PR 1:3	
Zement- und Kalkzementputz				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Gips- und Kalkgipsputz	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	01 PR 1:1
Gipskarton- und Gipsfaseplatten	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	
Zementestriche				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Anhydritestrich	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	01 PR 1:1
Alter Fliesenbelag im Innenbereich (gereinigt, angeschliffen)	02 PR (6)	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR			02 PR	02 PR (6)
Holzuntergründe im Innenbereich (gereinigt, angeschliffen)	02 PR										
PVC	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR				02 PR	

■ ja / vorzugsweise; ■ ja / geeignet; ■ nein / nicht geeignet
 Sikafloor®-01 Primer = 01 PR (alternativ Sikafloor®-03 Primer – bitte aktuelle Produktdatenblätter beachten)
 Sikafloor®-02 Primer = 02 PR
 Sikafloor®-03 Primer: Für kürzere Wartezeiten (v.a. bei calciumsulfatgebundenen Untergründen) Sikafloor®-03 Primer unverdünnt verwenden.

(1) Bei Natursteinen unbedingt Probeverklebung und Probeverfugung durchführen.
 (2) Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Produktdatenblätter
 (3) Auch als Dickbettmörtel einsetzbar
 (4) Beratung einholen
 (5) Am Boden sehr geeignet
 (6) Für Aussenbereich Beratung einholen
 (7) Mit Armierungsgewebe CM 02 P
 (8) In der Regel weisse Variante wählen
 (9) Nur graue Variante