

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-701

MANO DI FONDO EPOSSIDICA BICOMPONENTE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Legante epossidico bicomponente, a bassa viscosità, privo di solventi, per ammanniture, spatolature raschiate e massetti.

IMPIEGO

Sikafloor®-701 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Quale mano di fondo per substrati in calcestruzzo, malte cementizie e malte epossidiche
- Per sottofondi da normalmente a fortemente assorbenti
- Mano di fondo sotto rivestimenti per pavimenti Sikafloor®
- Legante per massetti epossidici
- Per uso in ambienti interni ed esterni
- Adatto alle costruzioni MINERGIE-ECO

VANTAGGI

- Bassa viscosità
- Buona penetrazione
- Messa in opera semplice
- Privo di solventi

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Informazione LEED sul prodotto

Collaudato ai sensi del metodo SCAQMD 304. Soddisfa i requisiti della norma LEED v2009, credito IEQ 4.2: COV < 100 g/l (less water)

Informazione MINERGIE-ECO sul prodotto

Tenore di COV < 1 % (prodotto pronto all'uso)

CERTIFICATI / STANDARD

- Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 0208010200700000331008: Certificazione CE conforme ai requisiti delle norme EN 1504-2:2004 e EN 13813:2002 da parte dell'organismo terzo di certificazione 0921
- Fraunhofer IPA, Stoccarda (DE): emanazione di gas come da ISO 14644-8, classe 9.6 - Rapporto d'esame n. SI 1209-615 del 30.08.2012

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Resina epossidica	
Imballaggi	Miscela pronta all'uso	
	Comp. A:	7.50 kg 18.75 kg
	Comp. B:	2.50 kg 6.25 kg
	Comp. A + B:	10.00 kg 25.00 kg
Aspetto / Colore	Comp. A - Resina:	Liquido trasparente
	Comp. B - Induritore:	Liquido giallognolo
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	

Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.		
Densità	Comp. A:	~ 1.10 kg/l (+23 °C)	(DIN EN ISO 2811-1)
	Comp. B:	~ 1.01 kg/l (+23 °C)	
	Comp. A + B:	~ 1.08 kg/l (+23 °C)	
Contenuto solido in peso	~ 100 %		
Contenuto solido in volume	~ 100 %		

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione	Massetto (caricato 1:10 con sabbia quarzifera) > 35 N/mm ²	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(EN 196-1)
Resistenza alla flessione	Massetto (caricato 1:10 con sabbia quarzifera) ~ 15 N/mm ²	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(EN 196-1)
Resistenza coesiva a trazione	> 1.5 N/mm ²	(Cedimento del calcestruzzo)	(EN 4624)

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Mano di fondo		
	Porosità da bassa a media:	1 x Sikafloor®-701	
	Porosità elevata:	2 x Sikafloor®-701	
	Spatolatura raschiata		
	Mano di fondo:	1 - 2 x Sikafloor®-701	
	Strato di livellamento:	1 x Sikafloor®-701 + Sikadur®-504 N (0.1-0.3) + Tixotropizzante T	
	Malta da riparazione, massetto (spessore strato 15 - 20 mm)		
	Mano di fondo:	1 - 2 x Sikafloor®-701	
	Ponte adesivo:	1 x Sikafloor®-701	
	Massetto:	1 x Sikafloor®-701 + Miscela di sabbia appropriata	

Nella pratica, per spessori di strato di 15 - 20 mm, le seguenti miscele di sabbia hanno dato buoni risultati:

- 25 parti in peso di sabbia di quarzo: Sikadur®-505 N (0.1-0.5 mm)
- 25 parti in peso di sabbia di quarzo: Sikadur®-501 N (0.3-0.9 mm)
- 25 parti in peso di sabbia di quarzo: Sikadur®-509 N (0.7-1.2 mm)
- 25 parti in peso di sabbia di quarzo: 2.0 - 3.2 mm

Importante: le dimensioni dei grani non dovrebbero eccedere 1/3 dello spessore dello strato finito. Scegliere la miscela appropriata in base alla granulometria e alla temperatura di messa in opera.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Comp. A : B =	75 : 25 (parti in peso)
---------------------------------	---------------	-------------------------

Consumo	Rivestimento	Prodotto	Consumo
	Mano di fondo:	1 - 2 x Sikafloor®-701	1 - 2 x ~ 0.3 - 0.5 kg/m ²
	Spatolatura raschiata (< 1 mm):	1 p. peso Sikafloor®-701 + 0.5 p. peso Sikadur®-504 N (0.1-0.3) + 0.015 p. peso tixotropizzante T	~ 1.7 kg/m ² /mm
	Spatolatura raschiata (1-2 mm):	1 p. peso Sikafloor®-701 + 1 p. peso Sikadur®-504 N (0.1-0.3) + 0.015 p. peso tixotropizzante T	~ 1.7 kg/m ² /mm
	Massetto (15-20 mm):	1 p. peso Sikafloor®-701 + 10 p. peso miscela di sabbia	~ 2.2 kg/m ² /mm

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Umidità relativa dell'aria	Mass. 80 % um. rel.	
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.	
Temperatura del sottofondo	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Umidità del sottofondo	Tenore di umidità ≤ 4 % (metodo Tramex) Nessuna umidità ascendente (secondo test ASTM con pellicola PE).	
Tempo di impiego	Temperatura	Durata
	+10 °C	~ 60 minuti
	+20 °C	~ 30 minuti
	+30 °C	~ 15 minuti

Tempo di indurimento	Sovralavorazione di Sikafloor®-701	
	Temperatura sottofondo	Massimo
	Minimo	
+10 °C	60 ore	4 giorni
+20 °C	24 ore	2 giorni
+30 °C	16 ore	1 giorno

Nessun tempo d'attesa massimo per le superfici cosparse prive di impurità.

Questi valori possono variare secondo le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, privo di oli e grassi, pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima alla compressione di 25 N/mm², resistenza minima alla trazione adesiva di 1.5 N/mm².

In caso di dubbio eseguire una superficie campione.

Trattamento preliminare

Preparare il sottofondo mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento al fine di ottenere una superficie aperta texturizzata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sikafloor®, Sikadur® e Sikagard®.

Il sottofondo deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o male aderenti, utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B al componente A e miscelare per 2 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Secondo il sistema, aggiungere l'aggregato e rimescolare per altri 2 minuti. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Prima della messa in opera verificare il tenore di umidità del sottofondo, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

In caso di umidità troppo elevata (vedi «Umidità del sottofondo»), applicare Sikafloor® EpoCem® quale barriera igroscopica temporanea.

Mano di fondo

La mano di fondo serve a garantire una superficie uniforme priva di pori. Se necessario applicare una seconda mano. Applicare il primer con rullo, racla o spazzola e, se necessario, ripassare con un rullo.

Spatolatura raschiata

Le superfici rugose vanno dapprima livellate. Applicare lo strato di ugualizzazione con racla o talocchia, fino ad ottenere lo spessore desiderato.

Preparazione del massetto

Alla miscela di aggregati aggiungere il legante premiscelato, lentamente e senza interrompere la miscelazione. La mescolatura è terminata quando la miscela di malta si presenta come massa colante bagnata regolarmente.

Posa del massetto

Con un rullo, una racla o una spazzola applicare Sikafloor®-701 quale coadiuvante d'adesione. Mettere in opera la miscela per il massetto, fresco su fresco, ripartire il prodotto, compattare e levigare con lisciatrice a pale rotanti o a disco.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente S immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare Sikafloor®-701 su superfici esposte ad umidità ascendente.

Proteggere Sikafloor®-701 applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

I massetti Sikafloor®-701 non sigillati non si addicono al contatto permanente con acqua.

Per la realizzazione di massetti, eseguire una superficie campione al fine di determinare la miscela appropriata e la giusta granulometria dell'aggregato.

Si raccomanda di applicare il prodotto con temperature discendenti per evitare la formazione di bolle. Gli eventuali pori (fori «a punta di spillo») possono essere chiusi dopo una leggera smerigliatura, ad esempio con una spatolatura raschiata composta da Sikafloor®-701 e il 3 % ca. di tixotropizzante T.

Una valutazione inappropriata e un trattamento insufficiente delle crepe possono ridurre la durata di vita.

La sollecitazione simultanea con temperature elevate e carichi concentrati può lasciare delle impronte nel massetto.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldamenti elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sikach
www.sika.ch



Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sikach
www.sika.ch

Sikafloor-701_it_CH_(02-2017)_1_2.pdf

Scheda dati del prodotto
Sikafloor®-701
febbraio 2017, Versione 01.02
020811020010000018