

Sika® Separol®-33 Universal

Agente separatore di ottima resa

Descrizione del prodotto

Sika® Separol®-33 Universal è un agente di separazione universale applicabile su casseforme assorbenti, non assorbenti e riscaldate fino a +80 °C.

Impiego

- Casseforme assorbenti (legno)
- Casseforme lisce e non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Casseforme riscaldate fino a +80 °C
- Casseforme verticali
- Protezione dei miscelatori

Vantaggi

Sika® Separol®-33 Universal è un agente separatore pronto per l'uso a base di oli minerali che produce un'azione chimico-fisica di distacco dalle casseforme. Il prodotto:

- Sviluppa una buona aderenza della pellicola di distacco sulle casseforme verticali
- Non richiede nessun tempo di essiccaamento

Sika® Separol®-33 Universal produce i seguenti effetti:

- Disarmo facile e pulito dei casseri
- Superficie del calcestruzzo perfetta
- Nessun effetto negativo sulla qualità del calcestruzzo in superficie
- Protezione dei casseri, dei miscelatori e delle macchine dalla corrosione e dall'invecchiamento precoce

Caratteristiche del prodotto

Genere

Colore

Liquido marrone dall'odore penetrante

Imballaggi

Imballaggi persi (bidoni) da:	20 litri (fornitura in palette 32 x 20 litri)
Imballaggi persi (fusti) da:	215 litri
Container a rendere di plastica da:	1000 litri (proprietà di Sika Schweiz AG)



Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio / Conservazione Negli imballaggi originali non aperti: 12 mesi dalla data di produzione
Proteggere dal gelo, dall'irradiazione solare diretta e dalle impurità. Richiudere bene gli imballaggi iniziati.

Dati tecnici

Base chimica Olio minerale
Densità 0.86 ± 0.02 kg/l

Indicazioni sulla messa in opera

Consumo 1 l Sika® Separol®-33 Universal è sufficiente per:
- Casseri in acciaio o materiale sintetico: ca. 70 m²
- Casseri in legno trattato: ca. 60 m²
- Casseri in legno non trattato: ca. 25 m²

Istruzioni per la messa in opera

Indicazioni importanti La superficie dei casseri da trattare deve essere pulita e asciutta. Rimuovere i residui di ruggine e calcestruzzo.
Prima dell'uso, le casseforme di legno nuove vanno trattate con boiacca di cemento. Solo in questo modo è possibile garantire l'evacuazione dello xilosio (zucchero del legno) dagli strati superiori.
Applicare Sika® Separol®-33 Universal in strato sottile, ma coprente, utilizzando uno spruzzatore appropriato (ad es. Birchmeier Spray Matic 5 S, 10 S o 10 B) dotato di ugello a getto piatto (ad es. XR 8001 VS), con una pressione di esercizio di 4 – 6 atm.
Evitare accumuli dell'agente separatore, rimuovere il prodotto in eccesso con uno straccio o una spatola di gomma.
Il getto di calcestruzzo può avvenire immediatamente dopo l'applicazione dell'agente separatore.
In caso di utilizzo come protezione dei miscelatori, evitare un'addizione eccessiva nella miscela di malta o calcestruzzo (eventuale modifica del contenuto di pori d'aria).
Effettuare in tutti i casi delle prove preliminari.

Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Dati specifici al paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su www.sika.ch.

Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

