

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaGrout®-800 CZ

Malta cementizia sostenibile dalle alte prestazioni



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Malta colabile monocomponente legata con cemento, a ritiro compensato ed elevate prestazioni, resistente ai solfati, per spessori di strato tra 6 e 300 mm. Il prodotto soddisfa i requisiti EN 1504-3 (classe R4) ed EN 1504-6.

Impronta di CO₂ ridotta rispetto ad altre malte colabili.

IMPIEGO

- Sottocolatura di attrezzature/macchinari pesanti
- Sottocolatura di pedane
- Riempimento di giunti in elementi in calcestruzzo prefabbricati
- Riempimento di cavità, crepe e incavi
- Impermeabilizzazione di attraversamenti
- Ancoraggio di armature in acciaio
- Riparazioni in strutture e componenti in calcestruzzo
- Classi di esposizione del calcestruzzo XC1-4, XF1-4, XD1-3, XS1-3 e XA1-3 della EN 206
- Per applicazioni interne ed esterne

VANTAGGI

- In spessori tra 6 e 300 mm
- Tecnologia a basso sviluppo di polvere
- Resistente ai solfati
- Sviluppo rapido delle resistenze iniziali
- Elevate resistenze finali
- A ritiro compensato (sia in fase plastica che di indurimento)
- Buona lavorabilità
- Nessuna segregazione o migrazione

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica

Cemento, sostituti del cemento, microsilice, aggregati selezionati e additivi

- Pronto all'uso, richiede solo l'aggiunta di acqua
- Miscelazione semplice
- Pompabile o colabile
- Bassa profondità di penetrazione dell'acqua
- Non corrosivo
- Classe antifuoco A1

INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations» (1 punto)
- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials» (1 punto)
- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients» (1 punto)
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) certificata BRE

CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-3: prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - riparazione strutturale e non strutturale
- Marcatura CE e dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-6: prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - ancoraggio dell'armatura di acciaio

Scheda dati del prodotto

SikaGrout®-800 CZ

Giugno 2026, Versione 01.01

020201010010000565

Imballaggi	Sacco:	25 kg
	Pallet:	42 × 25 kg (1050 kg)
Aspetto / Colore	Polvere grigia	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +35 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dall'umidità.	
Granulometria massima	D _{mass} :	2 mm
Tenore di ioni cloruro solubili	≤ 0.05 %	(EN 1015-17)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione	1 giorno:	~ 30 MPa	(EN 12190)
	7 giorni:	~ 55 MPa	
	28 giorni:	~ 80 MPa	
Modulo di elasticità (a compressione)	~ 40 GPa		(EN 13412)
Resistenza alla flessione	1 giorno:	~ 6 MPa	(EN 12190)
	7 giorni:	~ 8 MPa	
	28 giorni:	~ 10 MPa	
Resistenza all'estrazione	≤ 0.6 mm con un carico di 75 kN		(EN 1881)
Ritiro	Lineare:	≤ 0.7 mm/m (90 giorni)	(EN 12617-4)
Resistenza coesiva a trazione	≥ 2.0 MPa		(EN 1542)
Compatibilità termica	Parte 1: cicli di gelo-disgelo ≥ 2.0 MPa		(EN 13687-1)
Comportamento al fuoco	Classe europea A1		(EN 13501-1)
Assorbimento di acqua per capillarità	≤ 0.5 kg/(m ² × h ^{0.5})		(EN 13057)
Resistenza alla carbonatazione	Profondità di carbonatazione dk ≤ calcestruzzo di riferimento (MC(0.45))		(EN 13295)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	3.00 – 3.25 l d'acqua per 25 kg di polvere	
Consumo	Per 1 mm spessore dello strato di 1 m ² : ~ 2.0 kg di polvere	
	Il consumo di materiale dipende dalla rugosità del substrato e dallo spessore dello strato applicato.	
	Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.	
Il consumo esatto per le condizioni specifiche del substrato e l'attrezzatura di applicazione prevista va determinato realizzato delle aree di prova.		
Resa	Con 25 kg di polvere si ottengono: 12.7 l di malta	
Spessore dello strato	Min. 6 mm, mass. 300 mm	
Temperatura del prodotto	Min. +5 °C, mass. +30 °C	
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +30 °C	

Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +30 °C	
Tempo di impiego	~ 45 minuti	(+20 °C)
Densità della malta fresca	~ 2.25 kg/l	

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Evitare la messa in opera sotto i raggi solari diretti e/o in caso di forte vento.

Non eccedere la quantità massima di acqua indicata.

Applicare solamente su supporti puliti e adeguatamente preparati.

Durante la lavorazione della superficie, non aggiungere acqua per evitare scolorimenti e la formazione di crepe.

Proteggere dal gelo il materiale applicato di fresco.

Non vibrare!

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Calcestruzzo

Il substrato in calcestruzzo deve essere portante e presentare una resistenza a compressione sufficiente (> 25 N/mm²) e una resistenza coesiva a trazione di almeno di 1.5 N/mm².

Il substrato deve essere pulito, privo di oli, grassi, materiale in distacco o incoerente. Rimuovere completamente la pellicola di cemento, vecchi strati di vernice o altri prodotti per il trattamento superficiale.

Il substrato deve sempre presentare una rugosità sufficiente.

Armature

Rimuovere completamente ogni residuo di ruggine, calamina, malta, calcestruzzo, polvere o qualsiasi altro materiale incoerente o pregiudizievole che potrebbe ridurre l'adesione o favorire la corrosione (grado di pulizia Sa 2 come da ISO 8501-1).

Per maggiori informazioni consultare la norma EN 1504-10.

MISCELAZIONE

SikaGrout®-800 CZ può essere miscelato con agitatore elettrico a basso regime (mass. 500 g/min). Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci o un miscelatore forzato.

Versare l'acqua in un recipiente d'impasto adeguato rispettando il dosaggio minimo raccomandato. Aggiungere lentamente tutta la polvere continuando a rimescolare e miscelare per almeno 3 minuti. Aggiungere se necessario altra acqua fino ad ottenere la consistenza desiderata, senza tuttavia eccedere la quantità d'acqua massima indicata. Prima di procedere alla colatura, lasciar sfiatare la malta per 2 - 3 minuti.

APPLICAZIONE

Prebagnatura

Prebagnare il substrato fino a saturazione capillare. Rimuovere l'acqua stagnante.

Lavorazione manuale

Dopo la miscelazione, lasciar riposare il materiale nel recipiente per 2 - 3 minuti per consentire la fuoriuscita delle bolle d'aria. Quindi versare la malta miscelata nella cassaforma, assicurandosi che scorra continuamente durante il processo onde evitare sacche d'aria.

Lavorazione meccanica

Per la messa in opera di grandi volumi di materiale, si consiglia l'uso di una pompe per malte. È necessario effettuare dei test preliminari per verificare che il prodotto possa essere pompato in modo soddisfacente.

Lavorazione in climi freddi

Conservare i sacchi in un ambiente caldo e utilizzare acqua calda per aumentare la resistenza e preservare le proprietà fisiche.

Lavorazione in climi caldi

Conservare i sacchi in un ambiente fresco e utilizzare acqua fredda per controllare la reazione esotermica, ridurre la formazione di cricche e preservare le proprietà fisiche.

TRATTAMENTO SUCCESSIVO

Proteggere la malta applicata di fresco da un essiccamento troppo rapido mediante provvedimenti appropriati. Si consiglia un trattamento successivo come per le normali malte, ad es. copertura con nonwoven umido o pellicola PE oppure applicazione di una protezione dall'evaporazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaGrout®-800 CZ
Giugno 2026, Versione 01.01
020201010010000565

SikaGrout-800CZ-it-CH-(06-2026)-1-1.pdf