

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaInject® AC-20 DE

(auparavant TPH. PUR-O-STOP FS-C)

Catalyseur multi-produits pour résines de polyuréthane

DESCRIPTION DU PRODUIT

Accélérateur pour différentes résines d'injection Sika® à base de polyuréthane, par exemple, SikaInject®-201 DE, SikaInject®-210 DE, SikaInject®-213 DE.

EMPLOI

SikaInject® AC-20 DE ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

Accélère la résine de base, lorsqu'une courte durée de vie en pot est requise, par exemple:

- En cas d'applications avec de l'eau courante
- Pendant la saison froide
- En cas d'applications avec de l'eau froide

AVANTAGES

- Accélérateur pour différents SikaInject® PU
- Réduction de la durée de vie en pot
- Augmentation de l'efficacité
- Réduction des pertes de matériaux, par exemple, dans l'eau courante

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Estagon:	4.5 kg
Couleurs	Incolore, liquide	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +15 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, de la chaleur et du gel.	
Densité	~ 1.03 kg/l	(EN ISO 2811-1)
Viscosité	~ 120 mPas	(EN ISO 2555)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange

Doser de petites quantités de SikaInject® AC-20 DE dans le comp. A de la résine d'injection SikaInject® PU correspondante et mélanger jusqu'à obtenir un ensemble homogène (exempt de stries).

La quantité exacte (tableau de la durée de vie en pot) est indiquée sur la fiche technique de la résine d'injection correspondante.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaInject® AC-20 DE
Octobre 2025, Version 01.02
020707010020000057

SikaInjectAC-20DE-fr-CH-(10-2025)-1-2.pdf