

Sarnafil® TS 77-15

Kunststoffbahn für Dachabdichtungen

Produkt- beschreibung	<p>Sarnafil® TS 77-15 (Dicke 1,5 mm) ist eine mehrschichtige Kunststoffbahn mit innenliegender Verstärkung aus Polyesterlegele und Glasvlies auf der Basis von hochwertigen thermoplastischen Polyolefinen (TPO). Die Kunststoffbahn ist UV-beständig.</p> <p>Sarnafil® TS 77-15 ist eine mit Heissluft verschweiszbare Dachbahn. Sie ist für alle klimatischen Zonen ausgelegt. Der spezielle Aufbau von Sarnafil® TS 77-15 ist für mechanisch befestigte Dächer konzipiert.</p> <p>Sarnafil® TS 77-15 ist frei von produktionsbedingten Spannungen. Der Träger ist vollständig eingebettet und birgt kein Risiko für eine Trennung der Schichten oder Durchfeuchtung über die Schnittkante. Sarnafil® TS 77-15 weist eine hervorragende Dimensionsstabilität auf.</p>
Anwendung und Verlegesystem	Dachabdichtungsbahn für: <ul style="list-style-type: none">■ Mechanisch befestigte Dächer
Leistungsmerkmale / Vorteile	<ul style="list-style-type: none">■ Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung■ Hohe Alterungsbeständigkeit■ Hohe Dimensionsstabilität■ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag■ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung■ Wurzelfest (FLL-geprüft)■ Hervorragende Schweisseigenschaften■ Verträglich zu Altbitumen■ Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse■ Recyclbar
Zulassungen / Normen	<ul style="list-style-type: none">■ Kunststoffbahn für Dachabdichtungen gemäß EN 13956, anerkannt von der Zertifizierungsstelle 1213-CPD-3914 und versehen mit dem CE-Zeichen■ Norm SIA 280■ Verhalten bei Brandeinwirkung gemäss EN 13 501-1, Klasse E■ Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen BKZ 4.2■ Externe Qualitätsnachweise und nationale Zulassungen■ Produktionsüberwachung und Begutachtung durch autorisierte Prüfstellen■ Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001
Beschaffenheit / Aussehen	Oberfläche: matt Farbe: Oberseite: beige Rückseite: schwarz
Lieferform	Die Rollen von Sarnafil® TS 77-15 sind mit einer blauen PE Folie einzeln verpackt. Verpackungseinheit: 27 Rollen pro Palette Rollenlänge: 20 m 40 m Rollenbreite: 2,00 m 1.00 m Rollengewicht: 66,0 kg 66,0 kg
Lagerbedingungen	Rollen müssen horizontal und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe gelagert werden. Bei korrekter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.



Technische Daten

Produkt Deklaration	EN 13956	
Sichtbare Mängel:	Bestanden	EN 1850-2
Länge:	20 / 40 (-0 / +5 %) m	EN 1848-2
Breite:	2,00 / 1.00 (-0,5 / +1 %) m	EN 1848-2
Geradheit:	≤ 30 mm	EN 1848-2
Planlage:	≤ 10 mm	EN 1848-2
Effektive Dicke:	1,50 (-5 / + 10 %) mm	EN 1849-2
Flächenbezogene Masse:	1,65 (-5 / + 10 %) kg/m ²	EN 1849-2
Wasserdichtheit:	Bestanden	EN 1928
Einwirkung von flüssigen Chemikalien einschliesslich Wasser:	Auf Anfrage	EN 1847
Brandverhalten – direkte Flammeneinwirkungen:	E BKZ 4.2	Klassifizierung gemäß EN 13501-1 Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
Widerstand gegen Hagelschlag		EN 13583
Starre Unterlage:	≥ 22 m/s	
Flexible Unterlage:	≥ 30 m/s	
Scherwiderstand der Fügenaht:	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2
Wasserdampfdurchlasswiderstand:	μ = 150'000	EN 1931
Zugfestigkeit		EN 12311-2
Längs (Mr)*:	≥ 1000 N/50 mm	
Quer (QMr)*:	≥ 900 N/50 mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft		EN 12311-2
Längs (Mr)*:	≥ 13 %	
Quer (QMr)*:	≥ 13 %	
Widerstand gegen stossartige Belastung		EN 12691
Starre Unterlage:	≥ 700 mm	
Flexible Unterlage:	≥ 900 mm	
Widerstand gegen statische Belastung		EN 12730
Weiche Unterlage:	≥ 20 kg	
Starre Unterlage:	≥ 20 kg	
Widerstand gegen Durchwurzelung:	FLL bestanden	prEN 13948
Masshaltigkeit		EN 1107-2
Längs (Mr)*:	≤ 0.2 %	
Quer (QMr)*:	≤ 0.1 %	
Falzverhalten bei tiefer Temperatur:	≤ -30 °C	EN 495-5
UV-Bestrahlung:	Bestanden (> 5'000 h)	EN 1297
Verhalten nach Lagerung auf Bitumen ³:	Bestanden	prEN 1548

*Mr = Maschinenrichtung

*QMr = Quer Maschinenrichtung

3 = Sarnafil® T ist in der Anwendung zu Altbitumen verträglich



System- information

Systemkomponenten	<p>Ein umfangreiches Zubehörsortiment steht zur Verfügung, wie z.B. Fertigteile, Dachentwässerungen, Speier und Gehwegplatten.</p> <p>Die folgenden Materialien sind für den Einbau erforderlich:</p> <p>Sarnafil® TG 66-15 D (Dachbahn für Detailarbeiten) Sarnafil® TG 66 / TS 77 Bänder Sarnafil® T kaschierte Bleche (Verbundblech) Sarnabar Befestigungssystem (Randbefestigung) Sarnafil® T Schweisschnur Sarnafast Punktbefestigungssystem (Flächenbefestigung) Sarnafil® T Prep / Sarnafil® Nahtvorbereitungsset / Sarnafil® WetTask-Set Sarnacol T 660 (Kontaktklebstoff) Solvent T 660 (Verdünner/Reiniger) Sarnafil® T Clean (Reiniger für Schmutz auf Bahn)</p>
--------------------------	---

Einsatzbedingungen / Einschränkungen

Temperatur	<p>Der Einsatz von Sarnafil® TS 77-15 ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die Dauergebrauchstemperatur ist auf +50 °C beschränkt.</p>
Verträglichkeit	<p>Sarnafil® TS 77-15 kann auf alle handelsüblichen Wärmedämmstoffe und Ausgleichslagen, verlegt werden. Eine zusätzliche Trennlage ist nicht erforderlich.</p> <p>Sarnafil® TS 77-15 ist für die Verlegung direkt auf bestehende, ausreichend gereinigte und geebnete Bitumenabdichtungen geeignet, z.B. Sanierung von alten Flachdächern. Farbliche Veränderungen der Oberfläche sind bei direktem Kontakt mit Bitumen möglich.</p> <p>Für Abschottungen oder Tagesabschlüsse kann Sarnafil® TS 77-15 direkt auf die bituminöse Dampfbremse geklebt werden.</p>

Verarbeitung

Verlegung / Werkzeuge Siehe die jeweils gültige Verlegeanleitung, welche Sie bei uns anfordern können.

Bedingungen Der Einbau der Dachabdichtung darf nur von durch die Sika Schweiz AG geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

Bemerkung Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund von uns nicht beeinflussbaren Gründen abweichen.

Lokale Beschränkung Bitte beachten Sie, dass das Produkt infolge spezifischer lokaler Vorschriften von Land zu Land unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen kann. Das lokale Produktdatenblatt ist für die genaue Beschreibung der Anwendungsgebiete zu beachten.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Das Produkt hat bei sachgemäßem Gebrauch keine umweltschädigenden Einflüsse.

Vorsichtsmassnahmen Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.

Nationale Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Transportklassifizierung Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung.

Entsorgung Das Material ist im Sinne des Stoffkreislaufes wieder verwertbar.

Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen. Es besteht die Möglichkeit am Rücknahmesystem teilzunehmen. Wenden Sie sich hierzu bitte an:
Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen
Telefon: 058 436 79 66 / Fax: 058 436 77 50

Haftungsausschluss Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Telefon +41 58 436 79 66
Fax +41 58 436 78 17
Internet www.sarnafil.ch



Sarnafil®